Everlight Chemical

臺灣永光化學工業股份有限公司
EVERLIGHT CHEMICAL INDUSTRIAL CORPORATION
Tel: +886-2-27066006 Fax: +886-2-27081254
E-mail: sales-CCBU@ecic.com.tw

Everlight (Shanghai) Ltd.
上海德樺貿易有限公司
Tel: +86-21-62196954 Fax: +86-21-62191276

Everlight (Suzhou) Advanced Chemicals Ltd.
永光（蘇州）光電材料有限公司
Tel: +86-512-62871980 Fax: +86-512-62871217

Everlight (HongKong) Ltd.
香港永光有限公司
Tel: +852-26191095 Fax: +852-26191031

Ethical (Guangzhou) Ltd.
廣州明廣貿易有限公司
Tel: +86-20-38497030 Fax: +86-20-38497031

Qingdao Office
青島分公司
Tel: +86-532-85016051 Fax: +86-532-85016063

Tianjin Office
天津分公司
Tel: +86-22-23202016 Fax: +86-22-23202015

Everlight USA, Inc.
美國永光公司
Tel: +1-704-5881004 Fax: +1-704-5880051

Everlight Europe B.V. (Netherlands)
荷蘭永光公司
Tel: +31-10-2380099 Fax: +31-10-2380090

Elite Foreign Trading Inc. (Turkey)
土耳其 Elite 公司
Tel: +90-324-2377789 Fax: +90-324-2370246

Everlight Chemicals (Vietnam) Co., Ltd.
越南永光公司
Tel: +84-28-3520-2761 Fax: +84-28-3636-8375

Technical Marketing & Service Division
技術行銷處
Tel: +886-3-4838088 E-mail: ccbu-tms@ecic.com.tw

警語：*本資料所提供的資訊與建議是以我們最大的用心完成，但不能涵括所有可能的狀況。使用相關產品或搭配其他產品時，請先自行測試。本資料並不具保證及法律效用，僅供參考使用。使用者必須自行承擔所有的風險與法律責任。*

Warnings: *The information and recommendations presented here were completed with the utmost care, but can't be extended to cover every possible case. They are intended to serve as non-binding guidelines and must be adapted to the prevailing condition. The product whether used singly or in combination with other substances, should be carried out in lab test prior to bulk production. The user needs to assume all risk and liability no matter whatsoever results are.*

bluesign SYSTEM PARTNER

July 2025

Evertex® WRF-01

濕磨擦牢度增進劑
Wet Rubbing Fastness Improver



Everlight Chemical



Evertex® WRF-01 濕磨擦牢度增進劑

Evertex WRF-01 為針對濕摩擦牢度改善的助劑，對纖維素纖維在深色系（深藏青、深黑色、大紅色 ...）上的濕摩擦牢度，均可獲得有效的改善效果。突破常久以來的濕磨差牢度限制，以提高產品附加價值。

產品特點

1. 對於純棉、Rayon、聚酯 / 棉混紡品可有效提升乾濕摩擦牢度
2. 不含甲醛、DMF、丁酮類溶劑
3. 適合用於後段定型加工
4. 低起泡性、溶解性優異
5. 加工後產品具良好手感，不影響吸濕性能
6. 通過 bluesign® 認證
7. 符合 Oeko-Tex、ZDHC 及 MRSL 及品牌商 RSL 需求

Evertex® WRF-01 Wet Rubbing Fastness Improver


Evertex WRF-01 is technically designed chemicals to demand high wet rubbing fastness for trouble-shooting on deep navy, black, red shades on cellulose fiber and its blends, accompanied with high value-adding benefits for dyeing mills & apparel brands.

Product Features

1. Suitable for 100% Cotton, Rayon, PET/cotton blends.
2. Free of formaldehyde, dimethylformamide & butanone oxime.
3. Recommend padding application.
4. Low foaming & excellent solubility.
5. Good handle & hydro absorbency.
6. Bluesign® approved.
7. Complies with Oeko-tex 100, ZDHC MRSL, brands RSL.







加工方法 （棉織物或聚酯 / 棉混紡織物）

- 建議於後整理加工
- 壓吸率：70 ～ 80%
- 乾布用量：40 ～ 80 g/l，濕布 120 ～ 140 g/l
- 定型條件：150 ～ 180℃ x 1 ～ 2 min



注意事項

- 與其他後整理助劑併用時，請預先測試。
- 不同布種及組織其效果並非相同。


濕摩擦牢度測試方法 Wet Rubbing Fastness Test Method		AATCC TM8			
染色配方：Dyeing Recipe:	色樣 Sample	處理前 (Dry) Before	處理後 (Dry) After	處理前 (Wet) Before	處理後 (Wet) After
100% Cotton Knits Deep Red					
100% Cotton Knits Deep Black					

助劑用量 (Usage)：80 g/l

Pick up: 70% at 180℃ x 1 min

Application (Cotton materials or cotton blends)

- Padding and then curing
- Pick-up: 70-80%
- Dosage: dry fabric 40-80 g/l, wet fabric 120-140 g/l
- Curing at 150-180℃ x 1~2 min



Recommendation

- The initial lab test is needed prior to bulk practice once mixed with other finishing chemicals.
- The result will be various from different fabric types and structures.