Everlight Chemical

臺灣永光化學工業股份有限公司
EVERLIGHT CHEMICAL INDUSTRIAL CORPORATION

Tel: +886-2-27066006 Fax: +886-2-27081254

E-mail: sales-CCBU@ecic.com.tw

Everlight (Shanghai) Ltd.
上海德樺貿易有限公司
Tel: +86-21-62196954 Fax: +86-21-62191276

Everlight (Suzhou) Advanced Chemicals Ltd.
永光（蘇州）光電材料有限公司
Tel: +86-512-62871980 Fax: +86-512-62871217

Everlight (HongKong) Ltd.
香港永光有限公司
Tel: +852-26191095 Fax: +852-26191031

Ethical (Guangzhou) Ltd.
廣州明廣貿易有限公司
Tel: +86-20-38497030 Fax: +86-20-38497031

Qingdao Office
青島分公司
Tel: +86-532-85016051 Fax: +86-532-85016063

Tianjin Office
天津分公司
Tel: +86-22-23202016 Fax: +86-22-23202015

Everlight USA, Inc.
美國永光公司
Tel: +1-704-5881004 Fax: +1-704-5880051

Everlight Europe B.V. (Netherlands)
荷蘭永光公司
Tel: +31-10-2380099 Fax: +31-10-2380090

Elite Foreign Trading Inc. (Turkey)
土耳其 Elite 公司
Tel: +90-324-2377789 Fax: +90-324-2370246

Everlight Chemicals (Vietnam) Co., Ltd.
越南永光公司
Tel: +84-28-3520-2761 Fax: +84-28-3636-8375

Technical Marketing & Service Division
技術行銷處
Tel: +886-3-4838088 E-mail: ccbu-tms@ecic.com.tw

警語：*本資料所提供的資訊與建議是以我們最大的用心完成，但不能涵括所有可能的狀況。使用相關產品或搭配其他產品時，請先自行測試。本資料並不具保證及法律效用，僅供參考使用。使用者必須自行承擔所有的風險與法律責任。*

Warnings: *The information and recommendations presented here were completed with the utmost care, but can't be extended to cover every possible case. They are intended to serve as non-binding guidelines and must be adapted to the prevailing condition. The product whether used singly or in combination with other substances, should be carried out in lab test prior to bulk production. The user needs to assume all risk and liability no matter whatsoever results are.*

bluesign SYSTEM PARTNER

July 2025

Evertex® CF

耐氯水牢度提升助劑

Chlorinated Water Fastness Improving Agent

Everlight Chemical

Evertex CF 的優點

- 提升反應性染色織物之水洗牢度與耐氯水牢度
- 液態陽離子性聚合物，對耐光牢度之影響低
- 適用於浸染方式與壓吸方式加工

Evertex CF 的特性

外觀	• 淺棕色液狀濃縮物
組成分	• 特殊陽離子性聚合物
pH 值	• 微酸性
離子性	• 陽離子性
溶解度	• 可以任意比例之水稀釋

Evertex CF 的應用方式

使用濃度應依織物特性、染色濃度＆染料種類，以及固色加工方式而異，下列為一般基礎使用方式說明：

浸染方式：Evertex CF 2% ~ 4% o.w.f.，在 40℃ ~ 60℃下處理約 20 分鐘，隨後以冷水洗清並烘乾。

壓吸方式：Evertex CF 5g/l ~ 30g/l 壓吸烘乾。

Evertex CF Characteristic

- Improving both the wet fastness to washing and chlorinated water for materials dyed with reactive dyes.
- Easily soluble liquid cationic polymer, almost without side effect to light fastness.
- Suitable for exhaustion and padding method.

Evertex CF Properties

Appearance	• Pale brown liquid
Component	• Cationic polymer
PH	• Weakly acid
Ionic	• Cationic
Solubility	• Dilutable in any amount of water

Evertex CF Application

The concentration used will be varied with the material, dyes and its dyed concentration. Following is the general guide of application:

Exhaustion: Evertex CF 2%~4% o.w.f. at 40℃ ~60℃ for 20 minutes then rinsing and drying after treatment.

Padding: Evertex CF 5 g/l~30 g/l then drying.