



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Almacenamiento de telas





SENA. Regional distrito Capital. Centro en manufactura de textil y cuero. Bogotá

ALMACENAMIENTO DE TELAS







1. Evite golpear las piezas o rollos de tela porque esto origina pierna.
2. No la deje fuera de la estantería para evitar engolamiento.
3. No almacenar las telas por más de seis meses.
4. Evite hacer estibas con los rollos.
5. No deben colocarse los rollos verticalmente, ni horizontalmente cruzados.
6. La manera correcta es horizontal en forma de pirámide.
7. Hay que protegerlas de algunos agentes ambientales como humedad, calor, rayos solares, polvo




El engolamiento se puede
ocasionar por problemas
de almacenamiento.



La acomodación de los
rollos debe ser según su
tamaño (grandes por
debajo de pequeños, tipo
pirámide).



Los rollos de tela no deben
estar parados sobre los
extremos, deben de estar
acostados.



Los rollos de tela almacenados
no deben estar cruzados en
"leña" sino uno al lado del
otro.

TIEMPO DE REPOSO DE LOS TEXTILES






Antes de tender la tela, se deja reposar sobre una mesa que tenga la superficie lisa o en el piso sobre algún material o elemento que proteja la tela de la suciedad, polvo o humedad nunca directamente sobre el piso, se puede dañar o ensuciar. Se coloca plegada y sin tensiones, preferiblemente, cada rollo en forma individual.

TIEMPO DE REPOSO DE LOS TEXTILES



Es recomendable desenrollar la tela y darle un tiempo de reposo antes del tendido, esta depende del tipo de tela, puede ser de 6 horas, 12 horas o de 24 horas; este último es muy poco utilizado por lo de los tiempos de producción.

Al igual que después de haber realizado el tendido (en el colchón) debe dársele un mínimo de 1 hora de reposo.



la tela tejido de punto se debe desenrollar y dejar en reposo por lo menos veinticuatro (24) horas, esto con el fin de que no recoja al momento de hacer el tendido ya que esta tela tiende a recoger.



El tiempo de reposo sugerido antes de extender la tela:

- * Jersey es de 8 a 12 horas
- * Telas Burdas de 12 a 24 horas
- * Rib de 12 a 24 horas




EXTENDIDO



- Se debe poner papel como base para extender la tela y en capas intermedias.
- Para telas con Elastómero, colocar papel cada 5 a 10 capas con el fin de permitir que la tela se recupere.
- Tener en cuenta que el corte debe ser del mismo rollo y de la misma capa de tendido para todas las partes de la prenda.
- El número de capas varía de acuerdo al tipo de tejido
 1. Jersey máximo 70 capas
 2. Telas más pesadas hasta 50 capas
- La longitud del tendido en tejidos con Elastómetro es de 3 a 6 metros.
- Los lotes cortados no se deben dejar más de 24 horas amarradas, esto produce engolamiento de la tela.

TIEMPO DE REPOSO DE LA TELA YA EXTENDIDA



Al extender la tela se produce un estiramiento, el cual es mayor si se hace manualmente, por lo tanto, es recomendable dejar reposar la tela en la mesa de corte en Burdas de 6 a 8 horas, Jersey y Rib de 4 a 6 horas

Este procedimiento se utiliza para darle a la tela tiempo suficiente para que por sí sola regrese su tamaño natural para proceder a cortar.

