

Tabla 1. Pruebas de calidad en laboratorios para prenda terminada

Ensayo	Norma
Análisis cualitativo de fibras.	NTC 1213 AATCC 20
Análisis cuantitativo de fibras.	NTC 481:2012 ASTMD 629:2008
Cambio de oblicuidad en telas y deformación por torsión en prendas de vestir como resultado del lavado.	NTC 5121: 2002 AATCC 179:2004
Cambios dimensionales en prendas después de lavado en máquina de uso doméstico.	NTC 2308:2017 AATCC 150 2012 NTC 908:2018 AATCC135:2015
Determinación de la absorción.	NTC 2397 AATCC 79
Determinación de la elongación de tejidos elásticos	ASTMD 5278
Determinación de la humedad.	NTC 1378
Determinación de la masa por unidad de área (peso) de tela.	NTC 230:2010 ASTMD 3776/D3776M:2009
Determinación de la recuperación de las arrugas.	NTC 1199
Determinación de la resistencia a la formación de motas (<i>pilling</i>) y otros cambios de superficie de las telas.	NTC 2051-2: 2003-06-26 ASTM D 3512-02
Determinación de la resistencia a la penetración del agua.	UNE-EN 20811
Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos de una costura en telas de tejido plano. Parte 1: método de abertura fija en una costura.	NTC 1386-1:2006 ISO 13936-1:2004
Determinación de la resistencia al estallido de textiles.	NTC 2291 ASTMD3787
Determinación de la resistencia de las telas al desgarre.	NTC 5634:2008 ASTMD2261:2013 NTC 313-2:2009 ASTMD 1424:2009
Determinación de la resistencia de las telas al enganche – método de la masa.	NTC 2293 ASTMD3999

Ensayo	Norma
Determinación de la solidez del color a la sublimación.	AATCC 117
Determinación de la solidez del color a los disolventes	NTC 1068 ISO 105-X05
Determinación de la solidez del color al agua clorada. Parte 1: solidez al agua de las piscinas.	NTC 2292-1 ISO 105 E 03
Determinación de la solidez del color al agua de mar.	NTC 850 AATCC 106
Determinación de la solidez del color al planchado.	NTC 766 ISO 105-X 11
Determinación de la tendencia a la formación de motas y de pelusa.	NTC 2051-1:2003 ISO 12945-1:2000 NTC 2051-3 ASTMD 4969
Determinación del ancho de las telas.	NTC 228: 2016 ASTM D3774:1996 (2012)
Determinación del arco y del sesgo en tela de tejido plano y de punto.	NTC 3401
Determinación del contenido de formaldehído.	ISO 14184-1:2011
Determinación del daño relacionado con la aguja causado por la costura, en tejido plano y en tejido de punto.	NTC 5893 ASTM D1908
Determinación del número de hilos de urdimbre y del número de hilos de trama de tejidos planos.	NTC 427:2018
Determinación del número de hilos por unidad de longitud de tela de tejidos de punto.	NTC 5656
Determinación del título del hilo basado en especímenes de longitud corta.	NTC 5772 ASTM D 1059
Espesor.	NTC 2599
Evaluación colorimétrica.	NTMD 0151 NTC 4873-2 Y 3
Flamabilidad en ángulo de 45°.	ASTM D 1230
Flamabilidad horizontal.	ASTMD 5132
Flamabilidad vertical.	ASTMD 6413
Longitud de caída.	BS 3356

Ensayo	Norma
Medición de la permeabilidad de los textiles al vapor de agua con fines de control de la calidad.	NTC 6076 ISO 15496
Metales extraíbles (plomo, cobre, cadmio, níquel, cromo, cobalto, hierro, manganeso, zinc).	ISO 17072-1:2011
Método de ensayo para determinar la solidez del color a la transpiración.	NTC 772:2017 AATCC 15:2002
Método de ensayo para determinar la solidez del color al frote.	NTC 786:2017 AATCC 8:2016
Método de ensayo para determinar la solidez del color al lavado en seco usando como solvente percloroetileno.	NTC 4160 ISO 105D01
Método de ensayo para la determinación de la solidez del color al lavado doméstico e industrial.	NTC 1155-3:2017 AATCC 61:2013
Método para determinar el transporte de humedad en textiles.	AATCC 195
Método para determinar la resistencia a la abrasión plana.	ASTMD 4966
Método para determinar la resistencia a la rotura y elongación de las telas. Método de la tira.	NTC 754-2 ASTM D5034
Método para determinar la resistencia a la rotura y elongación de las telas. Método del agarre.	NTC 754-1:2013 ASTM D5034:2013
Método para determinar la resistencia a las costuras en telas de tejido plano.	ASTMD 1683
Método para determinar la resistencia al desgarre trapezoidal.	ASTMD 5587 NTC 2261 ISO 9073-4
Método para determinar las propiedades de estiramiento de telas de tejido de punto de bajo poder.	ASTMD 2594
Método para determinar las propiedades de estiramiento de telas de tejido plano elaboradas con hilos extensibles.	NTC 5462 ASTMD 3107
Métodos de ensayo para telas no tejidas. Determinación de la masa por unidad de área.	NTC 2598 ISO 9073-1
Métodos de ensayo para telas no tejidas. Determinación de la resistencia al desgarre.	NTC 2601 ISO 9073-4
Métodos de ensayo para telas no tejidas. Determinación del alargamiento y resistencia a la tensión.	NTC 2600 ISO 9073-3
Métodos de ensayo para telas no tejidas. Determinación del espesor.	NTC 2599 ISO 9073-2

Ensayo	Norma
Permeabilidad al agua por rociado.	AATCC 22
PH del extracto acuoso de textiles procesados en húmedo.	NTC 5495 AATCC 81
Porcentaje de rizo y contracción.	ASTMD 3883
Protección UV.	AS/NZS 4399
Resistencia a la abrasión de textiles.	ASTMD 3884
Resistencia a la tensión y elongación del papel y cartón.	NTC 363
Resistencia a las costuras en telas de tejido de punto.	NTC 2291
Método de la resistencia al estallido de textiles.	ASTMD 3787
Resistencia la abrasión.	AATCC 93
Solidez del color a la luz - luz solar. Valor hora.	NTC 1479-2 ISO 105-B02
Solidez del color a la saliva.	ISO 20701
Solidez del color al agua.	AATCC 107:2013
Solidez del color al frote circular.	AATCC 116
Textiles. Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos de una costura en telas de tejido plano.	NTC 1386-2:2006 ISO 13936-2:2004