FICHA TÉCNICA

Buje cónico NBR 70 Shore A - 19 × 24 × 17/32 mm

Buje elastomérico cónico fabricado en compuesto NBR (acrilonitrilo-butadieno) 70 Shore A, destinado a aplicaciones industriales donde se requiera resistencia a aceites, grasas y desgaste mecánico.

01 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO **Buje cónico**	MATERIAL **NBR / Acrilonitrilo-butadieno**	DUREZA NOMINAL **70 Shore A**
DIMENSIÓN NOMINAL **19 × 24 × 17/32 mm**	COLOR **Negro**	PROCESO **Moldeo / prensado y vulcanización**

Nota dimensional: se conserva la designación dimensional informada para el desarrollo. Antes de liberar fabricación seriada debe definirse en plano la correspondencia de cada cota (diámetros, longitud/altura y conicidad), además de sus tolerancias.

02 PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS DE REFERENCIA DEL COMPUESTO NBR 70

Propiedad	Norma / método	Especificación / referencia	Valor típico de certificado
Dureza	ASTM D2240	70 ± 5 Shore A	66 Shore A
Resistencia a la tracción	ASTM D412	14 MPa mín.	16,5 MPa
Elongación a rotura	ASTM D412	250 % mín.	263 %
Densidad	-	-	1,25 g/cm³
Deformación permanente por compresión	ASTM D395	25 % máx.	12 %

Alcance de los datos: los valores indicados corresponden a un certificado técnico previo de compuesto NBR 70 utilizado como referencia de comportamiento. No sustituyen el certificado de lote del compuesto que finalmente se utilice en estos bujes.

03 COMPORTAMIENTO Y RESISTENCIA QUÍMICA

BUEN / MUY BUEN DESEMPEÑO	NO RECOMENDADO / VALIDAR
Aceites y lubricantes derivados del petróleo; combustibles; hidrocarburos alifáticos; aceites vegetales; grasas y aceites de silicona; etilenglicol; ácidos diluidos; agua hasta aprox. 100 °C.	Hidrocarburos aromáticos; hidrocarburos clorados; cetonas; éteres; ésteres; fluidos hidráulicos de éster fosfato; líquido de frenos automotriz; ácidos fuertes; exposición prolongada a ozono, radiación UV e intemperie.

04 CONDICIONES DE SERVICIO Y CONTROL RECOMENDADO

Rango térmico de referencia del compuesto NBR 70: aproximadamente -35 °C a +120 °C. El límite efectivo depende del fluido, tiempo de exposición, carga mecánica y formulación final.

El NBR 70 ofrece buena resistencia a la abrasión, al desgarro y a la deformación por compresión para aplicaciones industriales de uso general.

Control dimensional: verificar todas las cotas definidas en plano, especialmente diámetros, longitud/altura, conicidad y coaxialidad cuando corresponda.

Control de dureza: 70 Shore A nominal, medido sobre probeta o muestra representativa del mismo lote de compuesto.

Inspección visual: superficie uniforme, sin fisuras, poros, inclusiones, rebabas excesivas ni defectos que afecten la función del buje.

Trazabilidad: registrar proveedor, código de mezcla, lote de materia prima, orden de producción, fecha de fabricación y responsable de liberación.

05 ALMACENAMIENTO Y OBSERVACIONES

Conservar en lugar fresco, seco y ventilado, protegido de luz solar directa, fuentes de calor, ozono y agentes químicos incompatibles. Evitar deformación permanente durante el almacenamiento y mantener la identificación de lote.

Validación de aplicación: para definir aptitud final deben conocerse fluido de contacto, temperatura real, carga, movimiento, presión, frecuencia de trabajo y geometría de montaje.

FICHA TÉCNICA

Buje cónico NBR 70 Shore A - 15,5 × 19 × 17/32 mm

Buje elastomérico cónico fabricado en compuesto NBR (acrilonitrilo-butadieno) 70 Shore A, destinado a aplicaciones industriales donde se requiera resistencia a aceites, grasas y desgaste mecánico.

01 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO **Buje cónico**	MATERIAL **NBR / Acrilonitrilo-butadieno**	DUREZA NOMINAL **70 Shore A**
DIMENSIÓN NOMINAL **15,5 × 19 × 17/32 mm**	COLOR **Negro**	PROCESO **Moldeo / prensado y vulcanización**

Nota dimensional: se conserva la designación dimensional informada para el desarrollo. Antes de liberar fabricación seriada debe definirse en plano la correspondencia de cada cota (diámetros, longitud/altura y conicidad), además de sus tolerancias.

02 PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS DE REFERENCIA DEL COMPUESTO NBR 70

Propiedad	Norma / método	Especificación / referencia	Valor típico de certificado
Dureza	ASTM D2240	70 ± 5 Shore A	66 Shore A
Resistencia a la tracción	ASTM D412	14 MPa mín.	16,5 MPa
Elongación a rotura	ASTM D412	250 % mín.	263 %
Densidad	-	-	1,25 g/cm³
Deformación permanente por compresión	ASTM D395	25 % máx.	12 %

Alcance de los datos: los valores indicados corresponden a un certificado técnico previo de compuesto NBR 70 utilizado como referencia de comportamiento. No sustituyen el certificado de lote del compuesto que finalmente se utilice en estos bujes.

03 COMPORTAMIENTO Y RESISTENCIA QUÍMICA

BUEN / MUY BUEN DESEMPEÑO	NO RECOMENDADO / VALIDAR
Aceites y lubricantes derivados del petróleo; combustibles; hidrocarburos alifáticos; aceites vegetales; grasas y aceites de silicona; etilenglicol; ácidos diluidos; agua hasta aprox. 100 °C.	Hidrocarburos aromáticos; hidrocarburos clorados; cetonas; éteres; ésteres; fluidos hidráulicos de éster fosfato; líquido de frenos automotriz; ácidos fuertes; exposición prolongada a ozono, radiación UV e intemperie.

04 CONDICIONES DE SERVICIO Y CONTROL RECOMENDADO

Rango térmico de referencia del compuesto NBR 70: aproximadamente -35 °C a +120 °C. El límite efectivo depende del fluido, tiempo de exposición, carga mecánica y formulación final.

El NBR 70 ofrece buena resistencia a la abrasión, al desgarro y a la deformación por compresión para aplicaciones industriales de uso general.

Control dimensional: verificar todas las cotas definidas en plano, especialmente diámetros, longitud/altura, conicidad y coaxialidad cuando corresponda.

Control de dureza: 70 Shore A nominal, medido sobre probeta o muestra representativa del mismo lote de compuesto.

Inspección visual: superficie uniforme, sin fisuras, poros, inclusiones, rebabas excesivas ni defectos que afecten la función del buje.

Trazabilidad: registrar proveedor, código de mezcla, lote de materia prima, orden de producción, fecha de fabricación y responsable de liberación.

05 ALMACENAMIENTO Y OBSERVACIONES

Conservar en lugar fresco, seco y ventilado, protegido de luz solar directa, fuentes de calor, ozono y agentes químicos incompatibles. Evitar deformación permanente durante el almacenamiento y mantener la identificación de lote.

Validación de aplicación: para definir aptitud final deben conocerse fluido de contacto, temperatura real, carga, movimiento, presión, frecuencia de trabajo y geometría de montaje.