Ficha técnica del O’Ring 235 × 7 mm en FKM 70 Shore A

Anillo de sellado de sección circular. Esta ficha identifica la pieza y establece las verificaciones necesarias para asegurar su suministro.

Identificación y dimensiones nominales

Característica	Símbolo	Especificación
Diámetro interior	d1	235,00 mm
Diámetro de sección	d2	7,00 mm
Diámetro exterior calculado	D = d1 + 2d2	249,00 mm
Geometría	—	Anillo cerrado de sección circular



Esquema dimensional. Las cotas son nominales; el dibujo no define la ranura de montaje.

Material y propiedades declaradas

Atributo	Descripción
Familia de elastómero	FKM, caucho fluorado. Viton™ es una marca comercial; su uso exige trazabilidad de la materia prima.
Dureza nominal	70 Shore A. El rango de aceptación y el método de medición del lote se acordarán antes de la liberación.
Color y formulación	Según compuesto efectivamente suministrado; registrar código de mezcla, proveedor y lote.

Alcance de la especificación

Las dimensiones se indican sin tolerancias numéricas porque aún no se ha definido plano, serie o clase dimensional. ISO 3601-1:2012 y su modificación de 2019 son referencia para fijarlas, cuando corresponda a este tamaño y al proceso disponible. El diámetro exterior de 249 mm es geométrico, no un resultado de inspección.

Verificación de calidad y uso

Los controles siguientes permiten completar la especificación una vez definidos el compuesto, el plano y la aplicación del O'Ring.

Plan de control recomendado

Control	Verificación y registro	Criterio de aceptación
Identificación	Confirmar FKM, código de mezcla y trazabilidad de proveedor y lote.	Coincidencia con orden de compra y certificado de materia prima.
Dimensiones	Medir d1 sin estirar la pieza y d2 en puntos distribuidos, con instrumento calibrado y método documentado.	Comparar con tolerancias acordadas en plano u orden de compra.
Aspecto superficial	Examinar cortes, fisuras, poros, rebabas y continuidad de la zona de sellado.	Grado y límites de imperfecciones acordados con referencia a ISO 3601-3.
Dureza	Ensayar muestra representativa del mismo compuesto conforme a ISO 48-4.	Valor objetivo: 70 Shore A; tolerancia por aprobar.
Liberación de lote	Registrar cantidad, identificación, inspecciones, resultados y responsable.	Liberar solo con requisitos dimensionales y de material completos.

Ensayos adicionales según la aplicación

Si el cliente solicita propiedades mecánicas o químicas, documentar resistencia y elongación a la rotura (ISO 37:2024), deformación remanente por compresión (ISO 815-1:2019) y efecto del fluido de trabajo (ISO 1817:2026). Condiciones y resultados deben provenir del compuesto específico ensayado; esta ficha no asigna valores genéricos a esas propiedades.

Condiciones que deben validarse para seleccionar el sello

Dato necesario	Motivo de la validación
Fluido, concentración y exposición	La compatibilidad química depende del tipo de FKM y de la formulación.
Temperatura mínima y máxima	El límite de servicio depende del compuesto, el tiempo y el medio.
Presión, movimiento y diseño de ranura	Definen compresión, extrusión, desgaste y necesidad de respaldo.

Manipulación y almacenamiento

Conservar el anillo limpio, sin carga ni deformación permanente, en envase cerrado y en lugar fresco y seco. Proteger de luz solar directa, fuentes de calor y ozono; mantener identificación de lote y rotación de existencias. Referencia general: ISO 2230:2026.

Normas de referencia

ISO 3601-1:2012 + Amd 1:2019 (dimensiones); ISO 3601-3:2005 + Amd 1:2018 (imperfecciones); ISO 48-4:2018 (dureza); ISO 37:2024 (tracción); ISO 815-1:2019 (compresión); ISO 1817:2026 (fluidos); ISO 2230:2026 (almacenamiento).