





Three point bend test for Brace Roots




Specimen 3




Specimen 4




Specimen 5




Specimen 6




Specimen 7



Specimen 8



Specimen 9



	Modulus (Automatic) [MPa]	Load at Break (Standard) [N]	Maximum Load [N]
1	47.22236	6.73470	6.92304
2	58.95309	6.16097	6.46561
3	49.98383	5.74637	7.27589
4	170.47035	31.20461	33.15494
5	112.97854	14.06515	21.82295
6	124.74643	24.71801	26.84251
7	287.72287	43.08811	45.00459
8	163.18623	12.99308	34.29671
9	311.90841	45.76444	55.00023