





Three point bend test for Brace Roots




Specimen 3




Specimen 4




Specimen 5




Specimen 6




Specimen 7




Specimen 8




Specimen 9




Specimen 10




Specimen 11




Specimen 12



Specimen 13



Specimen 14



	Modulus (Automatic) [MPa]	Load at Break (Standard) [N]	Maximum Load [N]
1	95.60838	19.04828	19.91836
2	183.63327	3.67803	41.51675
3	89.56487	8.99128	18.09904
4	174.50185	31.96914	37.37822
5	102.77557	14.67950	14.67950
6	184.96057	20.97877	23.61683
7	71.20650	6.93311	12.84200
8	190.47091	35.99910	40.85575
9	254.60545	39.27019	45.64647
10	173.57839	28.76078	29.10911
11	104.39502	11.83495	21.34659
12	153.39722	10.29935	32.20925
13	164.24722	42.74769	42.98886

	Modulus (Automatic) [MPa]	Load at Break (Standard) [N]	Maximum Load [N]
14	172.32767	38.56689	43.69752