





Three point bend test for Brace Roots




Specimen 3




Specimen 4




Specimen 5




Specimen 6




Specimen 7



Specimen 8



## Specimen 9



	Modulus (Automatic) [MPa]	Load at Break (Standard) [N]	Maximum Load [N]
1	99.80540	14.73037	20.59959
2	96.18580	15.36784	15.98804
3	140.97916	29.93805	30.34426
4	107.90999	15.87598	18.37689
5	168.93426	25.97118	38.11458
6	123.18703	20.42542	25.33030
7	295.51830	49.70814	56.60788
8	272.66296	48.97462	49.78386
9	273.86582	36.89283	44.94873