





Three point bend test for Brace Roots




Specimen 3




Specimen 4




Specimen 5




Specimen 6




Specimen 7




Specimen 8




Specimen 9




Specimen 10




Specimen 11




Specimen 12




Specimen 13



Specimen 14



Specimen 15



	Modulus (Automatic) [MPa]	Load at Break (Standard) [N]	Maximum Load [N]
1	100.43167	10.90664	11.22492
2	134.68821	16.35075	16.39267
3	88.10155	13.18543	13.77641
4	100.32055	12.03159	12.50291
5	76.92193	10.22785	10.72346
6	180.16644	13.13059	17.87274
7	80.37522	9.30041	9.34778
8	190.81067	14.43333	21.77543
9	108.15763	15.33800	15.99776
10	195.24834	18.47808	22.07782
11	68.54458	14.81693	15.14627
12	48.71105	6.59020	8.59751
13	87.26328	9.23938	10.78441
14	95.73162	22.49397	24.52438
15	147.18822	14.44292	14.98158