





Three point bend test for Brace Roots




Specimen 3




Specimen 4




Specimen 5




Specimen 6




Specimen 7




Specimen 8




Specimen 9




Specimen 10




Specimen 11




Specimen 12




Specimen 13




Specimen 14




Specimen 15




Specimen 16



Specimen 17



Specimen 18



	Modulus (Automatic) [MPa]	Load at Break (Standard) [N]	Maximum Load [N]
1	138.34352	25.31630	25.31630
2	125.58846	18.67444	33.07038
3	222.14006	41.36597	42.02143
4	74.64367	13.51269	13.74225
5	101.57884	5.98648	20.83614
6	163.23296	22.14098	22.62478
7	62.52214	15.27429	15.71394
8	80.50100	16.68914	24.20286
9	213.63970	37.58775	40.79914
10	66.90284	16.61041	16.62341
11	164.65504	23.99881	45.87537
12	122.72751	9.72717	27.84951
13	68.66569	16.88981	16.89926

	Modulus (Automatic) [MPa]	Load at Break (Standard) [N]	Maximum Load [N]
14	111.93370	18.83248	23.37102
15	68.48820	7.09349	16.03890
16	73.71071	10.15998	13.32581
17	88.92569	16.84461	21.30442
18	202.06092	23.65553	38.60097