





Three point bend test for Brace Roots




Specimen 3




Specimen 4




Specimen 5




Specimen 6




Specimen 7




Specimen 8




Specimen 9



Specimen 10



Specimen 11



	Modulus (Automatic) [MPa]	Load at Break (Standard) [N]	Maximum Load [N]
1	96.96958	19.98269	19.98269
2	127.38387	30.97203	32.50254
3	190.73798	27.00961	40.42011
4	58.93048	9.65150	10.00332
5	107.58421	24.74909	24.74909
6	83.65201	12.17155	19.34379
7	71.96461	13.42426	13.46813
8	106.94334	24.94904	27.48355
9	176.00720	36.38087	37.00059
10	63.73937	3.82511	11.28340
11	130.66546	16.63254	22.57911