

PRODUKTOVÝ LIST

Sikafloor®-1 MetalTop

Metalický vsyp do podláh

POPIS PRODUKTU

Sikafloor®-1 MetalTop je 1-komponentná, predmiešaná, farebná zmes metalického vsypu do betónu obsahujúca cement, tvrdé metalické nekorozívne plnivá, špeciálne prísady a pigmenty.

POUŽITIE

Sikafloor®-1 MetalTop môžu používať iba skúsení profesionálni aplikátori.

- Sikafloor®-1 MetalTop umožňuje zhotovenie ultra tvrdej a vysoko odolnej metalickej pancierovej podlahy na povrchu monolitického betónu. Po nasypaní a zahladení do čerstvej betónovej podlahy vytvára farebný, extrémne vysoko odolný hladký a tesný povrch
- Typické použitie je v skladoch, distribučných centrách, výrobníach, dielnach, letiskových hangároch, supermarketoch, dopravných termináloch, elektrárňach atď.

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Najvyššia kategória odolnosti proti prevádzkovému zaťaženiu
- Vynikajúca odolnosť proti nárazu
- Nekorozívny
- Cenovo výhodný a s dlhodobou životnosťou
- Bezúdržbový. Potrebne je iba jednoduché pravidelné čistenie
- Protišmykový povrch je možný
- Bezprašný
- Dostupný vo farbách

OSVEDČENIA/ NORMY

Cementový poter CT-C70-F7-AR0,5 podľa EN 13813, Vyhlásenie o parametroch 020803040010000011180 a označený CE značkou.

Cementový poter A_{fl} podľa EN 13813, Vyhlásenie o parametroch 020803040010000011180 a označený CE značkou.

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Priemyselná zmes 100% drveného a triedeného metalického / kovového kameniva s cementom, pigmentami a prísadami.
Balenie	25 kg vrecia
Vzhľad/ farba	Prášok prírodnej farby - Natural (betónovo šedý). Iné farby na vyžiadanie.
Doba skladovania	12 mesiacov od dátumu výroby
Podmienky skladovania	Skladovať v originálnom, neotvorenom, nepoškodenom, uzatvorenom balení, v suchom prostredí pri teplote medzi +5 °C a +30 °C.
Hustota	~2750 kg/m ³ (po 28. dňoch)

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Odolnosť proti oteru	Trieda AR0.5	(EN13892-4, BCA)
	Trieda A1,5	(EN 13892-3, podľa Böhma)
	Poznámka: Sikafloor®-1 MetalTop má veľmi nízku hĺbku oteru ~20 µm (podľa BCA), a 1.5 cm³/50 cm² (podľa Böhma).	

INFORMÁCIE O APLIKÁCII

Spotreba	~5–7 kg/m² Spotreba závisí od metódy aplikácie a receptúry betónu (v/c súčiniteľ). Táto hodnota nezahŕňa profil povrchu a straty.	
Hrúbka vrstvy	~2.5–3.0 mm pri doporučenej spotrebe ~7.0 kg/m²	
Teplota okolitého vzduchu	+5 °C min. / +35 °C max.	
Relatívna vlhkosť vzduchu	30 % min. / 98 % max.	
Teplota podkladu	+5 °C min. / +35 °C max.	
Schopnosť prevádzky	Teplota podkladu	Pochôdzne
	+10 °C	~18 hodín
	+20 °C	~12 hodín
	+30 °C	~8 hodín
Vyššie uvedené hodnoty závisia od toho, či betón dosiahne návrhovú pevnosť a sú ovplyvnené zmenou podmienok v okolí, predovšetkým teploty a relatívnej vlhkosti.		

INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému	Podklad	Čerstvá betónová doska (nižšie Kvalita podkladu)
	Vsyp	Ručná alebo strojná aplikácia Sikafloor®-1 MetalTop Vyrovnávanie povrchu pomocou strojových hladíčiek alebo laserovým pokladačom (laser screed). Konečné zahľadanie: strojové rotačné hladíčky.
	Ošetrovanie povrchu	Sikafloor® ProSeal-12 alebo Sikafloor® ProSeal-22
Údaje k materiálom sú uvedené v produktovom liste konkrétneho materiálu.		

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

LIMITY

- Pri aplikácii Sikafloor®-1 MetalTop zabrániť silnému vetru alebo prievanu.
- Nepoužívať betón, kde bol cement nahradený popoľčekom, pretože táto zmes je lepkavá a menej funkčná.
- Zmeny v charakteristikách betónu, ako napríklad ob-

sah vody alebo kvalita cementu, môžu viesť k mier-
nym farebným rozdielom.

- Vsypy dodávajú betónu povrchovú úpravu s určitými farebnými rozdielmi v dôsledku prirodzenej variability betónu, na ktorý sa nanášajú.
- Pre zaistenie optimálneho farebného odtieňa je nevyhnutné, aby bola pokládka čo najčistejšia a chránená pred okolitým prostredím.
- Farebné zmeny počas vytvrdzovania sú pre tento systém normálne a dajú sa očakávať.
- Je potrebné vyvinúť maximálne úsilie pre zabezpečenie rovnomernej aplikácie Sikafloor®-1 MetalTop. Správne načasovanie a techniky hladenia sú nevyhnutné.
- Pri nízkej relatívnej vlhkosti vzduchu (pod 40 %) sa môžu objaviť na povrchu výkveti.

- Pri vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu (nad 80 %) môže dôjsť k rozmiešaniu zmesi, pomalšiemu vytvrdzovaniu a tým nutnosti realizácie ďalších dokončovacích pracovných krokov.
- Zmrašťovacie škáry sa vytvárajú do dvoch dní. Dilačné škáry sa premietajú aj do povrchu podlahy.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek výrobku prečítať najnovšie príslušné karty bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov a obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

KVALITA PODKLADU

Pri dodávke betónu je potrebné overiť jeho kvalitu podľa lokálnych noriem. Najlepšie výsledky sú dosiahnuté pri betóne s hodnotou rozliatia 75 až 110 mm. Doska musí byť z betónu dobrej kvality a s minimálnym súčiniteľom v/c. Pevnosť v tlaku musí byť minimálne 25 N/mm². Pre dosiahnutie optimálnej kvality betónu sa doporučuje použiť superplastifikátory Sikament® alebo Sika Viscocrete® a tam, kde sa používajú vlákna, ich optimálne rozptýlenie v zmesi. Prevzdušnený betón nie je vhodný pre aplikáciu vsypov.

APLIKÁCIA

Strojná aplikácia - pomocou laserového pokladača (laser screed)

Sikafloor®-1 MetalTop vsypať rovnomerne do betónu v jednom kroku a v množstve 5 kg/m².

Ručná aplikácia

V závislosti od podmienok na stavbe z povrchu odstrániť vodu alebo ju nechať odpariť. Sikafloor®-1 MetalTop sypať rovnomerne na povrch v dvoch krokoch (prvý krok: 3 kg/m²; druhý krok: 2 kg/m²). Potrebné je dbať na to, aby pri aplikácii produktu nevznikli na betónovom povrchu vlny. Množstvo aplikovaného materiálu je 5 kg/m². Nesprávne vsýpanie prášku Sikafloor®-1 MetalTop alebo vsýpanie zo vzdialenosti viac ako 2 metre znižuje kvalitu povrchovej úpravy.

Zhutnenie:

Prvá vrstva musí byť zapracovaná do dosky ihneď po aplikácii a po nej musí byť okamžite zabudovaná druhá vrstva Sikafloor®-1 MetalTop.

Poznámky:

- Po aplikácii vsypu nikdy nepridávať na povrch vodu.
- Sikafloor®-1 MetalTop vedie k tomu, že povrch dosky je "tuhý" skôr, ako zvyčajne. Pozdĺž okrajov, ku ktorým sa majú nalievať susedné dosky, musí byť vykonaná opatrná úprava.
- Finálne zahľadzenie pre uzatvorenie pórov a odstránenie vln sa dá dosiahnuť ručne alebo strojnou hladíčkou.

Čas aplikácie

Čas aplikácie vsypov je silne závislý od akejkoľvek zmeny, ktorá ovplyvňuje pokladku betónu a môže sa preto líšiť pri zmene podmienok v okolí.

Strojnú aplikáciu automatickým laserovým pokladačom je možné začať takmer ihneď po vyrovnaní betónu a umožniť hydratáciu vsypu. Zhutnenie hladíčkou môže začať akonáhle betón unesie hmotnosť hladíčky. Pri ručnej aplikácii sa musí vsyp aplikovať vtedy, keď je betón dostatočne pevný, že po vstúpení na povrch nevznikne stopa hlbšia ako 3–5 mm.

Pravidelná kontrola podmienok a vývin vlastností betónu určuje čas pre každú fázu a postupnosť aplikácie.

VYTVRDZOVANIE

Sikafloor®-1 MetalTop ošetriť a uzatvoriť ihneď po za-

hladení pomocou ošetrovacieho prostriedku Sikafloor® ProSeal-12 alebo Sikafloor® ProSeal-22. (informácie k produktu v príslušnom produktovom liste). Pomocou nízkotlakového striekacieho náradia naniesť rovnomerný film, aplikácia je možná aj valčekom. Prevýšujúce množstvo materiálu roztrhnúť pomocou valčeka. Škára:

Po ukončení všetkých pracovných krokov a po narezaní škár vyčistiť všetky zvyšky maziva. Škára je možné vytmeliť pomocou Sikaflex® PRO-3 alebo iným vhodným tmelom Sikaflex® v súlade s požiadavkami návrhu podlahy.

ČISTENIE NÁRADIA

Náradie a aplikačné zariadenia očistiť ihneď po aplikácii vodou. Vytvrdený materiál je možné odstrániť už len mechanicky.

OŠETROVANIE

ČISTENIE

Na udržanie vzhľadu podlahy po aplikácii Sikafloor®-1 MetalTop musia byť všetky rozliate kvapaliny ihneď odstránené a podlaha musí byť pravidelne čistená pomocou rotačných kief, strojov, sušičiek, vysokým tlakom vody, strojmi na umývanie a odsávanie atď. za súčasného použitia vhodných čistiacich prostriedkov a voskov.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na

zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Pri majeri 21

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0441

www.sika.sk



Produktový list

Sikafloor®-1 MetalTop

Február 2026, Verzia 03.02

020815010010000001

Sikafloor-1MetalTop-sk-SK-(02-2026)-3-2.pdf

