

PRODUKTOVÝ LIST

Sikafloor®-202 Level

Polymérmi modifikovaná cementová samonivelačná stierka pre hrúbky 1-15 mm.

POPIS PRODUKTU

Sikafloor®-202 Level je jednokomponentný, polymérmi modifikovaný, pumpovateľný, samonivelačný cementový podlahový poter (stierka) do interiéru.

POUŽITIE

Sikafloor®-202 Level sa môže použiť na vyrovnanie podkladov v hrúbke 1-15 mm pred následnou pokládkou

- keramickej alebo kamennej dlažby
- kobercov a PVC krytín
- pod plávajúce a laminátové podlahy
- pod drevené podlahy (plávajúce a lepené), ako vyrovnávacia vrstva pod živicové poterové a náterové systémy Sikafloor
- s epoxidovým spojovacím mostíkom ako vyrovnávacia vrstva na anhydritové, magnezitové potery a nenasiakavé podklady

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Veľmi dobrá tekutosť a spracovateľnosť čerstvého produktu
- Jednoduchá ručná alebo strojná aplikácia
- Slabé zmrašťovanie
- Na použitie do interiéru
- Dobrá prídržnosť a kompaktnosť
- Vhodná pre plochy s podlahovým vykurovaním
- Vhodná pre pojazdy stoličkami na kolieskach (od 3 mm hrúbky vrstvy)
- Vyrovnáva povrchy do 30 mm s pridaním 30% kameňa 0 - 4 mm
- Dobrá tvrdosť a hladkosť povrchu
- Neobsahuje kazeín ani formaldehyd

OSVEDČENIA/ NORMY

- EN 13813: CT-C25-F6 ,AR1-B1,5
- VoP č. 56781997
- Reakcia na oheň: A1_(fl) podľa ČSN EN 13501-1

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Cement
Balenie	25 kg
Vzhľad/ farba	Šedý prášok
Doba skladovania	6 mesiacov od dátumu výroby
Podmienky skladovania	Produkt sa musí skladovať v originálnom, neotvorenom a nepoškodenom uzatvorenom balení v suchom prostredí.
Maximálna veľkosť zrna	0.3 mm

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Odolnosť proti oteru	AR1	EN 13892-4
Pevnosť v tlaku	> 25.0 N/mm ²	EN 13892-2
Pevnosť v ohybe	> 6.0 N/mm ²	EN 13892-2
Prídržnosť	> 1.5 N/mm ²	EN 13892-8

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Pomer miešania	5.75-6.0 l/25 kg
Spotreba	1.5 kg/m ² /mm
Hrúbka vrstvy	~ 30 min. pri +20°C
Teplota okolitého vzduchu	+5°C min. / +25°C max.
Doba spracovania	~ 30 min. pri +20°C
Schopnosť prevádzky	Do 3 mm približne po 24 hodinách. Na každý ďalší mm je nutné pridať cca 24 hodín. Všetky hodnoty sú orientačné a podliehajú výkyvom podmienok okolia. Všetky hodnoty sú približné a platia pre teplotu okolia +20°C, relatívnu vlhkosť vzduchu cca 65% a teplotu podkladu min. +15°C.

INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému	Penetrácia: ▪ Akrylátová penetrácia: - Sika® Level-01 Primer, Sika® Level-02 Primer - Schönox KH, Schönox KH FIX, Schönox SHP ▪ Syntetická penetrácia: - Sikafloor®-156/-160/-161 (povrch presypať kremičitým pieskom so zrnitosťou 0,3–0,8 mm s minimálnou spotrebou 3 kg/m²) Druh použitej penetrácie závisí od podkladu a hrúbky vrstvy. Oprava trhlín a vyrovnanie podkladu: Sikadur®-31 EF / CF Rapid / Normal alebo Schönox PGH, povrch presypať kremičitým pieskom so zrnitosťou 0,3–0,8 mm. Pred aplikáciou si preštudujte príslušný produktový list a pokyny pre aplikáciu.
-----------------	--

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

ĎALŠIE DOKUMENTY

Aplikovateľné odporúčania, usmernenia, európske normy, predpisy a údaje v kartách bezpečnostných údajov musia byť dodržané, spolu s predpismi pre stavebníctvo a inžinierskymi predpismi.

LIMITY

Neprekračujte odporúčané množstvo zámesovej vody.
Neprikladajte ďalšiu vodu do už namiešanej zmesi po-

čas aplikácie. Neprikladajte cement alebo iný sypký materiál! Neprekračujte odporúčané hrúbky vrstiev. Produkt nie je určený ako finálna povrchová úprava – musí byť prekrytý vrchnou vrstvou. Je nutné zamedziť kontaktu stierky Sikafloor®-202 Level so zvislými konštrukciami pomocou obvodovej izolačnej pásky. Sikafloor®-202 Level nie je vhodný na plochy so sklonom >1,0 %. Čerstvú a vytvrdenú stierku je nutné trvale chrániť pred stykom s vodou, vlhkosťou a kondenzáciou! Pokiaľ je materiál aplikovaný pri nižších teplotách, alebo na nenasiakavý podklad, môže sa pri následnom brúsení vyskytnúť na povrchu vyššie množstvo prachu, ktoré zhoršuje príľnavosť lepidiel. V takom prípade je vždy nutné veľmi starostlivé očistenie povrchu a v niektorých prípadoch prepenetrovanie plochy.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek výrobku prečítať najnovšie príslušné karty bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov a obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

POKYNY PRE APLIKÁCIU

KVALITA PODKLADU/ OŠETRENIE

- Podklad musí mať zodpovedajúcu pevnosť, nosnosť, musí byť rozmerovo stabilný a trvalo suchý.
- Z podkladu odstráňte zvyšky prachu, špiny, oleja, masťnôt a voľných častíc, ktoré znižujú priľnavosť.
- Separačné a všetky drobné časti podkladu je nutné mechanicky odstrániť vhodným spôsobom napr. pieskovaním, kefou, abrazívnym čistením, otryskáním a pod.
- Staré, drobné a slabé vrstvy musia byť mechanicky odstránené.
- Pre následnú pokládku povrchovej krytiny prosím dodržujte miestne požiadavky pre zvyškovú vlhkosť.
- Vrstvy vodou rozpustných lepidiel, napr. lepidel zo sulfítového výluhu, je nutné mechanicky odstrániť.
- Ostatné zvyšky lepidiel je nutné napenetrovať pomocou Sika epoxidovej živice.
- Staré vodeodolné lepidlá je nutné čo najdôkladnejšie odstrániť.
- Staré podlahy z keramickej dlažby alebo prírodného kameňa musia byť dôkladne očistené, otryskané alebo obrúsené.
- Miestnosti v budovách bez suterénu je nutné izolovať proti vzliňajúcej vlhkosti v súlade s normou.
- Dodržujte požiadavky príslušných platných noriem, smerníc a produktových listov.

MIEŠANIE

Ak miešate zmes manuálne, dajte suchý prášok (25 kg) do nádoby s čistou vodou. Požadované množstvo vody je 5,75 až 6,0 l na 25 kg prášku. Miešajte dôkladne minimálne 2 minúty, kým nie je zmes homogénna. Miešajte nízkootáčkovým miešacím zariadením (max. 500 ot./min.).

APLIKÁCIA

- Po dôkladnom zamiešaní vylejte stierku na povrch a rozotrite ju do požadovnej hrúbky. Povrch vyrovnejte vhodným hladítkom.
- V prípade aplikácie vo väčších hrúbkach zabráňte kontaktu so zvislými konštrukciami pomocou obvodovej izolačnej pásky.
- Urobte prípravné práce, ako vyplnenie škár a dutín, vyrovnanie nerovností pomocou vhodnej opravnej malty Sika alebo Schönox.
- Na bežne nasiakavé podklady použite penetráciu Sikafloor®-01 Primer alebo Schönox KH.

ČISTENIE NÁRADIA

Ihneď po ukončení práce očistite náradie vodou.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Pri majeri 21

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0441

www.sika.sk



Produktový list

SikaFloor®-202 Level

Február 2026, Verzia 04.02

020815030010000234

SikaFloor-202Level-sk-SK-(02-2026)-4-2.pdf

