

## PRODUKTOVÝ LIST

# Sikafloor®-262 AS N Thixo

Sikafloor-262 AS N Thixo je 2-komponentný, štruktúrovaný, farebný epoxidovo-živičný náter. Total solid epoxy composition podľa skúšobnej metódy Deutsche Bauchemie e.V. (German Association for construction chemicals).

### POPIS PRODUKTU

Sikafloor®-262 AS N Thixo je 2-komponentný, štruktúrovaný, farebný náter na báze epoxidových živíc. „Total solid epoxy composition podľa skúšobnej metódy Deutsche Bauchemie e.V. (German Association for construction chemicals)“. Sikafloor®-262 AS N Thixo je hlavná úžitková vrstva v systéme Sikafloor® Multidur ET-14 ECF.

### POUŽITIE

Sikafloor®-262 AS N Thixo môžu používať iba skúsení profesionálni aplikátori.

Sikafloor®-262 AS N Thixo sa používa:

- ako dekoratívny a ochranný, elektrostaticky vodivý, štruktúrovaný, farebný epoxidový náter na betón a cementový poter s normálnym až stredným zaťažením.
- vhodný ako úžitková vrstva do výrobných priestorov - automobilového, elektronického a farmaceutického priemyslu a do skladov.
- predovšetkým vhodný pre oblasti s citlivými elektronickými zariadeniami, napr. CNC priestory, počítačové sály, letecké hangáre, nabíjacie stanice a miesta s vysokým rizikom explózie.

### ÚDAJE O PRODUKTE

|                                               |                    |                         |
|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Chemická báza                                 | Epoxid             |                         |
| Balenie                                       | Komp. A            | 22 kg                   |
|                                               | Komp. B            | 4 kg                    |
|                                               | Komp. A + B        | 26 kg                   |
| Vzhľad/ farba                                 | Živica - komp. A   | farebná kvapalina       |
|                                               | Tvrdidlo - komp. B | transparentná kvapalina |
| Skoro neobmedzená možnosť farebných odtieňov. |                    |                         |

### VLASTNOSTI/ VÝHODY

- elektrostaticky vodivý
- dobrá mechanická a chemická odolnosť
- odolný proti šmyku
- jednoduchá údržba (čistenie)
- cenovo nenáročný
- odolný voči kvapalinám

### ENVIRONMENTÁLNE INFORMÁCIE

#### LEED Rating

Sikafloor®-262 AS N Thixo spĺňa požiadavky LEED. EQ Kredit 4.2: Materiál s nízkymi emisiami: Farby a nátery. SCAQ MD metóda 304-91, obsah VOC < 100 g/l.

### OSVEDČENIA/ NORMY

- Štruktúrovaný, farebný epoxidový náter podľa EN 1504-2:2004 a EN 13813, VoP 02 08 01 02 014 0 000010 2017, certifikát o zhode systému riadenia výroby č. 2017 od notifikovanej osoby č. 0921, označený značkou zhody CE.

Vzhľadom na povahu karbónových vlákien zabezpečujúcich vodivosť nie je možné dosiahnuť presne rovnaký farebný odtieň. Pri veľmi jasných farbách (ako žltá a oranžová) je tento efekt väčší. Pri vplyve priameho slnečného žiarenia môže nastať zmena farebného odtieňa, čo však nemá žiaden negatívny vplyv na vlastnosti a funkciu náteru.

|                               |                                                                                                                      |             |                     |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| Doba skladovania              | 12 mesiacov od dátumu výroby                                                                                         |             |                     |
| Podmienky skladovania         | Produkt skladovať v neotvorenom, nepoškodenom, originálnom balení v suchom prostredí pri teplote medzi +5 až +30 °C. |             |                     |
| Hustota                       | Komp. A                                                                                                              | ~ 1.69 kg/l | (DIN EN ISO 2811-1) |
|                               | Komp. B                                                                                                              | ~ 1.03 kg/l |                     |
|                               | Zmes A+B                                                                                                             | ~ 1.53 kg/l |                     |
|                               | Všetky hodnoty sú merané pri +23°C.                                                                                  |             |                     |
| Obsah tuhých látok hmotnostne | ~ 97%                                                                                                                |             |                     |
| Obsah tuhých látok objemovo   | ~ 97%                                                                                                                |             |                     |

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

|                            |                                                                                                                           |                                   |                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Tvrdosť Shore D            | ~ 77 (3 dni / +23°C)                                                                                                      | (DIN 53 505)                      |                 |
| Odolnosť proti oteru       | ~ 100 mg (CS 10/1000/1000) (7 dní / +23°C)                                                                                | (DIN 53 109 (Taber Abraser Test)) |                 |
| Pevnosť v tlaku            | Živica: ~ 80 N/mm² (28 dní / +23°C)                                                                                       | (EN 196-1)                        |                 |
| Pevnosť v ohybe            | Živica: ~ 40 N/mm² (28 dní / +23°C)                                                                                       | (EN 196-1)                        |                 |
| Prídržnosť                 | > 1.5 N/mm² (zlom v betóne)                                                                                               | (ISO 4624)                        |                 |
| Odolnosť proti chemikáliám | Odolné voči mnohým chemikáliám. Prosím kontaktujte Sika technický servis.                                                 |                                   |                 |
| Teplotná stabilita         | <b>Zaťaženie*</b>                                                                                                         | <b>Suché teplo</b>                |                 |
|                            | Stále                                                                                                                     | +50°C                             |                 |
|                            | Krátkodobé max. 7 dní                                                                                                     | +80°C                             |                 |
|                            | Krátkodobé vlhké/mokrú teplo * do +80°C iba občasne (čistenie parou a pod.)                                               |                                   |                 |
|                            | * bez súčasného chemického a mechanického zaťaženia                                                                       |                                   |                 |
| Elektrostatické správanie  | Zemný odpor <sup>1)</sup>                                                                                                 | $R_g < 10^9 \Omega$               | (IEC 61340-4-1) |
|                            | Typický priemerný zemný odpor <sup>2)</sup>                                                                               | $R_g < 10^6 \Omega$               | (DIN EN 1081)   |
|                            | <sup>1)</sup> Tento produkt spĺňa požiadavky ATEX 137.                                                                    |                                   |                 |
|                            | <sup>2)</sup> Hodnoty sa môžu v závislosti od podmienok v okolí (napr. teplota, vlhkosť) a od meracieho zariadenia meniť. |                                   |                 |

## INFORMÁCIE O APLIKÁCII

|                                  |                                                                                                                                                                                                               |                           |                        |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>Pomer miešania</b>            | Komp. A : komp. B = 84,6 : 15,4 (hmotnostne)                                                                                                                                                                  |                           |                        |
| <b>Spotreba</b>                  | <b>Systém</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>Produkt</b>            | <b>Spotreba</b>        |
|                                  | Štruktúrovaná úžitková vrstva (hrúbka filmu ~ 0.5 mm)                                                                                                                                                         | Sikafloor®-262 AS N Thixo | 0.75 kg/m <sup>2</sup> |
|                                  | Tieto hodnoty sú teoretické a nezahŕňajú žiadne dodatočné množstvá materiálu, ktoré môžu ovplyvňovať napr. nasiakavosť, kvalita, profil, straty a pod.<br>Podrobnejšie informácie nájdete v systémovom liste. |                           |                        |
| <b>Teplota okolitého vzduchu</b> | +10°C min. / +30°C max.                                                                                                                                                                                       |                           |                        |
| <b>Relatívna vlhkosť vzduchu</b> | 80% r.v. max.                                                                                                                                                                                                 |                           |                        |

|                                |                                                                                                                                                                                 |                  |                        |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| <b>Rosný bod</b>               | Zabráňte vzniku kondenzácie!<br>Teplota podkladu a nevytvrdenej podlahy musí byť min 3°C nad rosným bodom, aby sa znížilo riziko kondenzácie alebo kvitnutia na podlahe.        |                  |                        |
| <b>Teplota podkladu</b>        | +10°C min. / +30°C max.                                                                                                                                                         |                  |                        |
| <b>Obsah vlhkosti podkladu</b> | <4% obsahu vlhkosti (hmotnostne).<br>Skúšobná metóda: Sika Tramex, CM meranie alebo metóda sušenia v peci.<br>Žiadna stúpajúca vlhkosť podľa skúšky ASTM (polyetylénová fólia). |                  |                        |
| <b>Doba spracovania</b>        | <b>Teplota</b>                                                                                                                                                                  | <b>Čas</b>       |                        |
|                                | +10°C                                                                                                                                                                           | ~ 40 minút       |                        |
|                                | +20°C                                                                                                                                                                           | ~ 25 minút       |                        |
|                                | +30°C                                                                                                                                                                           | ~ 15 minút       |                        |
| <b>Schopnosť prevádzky</b>     | <b>Teplota</b>                                                                                                                                                                  | <b>Pochôdzne</b> | <b>Ľahké zaťaženie</b> |
|                                | +10°C                                                                                                                                                                           | ~ 30 hod.        | ~ 5 dní                |
|                                | +20°C                                                                                                                                                                           | ~ 24 hod.        | ~ 3 dni                |
|                                | +30°C                                                                                                                                                                           | ~ 16 hod.        | ~ 2 dni                |

Poznámka: Všetky doby vytvrdzovania sú približné a môžu sa odlišovať podľa podmienok v okolí.

## INFORMÁCIE O SYSTÉME

|                |                                                                                |                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Systémy</b> | Prosím, preštudujte si systémový list:<br><b>Sikafloor® Multidur ET-14 ECF</b> | Štruktúrovaný, jednofarebný vodivý epoxidový podlahový systém |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

## PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

## ĎALŠIE DOKUMENTY

### Kvalita a príprava podkladu

Návod na posúdenie a prípravu podkladu pre podlahové systémy.

### Pokyny pre aplikáciu

Návod na miešanie a aplikáciu podlahových systémov.

### Ošetrovanie

Sikafloor® čistiaci režim.

## LIMITY

- Pred aplikáciou overiť vlhkosť podkladu, relatívnu vlhkosť vzduchu a rosný bod. V prípade vlhkosti podkladu > 4 % použiť vlhkosťnú bariéru Sikafloor® Epo-Cem®.
- Vyrovnávací poter: Nerovný podklad je potrebné vyrovnať, pretože rôzna hrúbka vrstvy Sikafloor®-262 AS N Thixo môže ovplyvniť vodivosť. Z tohto dôvodu naniesť Sikafloor® -156/ -161 vyrovnávaciu maltu (viď. produktový list).
- Sikafloor®-262 AS N Thixo neaplikovať na podkladoch, kde sa môže vyskytnúť silný tlak vodných pár.
- Podkladný náter neposýpať.
- Čerstvo nanesený Sikafloor®-262 AS N Thixo je potrebné chrániť pred vlhkosťou, kondenzáciou a vodou po dobu min. 24 hodín.
- Dajte pozor, že výsledky meraní Sikafloor®-262 AS N Thixo sa môžu meniť kvôli rozdielom v profile povrchu.
- Za určitých podmienok, podlahové vykurovanie alebo vysoká teplota okolia kombinovaná s vysokým bodovým zaťažením, môže viesť k vzniku stôp v živici.
- Ak je potrebné ohrievanie, nepoužívať plyn, olej, pet-

rolej alebo iné fosílné vykurovacie palivá, ktoré produkujú veľké množstvo CO<sub>2</sub> a vodných pár, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť výsledný vzhľad a kvalitu povrchu. Na ohrievanie používať iba elektrické teplovzdušné ventilátory.

- Nesprávne zhodnotenie a úprava trhlín môže zapríčiniť zníženie životnosti podlahy a zníženie alebo poškodenie vodivosti.
- Z dôvodu správnej farebnosti používať na jednej ploche iba materiál s rovnakým číslom šarže.

## INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek výrobku prečítať najnovšie príslušné karty bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov a obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

### DIRECTIVE 2004/42/CE - OBMEDZENIE EMISÍ VOC

Podľa nariadenia EU 2004/42, je maximálny povolený obsah rozpúšťadiel (VOC) (kategória produktu IIA/ j typ OR) v stave pripravenom na použitie 500 g/l (limit 2010).

Maximálny obsah VOC v Sikafloor®-262 AS N Thixo je < 500 g/l v stave pripravenom na okamžité použitie.

## POKYNY PRE APLIKÁCIU

### KVALITA PODKLADU/ OŠETRENIE

Betónový podklad musí byť nosný a s dostatočnou pevnosťou v tlaku (min 25 N/mm<sup>2</sup>) a minimálnou odtrhovou pevnosťou 1,5 N/mm<sup>2</sup>.

Povrch musí byť čistý, suchý a nekontaminovaný olejom, masťotami, nátermi, spevňovacími prostriedkami, a pod.

V prípade pochybností je vhodné urobiť vzorovú plochu.

Betónový podklad musí byť mechanicky ošetrovaný vhodným zariadením napr. otryskaním, alebo obrúsením, aby sa odstránilo cementové mlieko, a aby sa dosiahla otvorená štruktúra povrchu.

Nedostatočne nosný betón je potrebné odstrániť a nerovnosti úplne vyplniť.

Sanáciu betónu a výplň nerovností a dier je potrebné vykonať pomocou vhodných produktov zo skupín materiálov Sikafloor®, Sikadur® a Sikagard®.

Betón alebo poter je potrebné opatriť podkladným náterom alebo nivelačnou hmotou tak, aby sa dosiahol rovný podklad. Nerovnosti ovplyvňujú hrúbku vrstvy a taktiež vodivosť následnej vrstvy.

Vyvýšeniny je možné odstrániť zbrúsením. Všetok prach, uvoľnené a drobné materiály je potrebné z povrchu odstrániť najlepšie metlou a/alebo vysávačom.

### MIEŠANIE

Pred zmiešaním, zložku A intenzívne rozmiešať elektrickou miešačkou. Pridať zložku B a rovnomerne počas 3 minút miešať až po dosiahnutie jednotnej konzis-

tencie. Zmiešaný materiál preliať do čistej nádoby a ešte raz krátko premiešať. Zabráňte predĺženiu času miešania, aby sa redukovalo množstvo primiešaného vzduchu. Sikafloor®-262 AS N Thixo miešať pomocou elektrického miešacieho zariadenia pri nízkych otáčkach (300 – 400 ot./min.) alebo iným vhodným zariadením.

### APLIKÁCIA

Sikafloor®-262 AS N Thixo (nepľnený) sa aplikuje zubovou stierkou pre štruktúrovanú úžitkovú vrstvu napr. Trowel No. 999 alebo Adhesive Spreader No.777, Toothed blades No. 23 = A3' ([www.polyplan.com](http://www.polyplan.com)) a následne sa preválčkuje (naprieč) štruktúrnym valčekom.

### ČISTENIE NÁRADIA

Náradie ihneď po použití očistiť riedidlom Sika® Thinner C. Vytvrdený materiál je možné odstrániť už len mechanicky.

## OŠETROVANIE

Na zabezpečenie správneho vzhľadu podlahy po aplikácii je potrebné všetky znečistenia na podlahe Sikafloor®-262 AS N Thixo odstrániť ihneď a zároveň je potrebné zabezpečiť pravidelné ošetrovanie a čistenie povrchu pomocou rotačných kief, sušičiek, vysokotlakového čistiaceho zariadenia, umývacích a vysávacích prístrojov s použitím vhodných čistiacich prostriedkov a pást.

Ďalšie informácie nájdete v Návide na čistenie a ošetrovanie Sikafloor® systémov.

## MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

## PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštu-

#### Produktový list

Sikafloor®-262 AS N Thixo  
Február 2026, Verzia 05.02  
020811020020000003

dovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

**Sika Slovensko, spol. s r.o.**

Pri majeri 21

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0441

[www.sika.sk](http://www.sika.sk)



**Produktový list**

**Sikafloor®-262 AS N Thixo**

Február 2026, Verzia 05.02

020811020020000003

Sikafloor-262ASNThixo-sk-SK-(02-2026)-5-2.pdf

