

# DIA2000SE

Date: 18/02/2016  
Time: 11:01:40 a.m.

## List of Analyses

Date: 05/02/2016

Time of Analysis: 03:11:01 p.

SampleNo UN-Acero Inox

Program Fe130

	<b>C</b>	<b>Si</b>	<b>Mn</b>	<b>P</b>	<b>S</b>	<b>Cr</b>	<b>Mo</b>	<b>Ni</b>	<b>Al</b>	<b>Co</b>	<b>Cu</b>
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Value</b>	<b>0,0516</b>	<b>0,564</b>	<b>1,20</b>	<b>0,0918</b>	<b>0,00123</b>	<b>18,32</b>	<b>0,102</b>	<b>8,47</b>	<b>0,00411</b>	<b>0,0805</b>	<b>0,355</b>
	<b>Nb</b>	<b>Ti</b>	<b>V</b>	<b>W</b>	<b>B</b>	<b>N</b>	<b>Fe</b>				
	%	%	%	%	%	%	%				
<b>Value</b>	<b>0,00654</b>	<b>0,00268</b>	<b>0,0665</b>	<b>0,0320</b>	<b>0,00146</b>	<b>0,0384</b>	<b>70,6</b>				

---