



FICHA TÉCNICA TABLERO MDF ESTÁNDAR RECUBIERTO CHAPA

DESCRIPCIÓN

Tablero decorativo formado por una base de MDF calidad ESTÁNDAR recubierto con chapa de madera natural de 0,4mm de grueso.

TABLERO BASE: DATOS TÉCNICOS-VALORES MEDIOS Rev.: 29/05/2018 FIBRAPAN

PROPIEDADES	TEST DE REFERENCIA	UNIDADES	ESPESORES mm			
			7/9	>9/12	>12/19	>19/30
DENSIDAD (DATO ORIENTATIVO)	EN 323	kg/m3	770/740	735/720	720/675	675/655
TRACCIÓN INTERNA	EN 319	n/MM2	0,75	0,65	0,55	0,55
RESISTENCIA FLEXIÓN	EN310	N/mm2	23	22	20	18
MÓDULO DE ELASTICIDAD	EN 310	N/mm2	2700	2500	2200	2100
HINCHAMIENTO EN AGUA 24H	EN317	%	17	15	12	10
ESTABILIDAD DIMENSIONAL LARGO/ANCHO	EN318	%	0,4	0,4	0,4	0,3
ESTABILIDAD DIMENSIONAL ESPESOR	EN318	%	6	6	6	5
CONTENIDO EN SÍLICE	ISO3340	% Peso	≤ 0.05			
CONTENIDO EN FORMALDEHIDO	EN120	Mg/100g	≤ 8			
REACCIÓN AL FUEGO TABLA EN 13986:2004+A1	EN 13501-1	Clase	E	D-s2,d0 (**)	D-s2,d0 (***)	D-s2,d0
(**) Sin espacio de aire detrás del FIBRAPAN. Con espacio de aire confinado o espacio de aire libre inferior o igual a 22mm detrás del FIBRAPAN se clasifica D-s2,d2. Clasificación E para cualquier otra condición de uso. Según decisión 2007/348/CE. (***) Sin espacio de aire detrás del FIBRAPAN. Con espacio de aire confinado o espacio de aire libre inferior o igual a 22mm detrás del FIBRAPAN se clasifica D-s2,d2 para espesores entre 10 y 18mm. Según decisión 2007/348/CE.						
COEFICIENTE DE ABSORCIÓN ACÚSTICA (A)(250 A 500 HZ)	EN 13986:2004+A1	α	0.10			
COEFICIENTE DE ABSORCIÓN ACÚSTICA (A)(1000 A 2000 HZ)	EN 13986:2004+A1	α	0.20			
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA	EN 13986:2004+A1	W/ (m·K)	0,13	0,13	0,12	0,12
AISLAMIENTO ACUSTICO AL RUIDO AÉREO (R)	EN 13986:2004+A1	db	22/24	24/26	26/28	29/30
CONTENIDO EN PENTACLOROFENOL	EN13986:2004+A1	ppm	<5			

Jesús Bejo Santiago
Responsable Calidad

UEKTAS DE ANZOS, S.L.
B-70028584
Autovía Coruña-Madrid · Nave 2
Calda Montesalgueiro · ARANGA
15317 I A CORUÑA

