




FICHA TÉCNICA PUERTAS CON LAMINADO ALTA PRESIÓN (HPL) INTERIOR POLIESTIRENO EXPANDIDO D.18/20					
CONSTRUCCIÓN	TIPOLOGÍA DE PUERTA	Puerta plana de interior abatible			
	BASTIDOR PERIMETRAL	Pino abeto sección 70x30mm (en hoja de 40mm) y 70x35 en puerta de 50mm, doble en verticales			
	ALMA INTERIOR	Poliestireno expandido Densidad 18/20 kg/m3			
	PARAMENTOS	Tablero MDF-STD de fibras de densidad media (650-700 kg/m3) de 7mm de grueso recubierto con HPL de 0,6 mm de grosor.			
	PROPIEDADES ACABADO EXTERIOR	Densidad	EN ISO 1183-1	Densidad g/cm3 (mín.) 1,40	
		Resistencia al agrietamiento	EN 438-2:24	Apariencia clasificación ≥4	
		Resistencia a los arañazos	EN 438-2:25	Acabados lisos	≥3N
				Acabados rugosos	≥4N
		Resistencia a las manchas	EN 438.2:26	Clasificación ≥5	
		Resistencia a la abrasión por cigarrillo	EN 438-2:30	Apariencia clasificación ≥4	
Módulo de flexión	EN ISO 178	Presión Mpa ≥12000			
CANTO	Canto en PVC de 0,8mm				
MOLDURAS	MATERIAL BATIENTE (cuando proceda)	MDF hidrófugo o estándar según petición. Densidad 650-700kg/m3			
	ACABADO BATIENTE (cuando proceda)	MDF lacado.			
	MATERIAL TAPETA (cuando proceda)	MDF hidrófugo o estándar según petición. Densidad 650-700kg/m3			
	ACABADO TAPETA (cuando proceda)	MDF lacado.			
	PROPIEDADES NÚCLEO DE MOLDURAS (en acabado hidrofugo)	Humedad	EN 322	4%-11%	
		Tolerancia en densidad	EN 323	±7%	
		Contenido en formaldehído	EN 120	E1 ≤ 8mg/100g	
E2 ≤ 30mg/100g					
HOJA	TOLERANCIAS DIMENSIONALES S/UNE EN 1529	Escuadría	±1,5mm	(clase 1)	
		Alto y Ancho	± 2mm	(clase 1)	
		Grueso	±1,5mm	(clase 1)	
	PLANITUD S/UNE EN 1530	Alabeo	≤4mm	(clase 3)	
		Curvatura largueros	≤4mm	(clase 3)	
		Curvatura testers	≤2mm	(clase 3)	
		Planitud local	≤0,3mm	(clase 3)	
	CHOQUE DE CUERPO DURO S/UNE EN 1192	Diámetro máximo (20mm)		Resultado: 9mm	
		Profundidad media de la huella (≤1mm)		Resultado: 0,1mm	
		Profundidad máxima de la huella		≤1,5mm	
	RESISTENCIA AL CHOQUE DE CUERPO BLANCO Y PESADO	Sin roturas ni descolados.			
	INMERSIÓN EN AGUA S/UNE 56 803	Hinchazón		1,4%	
		Observaciones		Sin descolados.	
	ARRANQUE DE TORNILLOS S/UNE 56 803	Valor medio (≥500N)	Resultados	Paramentos: 1034N	
		Valor mínimo (≥500N)		Cantos: 1189N	


\*Ver detalle de la hoja en la página siguiente



**FTP006VFP**

Fecha: 09/10/2025

**FICHA TÉCNICA PUERTAS CON LAMINADO ALTA PRESIÓN (HPL) INTERIOR POLIESTIRENO EXPANDIDO D.27/30**



Firmado:

**Jesús Bejo Santiago**  
Responsable Calidad

**PUERTAS BETANZOS, S.L.**  
B-79028584  
Autovía Coruña-Madrid · Nave 2  
Salida Montesaigueiro · ARANGA  
15317 LA CORUÑA