



**FICHA TÉCNICA TABLERO MDF IGNÍFUGO RECUBIERTO CHAPA**

**DESCRIPCIÓN**

Tablero decorativo formado por una base de MDF calidad IGNÍFUGO recubierto con chapa de madera natural de 0,4mm de grueso.

**TABLERO BASE: DATOS TÉCNICOS-VALORES MEDIOS** Rev.: 29/05/2018 FIBRANOR

PROPIEDADES	TEST DE REFERENCIA	UNIDADES	ESPEORES mm	
			7/9	>9/10
DENSIDAD (DATO ORIENTATIVO)	EN 323	kg/m3	840/830	820/800
TRACCIÓN INTERNA	EN 319	n/MM2	0,65	0,60
RESISTENCIA FLEXIÓN	EN310	N/mm2	22	20
MÓDULO DE ELASTICIDAD	EN 310	N/mm2	2700	2500
HINCHAMIENTO EN AGUA 24H	EN317	%	17	15
ESTABILIDAD DIMENSIONAL LARGO/ANCHO	EN318	%	0,5	0,5
ESTABILIDAD DIMENSIONAL ESPESOR	EN318	%	7	7
HUMEDAD	EN322	%	7+/-3	
CONTENIDO EN FORMALDEHIDO	EN120	Mg/100g	≤ 8	
REACCIÓN AL FUEGO	EN 13501-1	Euroclase	B-s2,d0	
COEFICIENTE DE ABSORCIÓN ACÚSTICA (A)(250 A 500 HZ)	EN 13986:2004+A1	α	0.10	
COEFICIENTE DE ABSORCIÓN ACÚSTICA (A)(1000 A 2000 HZ)	EN 13986:2004+A1	α	0.20	
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA	EN 13986:2004+A1	W/ (m·K)	0,15	0,15
AISLAMIENTO ACUSTICO AL RUIDO AÉREO (R)	EN 13986:2004+A1	db	24	26
CONTENIDO EN PENTACLOROFENOL	EN13986:2004+A1	ppm	<5	

**Jesús Bejo Santiago**  
Responsable Calidad

**PUERTAS DE LAZOS, S.L.**  
B-70028584  
Autovía Coruña-Madrid · Nave 2  
Calda Montesalgueiro · ARANGA  
15317 I A CORUÑA

