


## FICHA TÉCNICA PUERTAS CON LAMINADO ALTA PRESIÓN (HPL) INTERIOR POLIESTIRENO EXPANDIDO D.27/30

<b>CONSTRUCCIÓN</b>	<b>TIPOLOGÍA DE PUERTA</b>	Puerta plana de interior abatible		
	<b>BASTIDOR PERIMETRAL</b>	Pino abeto sección 30x25mm (en hoja de 35mm)		
	<b>ALMA INTERIOR</b>	Poliestireno expandido Densidad 27/30 kg/m <sup>3</sup>		
	<b>PARAMENTOS</b>	Tablero de fibras de densidad media (650-700 kg/m <sup>3</sup> ) de 3/5/7mm de grosos recubierto con HPL de 0,6 a 0,9mm de grosor.		
	<b>PROPIEDADES ACABADO EXTERIOR</b>	Densidad	EN ISO 1183-1	Densidad g/cm <sup>3</sup> (mín.) 1,40
		Resistencia al agrietamiento	EN 438-2:24	Apariencia clasificación ≥4
		Resistencia a los arañazos	EN 438-2:25	Acabados lisos ≥3N Acabados rugosos ≥4N
		Resistencia a las manchas	EN 438.2:26	Clasificación ≥5
		Resistencia a la abrasión por cigarrillo	EN 438-2:30	Apariencia clasificación ≥4
		Módulo de flexión	EN ISO 178	Presión Mpa ≥12000
	<b>CANTO</b>	Canto oculto en compacto 7-8mm en 4 lados		
<b>MOLDURAS</b>	<b>MATERIAL BATIENTE (cuando proceda)</b>	MDF hidrófugo o estándar según petición. Densidad 650-700kg/m <sup>3</sup>		
	<b>ACABADO BATIENTE (cuando proceda)</b>	Mismo HPL que la hoja o bien lacado en el tono de la hoja.		
	<b>MATERIAL TAPETA (cuando proceda)</b>	MDF hidrófugo o estándar según petición. Densidad 650-700kg/m <sup>3</sup>		
	<b>ACABADO TAPETA (cuando proceda)</b>	Mismo HPL que la hoja o bien lacado en el tono de la hoja.		
	<b>PROPIEDADES NÚCLEO DE MOLDURAS (en acabado hidrofugo)</b>	Humedad	EN 322	4%-11%
		Tolerancia en densidad	EN 323	±7%
		Contenido en formaldehído	EN 120	E1 ≤ 8mg/100g
				E2 ≤ 30mg/100g
<b>HOJA</b>	<b>TOLERANCIAS DIMENSIONALES S/UNE EN 1529</b>	Escuadría	±1,5mm	(clase 1)
		Alto y Ancho	± 2mm	(clase 1)
		Grueso	±1,5mm	(clase 1)
	<b>PLANITUD S/UNE EN 1530</b>	Alabeo	≤4mm	(clase 3)
		Curvatura largueros	≤4mm	(clase 3)
		Curvatura testeros	≤2mm	(clase 3)
		Planitud local	≤0,3mm	(clase 3)
	<b>CHOQUE DE CUERPO DURO S/UNE EN 1192</b>	Diámetro máximo (20mm)		Resultado: 9mm
		Profundidad media de la huella (≤1mm)		Resultado: 0,1mm
		Profundidad máxima de la huella		≤1,5mm
	<b>RESISTENCIA AL CHOQUE DE CUERPO BLANCO Y PESADO</b>	Sin roturas ni desencolados.		
	<b>INMERSIÓN EN AGUA S/UNE 56 803</b>	Hinchazón		1,4%
		Observaciones		Sin desencolados.
	<b>ARRANQUE DE TORNILLOS S/UNE 56 803</b>	Valor medio (≥500N)	Resultados	Paramentos: 1034N
		Valor mínimo (≥500N)		Cantos: 1189N

\*Ver detalle de la hoja en la página siguiente

## FICHA TÉCNICA PUERTAS CON LAMINADO ALTA PRESIÓN (HPL) INTERIOR POLIESTIRENO EXPANDIDO D.27/30



Firmado:

**Jesús Bejo Santiago**  
Responsable Calidad

UEKTIAS DE VIANZOZ, S.L.  
B-7002894  
Autovía Coruña-Madrid · Nave 2  
Salida Montesalguero · ARANGA  
15317 LA CORUÑA

