

RICESILK

SEDA DE ARROZ

- Alternativa 100% vegetal a sílica mineral
- Promove toque sedoso & sensorial de suavidade
- Absorve a oleosidade excessiva & confere efeito mate

Micro Service
MICRONIZAÇÃO E PROCESSOS

RiceSilk | DESCRIÇÃO

RiceSilk é um pó ultra-fino derivado do arroz (*Oryza sativa L*). RiceSilk é uma “seda de arroz”, substância sólida, branca e translúcida, consistindo principalmente de óxido de silício orgânico. Esta seda de arroz é obtida por calcinação derivada do arroz. Representa uma alternativa vegetal e sustentável ao dióxido de silício sintético amorfo.

RiceSilk é um agente reológico, alcalinizante e doador de sensorial sedoso. Confere toque sedoso e seco. Promove elevada cobertura, ou seja, baixo valor de g/cm², pouco produto tem a capacidade de cobrir uma área grande. Permite a fluidez dos sólidos da formulação e confere suavidade ao produto. RiceSilk é um excelente absorvedor da oleosidade excessiva da pele, tornando-o um produto ideal para peles oleosas e acneicas. RiceSilk confere um efeito mate, reduzindo a aparência brilhante da pele, ideal para hidratantes faciais com filtro solar.

RiceSilk possui elevado percentual de suspensibilidade, ou seja, não ocorre decantação do produto em formulação de cremes e emulsões. Mesmo utilizando alto percentual do produto. Isso também reduz o percentual necessário de outros componentes da formulação utilizados como agentes de suspensão.



Capacidade de absorção de óleo : > 300 %

RiceSilk é um pó ultra-fino de origem 100% vegetal e eco.sustentável.

RiceSilk | USO COSMÉTICO

- Produto ultra-fino processado utilizando-se tecnologia de micronização de última geração.
- Melhora a espalhabilidade e sedosidade da emulsão hidratante.
- Absorve a oleosidade excessiva da pele.
- Ajuda absorve o excesso de perspiração.
- Reduz a exudação do batom.

RiceSilk | APLICAÇÕES COSMÉTICAS

- Produtos para *makeup* (pós, batons, bases etc)
- Produtos para o tratamento e cuidado da pele oleosa e acneica.
- Produtos hidratantes para o rosto e corpo.
- Produtos desodorantes e sabonetes em barra.
- Talcos.

RiceSilk | DOSAGEM

- Produtos para makeup : 1 – 5 %
- Produtos para proteção solar : 0.5 – 2 %
- Produtos para hidratação diária : 1 – 2 %
- Produtos para higiene pessoal (cremes dentais e sabonetes) : 0.5 – 3 %

RiceSilk | SEGURANÇA

- O processo de micronização garante a não contaminação de metais pesados durante o processo de redução das partículas.

RiceSilk | VALIDADE

- Deve ser estocado hermeticamente fechado, ao abrigo da umidade.
- Prazo de validade : 36 meses a a partir da data de fabricação.

Produto para uso tópico cosmético

RICESILK
SEDA DE ARROZ

Distribuição GRANULOMÉTRICA

CILAS1064 Líquido

Faixa : 0.04 µm - 500.00 µm / 100 Classes

Ref. Da Amostra	: LC:N/A	Ultrasom	: 60s (+durante)
Cliente	: POLYTECHNO	Obscuration	: 17 %
Produto	: SEDA DE ARROZ	Diâmetro a 10%	: 3.03 µm
Comentários	: LMS:1170/12	Diâmetro a 50%	: 5.76 µm
Líquido	: ÁGUA	Diâmetro a 100%	: 15.00 µm
Agente Dispersante	: Detergente	Diâmetro Médio	: 6.02 µm
Operador	: SAMUEL	Fraunhofer	:
Empresa	: MicroService	Densidade / fator	: ----------
Localização	: Diadema/SP	Superfície Específica	: ----------
Data: 25/01/2012	: Hora:13:12:22	Diluição Automática	: Não / Não
Índice Med.	: 9568	Medida. / limp.	: 60s/10s/4
Database Name	: Db0911	Sop Name	: SEDA DE ARROZ



Micro Service
MICRONIZAÇÃO E PROCESSOS

RICESILK
SEDA DE ARROZ

Distribuição GRANULOMÉTRICA

CILAS1064 Líquido

Faixa : 0.04 µm - 500.00 µm / 100 Classes

Ref. Da Amostra	: LC:N/A	Ultrasom	: 60s (+durante)
Cliente	: POLYTECHNO	Obscuration	: 17 %
Produto	: SEDA DE ARROZ	Diâmetro a 10%	: 3.03 µm
Comentários	: LMS:1170/12	Diâmetro a 50%	: 5.76 µm
Líquido	: ÁGUA	Diâmetro a 100%	: 15.00 µm
Agente Dispersante	: Detergente	Diâmetro Médio	: 6.02 µm
Operador	: SAMUEL	Fraunhofer	:
Empresa	: MicroService	Densidade / fator	: ----------
Localização	: Diadema/SP	Superfície Específica	: ----------
Data: 25/01/2012	: Hora:13:12:22	Diluição Automática	: Não / Não
Índice Med.	: 9568	Medida. / limp.	: 60s/10s/4
Database Name	: Db0911	Sop Name	: SEDA DE ARROZ

Valores cumulados característicos — in volume / passante

x	0.04	0.07	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80
Q3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.16	0.19	0.19
q3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.01	0.00
x	0.90	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20
Q3	0.19	0.19	0.22	0.27	0.35	0.48	0.88	1.51	2.33	3.35
q3	0.00	0.00	0.02	0.04	0.07	0.12	0.21	0.37	0.54	0.75
x	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.30
Q3	4.58	6.04	7.74	9.66	11.89	14.31	16.90	19.66	22.54	27.09
q3	0.99	1.28	1.60	1.95	2.42	2.79	3.17	3.57	3.93	4.40
x	4.60	5.00	5.30	5.60	6.00	6.50	7.00	7.50	8.00	8.50
Q3	31.78	38.12	42.85	47.54	53.64	61.11	68.00	74.14	79.44	83.82
q3	4.86	5.32	5.68	5.96	6.18	6.52	6.50	6.22	5.74	5.05
x	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00
Q3	87.45	92.87	96.34	98.41	99.39	99.83	100.00	100.00	100.00	100.00
q3	4.44	3.60	2.55	1.66	0.86	0.42	0.17	0.00	0.00	0.00
x	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	25.00	28.00	30.00	32.00	34.00
Q3	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
q3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
x	36.00	38.00	40.00	43.00	45.00	50.00	53.00	56.00	60.00	63.00
Q3	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
q3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
x	66.00	71.00	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.0	112.0	125.0
Q3	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
q3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
x	130.0	140.0	150.0	160.0	170.0	180.0	190.0	200.0	212.0	224.0
Q3	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
q3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
x	240.0	250.0	280.0	300.0	315.0	355.0	400.0	425.0	450.0	500.0
Q3	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
q3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

x: diâmetro / µm Q3: valor cumulativo / % q3: density distribution

RICESILK

SEDA DE ARROZ

Micro Service
MICRONIZAÇÃO E PROCESSOS

ION
TECNOLOGIAS & SERVIÇOS