MAKIGREEN® VELVET WAX

Rhus succedanea Fruit Wax, Helianthus annuus (sunflower) Seed Oil, Oryza sativa (rice) Bran Oil , Oryza sativa(rice) Bran Wax .

- **BASE para o preparo de formulações em STICK ou PANCAKE 100% NATURAL;**
- **SIMPLES PREPARO: Basta aquecer e ajustar com emolientes**
- **ELEVADA ESTABILIDADE: evita cristalização, transpiração e separação de fases (marmorização);**
- **Desliza suavemente formando filme não comedogênico em uma única aplicação**

MAKIGREEN® VELVET WAX é um blend equilibrado de ceras e óleos que levam a grandes desempenhos, para o preparo de formulações em bastão anidro (stick e pancake). É uma base de materiais 100% naturais, rico em ômegas. Não há silicones nem petrolato em sua composição.

As ceras que o compõe formam filme não comedogênico sobre a pele, diminuindo assim a perda de água transepidermal (TWEL). Proporciona melhora na função barreira lipídica da pele, dando a ela aspecto saudável e reduzindo risco de processos inflamatórios.

A cera de *Rhus succedanea* é orginária do Japão, possui alto poder emoliente e promove "escrita" leve e fácil ao bastão (espalhabilidade suave). Os óleos de *Helianthus annus* (Girassol) e *Oryza sativa* (Arroz), riquíssimos em ômegas 6 e 9 fazem com que o blend seja a melhor alternativa para fórmulas em bastão e pancake, já que além de suas propriedades e benefícios na pele, são responsáveis pela emoliência não comedogênica da composição.

APLICAÇÕES:

- Stick clareador;
- Stick anti-olheiras e corretivos;
- Produtos infantis e de cuidado do bebê;
- Bloqueadores solares (fotoprotetores);
- Stick para estrias;
- Stick Peeling de ac.retinóico(melasma e estrias)
- Formulações tonalizantes (BB Cream, CC Cream e Blur)
- Protetores labiais e hidratantes

CONCENTRAÇÃO USUAL: 5 até 90%

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

DICAS DE PREPARO:

O ponto de fusão do **MAKIGREEN® VELVET WAX** é de 65 a 75°C. Nesta temperatura, é possível associar demais componentes estáveis a esta temperatura durante a fusão.

Para evitar escoamento na embalagem: aguardar a temperatura de 45°C (consistência de mel) para realizar o envase na própria embalagem (bastão ou bandeja de pancake). Não precisa lubrificar as embalagens.

Para evitar possíveis trincas: deixar resfriar a temperatura ambiente. Ideal: resfriamento de um dia para o outro.

Para evitar bolhas: após homogeneização de todos os componentes, aguardar a temperatura de resfriamento e interromper qualquer agitação.

Para a adição de ativos LIPOSSOLUVEIS: aguardar o resfriamento em 50°C para realizar a associação. Homogeneizar e se preciso for, retomar o aquecimento em banho maria algo que não exceda 55°C (para desfazer possíveis sobrenadantes de choque térmico)

Para a adição de ativos HIDROSSOLUVEIS: aguardar o resfriamento em 50°C para realizar a associação. Para cada % de ativo hidrossolúvel, dispersar a mesma quantia de **MAKIBEADS® 80.** Homogeneizar e se preciso for, retomar o aquecimento em banho maria algo que não exceda 55°C (para desfazer possíveis sobrenadantes de choque térmico)

Fotoprotetores de elevado valor de FPS (químico e físico): são muitas vezes oleosos ou exigem a associação de emolientes para dispersão dos pigmentos. Neste caso a associação de **CORN PO4®** (amido modificado de adsorção) promove o balanceamento da formulação, melhora do deslizamento do bastão e espalhabilidade do pancake. **CORN PO4®** matifica sem ressecar ou evidenciar rugas. Promove sensorial talco. Se a formulação já conter **MAKIBEADS® 80** o uso de **CORN PO4®** é dispensada.

Stick de Ácido Retinóico: Incorporar o ácido abaixo de 50°C obedecendo as informações acima. É possível associar **PHARMACOLOR®** tanto para os peelings em consultório como também para as formulações de uso domiciliar.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Literatura original **MAKIGREEN® VELVET WAX** – Daito Kasei