Estagel™

Material Técnico

Identificação

Grau: **Farmacêutico( )** **Alimentício ( )** **Cosmético (X)** **Reagente P.A. ()**

Uso: **Interno ( )** **Externo (X)**

Especificação Técnica / Denominação Botânica: mistura espessante obtida a partir obtido a partir de síntese química.

Equivalência: Não aplicável.

Correção:
Teor: Não aplicável.
Umidade / perda por dessecação: Não aplicável.
Avaliar o fator correspondente ao teor e/ou umidade de acordo com lote adquirido verificando no certificado de análise e também sob avaliação farmacêutica da **especificação** e da **prescrição.**

Fórmula Molecular: Não aplicável.

Peso Molecular: Não aplicável.

DCB: Não aplicável.

CAS: Não aplicável.

INCI: Polyacrylamide (and) C13-14 Isoparaffin & Laureth-7

Sinonímia: agente gelificante, emulsionante, corretor de viscosidade.

Aparência Física: líquido viscoso, incolor opaco a levemente amarelado, com odor alifático.

Composição: poliacrilamida em isoparafina , éter de polietileno glicol e álcool laurílico.

Características Especiais

- Produto de origem sintética

Aplicações

Propriedades:
- Espessante
- Emulsionante

Indicações:

- Preparo de gel-creme e emulsões para diversos tipos de aplicações, de uso dermatológico e cosmético
- Emulsionante e espessante de formulações
- Possibilita a recuperação da viscosidade de formulações

Vias de Administração / Posologia ou Concentração: Tópico: 0,5 a 5,0%, dependendo do resultado final desejado.

Observações Gerais: Não aplicável.

Farmacologia

Mecanismo de Ação: Informação não encontrada nas referências consultadas.

Efeitos Adversos: Informação não encontrada nas referências consultadas.

Contraindicações / Precauções: Informação não encontrada nas referências consultadas.

Referências Científicas

Agente espessante emulsionante pré-neutralizado, pronto para uso. Atua em diferentes níveis de pH (ácidos e alcalinos = de 2 a 11), emulsiona fases oleosas proporcionando uma textura cremosa ou de gel-creme. É um agente espessante para formulações de base aquosa. Os produtos caracterizam-se por pseudoplásticos e não tixotrópicos. A viscosidade diminui de acordo com o cisalhamento, conforme o produto deixa de sofrer essa força, a viscosidade instantaneamente retorna ao seu aspecto inicial

Soluções feitas com Estagel, sob altas temperaturas, não apresentam alterações significantes em relação a viscosidade e estabilidade.

Permite a formulação de emulsões O/A altamente estáveis, independente das características da fase oleosa. A adição de outros emulsionantes depende da textura desejada do produto final. Ajuda a estabilizar suspensões (protetores solar).

Farmacotécnica

Estabilidade (produto final): Informação não encontrada nas referências consultadas.

pH Estabilidade (produto final): 4,0 a 5,5.

Solubilidade: solúvel em água.

Excipiente / Veículo Sugerido / Tipo de Cápsula: Não aplicável.

Orientações Farmacotécnicas: O ingrediente deve ser armazenado a uma temperatura entre 10°C e 40°C. Se acidentalmente o ingrediente congelar, derreter colocando a embalagem em um tambor com água, mexendo constantemente. Manter o ingrediente na embalagem original ou em vidraria, aço-inoxidável ou plástico. Não armazenar em aço, cobre ou recipientes de alumínio.

Compatibilidades (para veículos): Não aplicável.

Capacidade de Incorporação de Ingredientes Farmacêuticos (para veículos): Não aplicável.

Incompatibilidades: evitar material oxidável.

Conservação / Armazenamento do insumo farmacêutico definido pelo fabricante: Temperatura ambiente.

Conservação / Armazenamento do produto final definido pelo farmacêutico RT da farmácia: De acordo o critério de conservação do insumo definido pelo fabricante, sugerimos conservar o produto final em temperatura ambiente**,** porém cabe também avaliação farmacêutica conforme a formulação, sistema conservante e condições do produto.

Formulações

Não aplicável.

Referências Bibliográficas

1. Dossiê Técnico do Fabricante.