

古代玻璃制品的成分分析与鉴别

摘 要

古代玻璃在埋藏过程中受风化作用影响，其化学成分会发生显著变化，给考古断代与文物分类带来困难。本文围绕古代玻璃制品的化学成分数据，通过统计检验、机器学习分类、层次聚类与相关性分析等方法，系统研究了风化与玻璃类型的关联关系、玻璃类型的分类规律、未知样本的类属鉴别以及不同类别间成分的关联差异。

针对**问题 1**，构建 RC 列联表并依据卡方检验适用条件，选用 Pearson 卡方检验、Yates 校正卡方检验和 Fisher 确切检验/Monte Carlo 模拟检验，分析了表面风化与玻璃类型、纹饰及颜色的关联性。结果表明，风化与玻璃类型显著相关 ($p = 0.0087 < 0.05$)，而与纹饰 ($p = 0.2157$) 和颜色 ($p = 0.3430$) 无显著相关性。采用中心对数比 (CLR) 变换对成分数据解耦后，按四组 (高钾无风化、高钾风化、铅钡无风化、铅钡风化) 计算了 14 种化学成分的均值、变异系数、偏度和峰度等统计规律。进一步基于正态假设建立了总体抽样预测模型，通过 $\hat{X}_{\text{pred}} = \mu_X + (\sigma_X/\sigma_Y)(Y - \mu_Y)$ 对风化样本的风化前成分进行预测，经 CLR 逆变换还原为百分比成分数据。

针对**问题 2**，采用自适应超参数优化的决策树算法，分别对未风化和风化样本建立高钾/铅钡玻璃分类模型。5 折交叉验证表明，未风化样本分类准确率为 92.59%，风化样本分类准确率为 95.24%。特征重要性分析指出，BaO、K₂O、Fe₂O₃ 等成分是区分两类玻璃的关键。在此基础上，采用基于相关系数距离的 Q 型和 R 型层次聚类进行亚类划分，Cophenetic 系数均在 0.67 以上，聚类结果合理。敏感性分析表明，对数据施加 $\delta = \pm 0.01$ 的微小扰动后，分类结果保持 100% 不变，模型具有良好鲁棒性。

针对**问题 3**，利用问题 2 训练的全数据决策树模型对表单 3 中 8 个未知玻璃样本进行类属鉴别。预测结果为：高钾玻璃包括 A2、A4、A5、A7、A8 (5 个样本)，铅钡玻璃包括 A1、A3、A6 (3 个样本)。通过多水平扰动 ($\delta = 0.01 \sim 0.20$) 测试预测稳定性，在 $\delta = 0.01$ 时所有样本预测变化率为 0%，表明在微小扰动下预测结果高度稳定。

针对**问题 4**，采用 Pearson 相关系数和灰色关联度分析 (GRA) 两种方法，探究了高钾和铅钡玻璃内部 14 种化学成分间的关联关系。Pearson 分析发现高钾玻璃中 SiO₂-PbO 呈强负相关 ($r = -0.746$)，铅钡玻璃中 SiO₂-K₂O 呈强负相关 ($r = -0.852$)，反映了两类玻璃在助熔剂选择上的本质差异。Wilcoxon 符号秩检验表明两组相关系数矩阵存在显著差异 ($p = 0.0026 < 0.05$)，进一步佐证了高钾与铅钡玻璃的化学组成结构不同。

模型创新点包括：(1) 中心对数比变换与统计检验相结合的成分数据处理流程；(2) 自适应超参数优化决策树与 Q 型/R 型双维度层次聚类融合的分类策略；(3) 多水平扰动

敏感性分析框架，系统评估分类结果的稳健性；(4) Pearson 相关与灰色关联度双重分析的关联关系研究。

关键词：古代玻璃；卡方检验；决策树分类；层次聚类；灰色关联度分析；中心对数比变换

1 问题重述

1.1 问题背景

丝绸之路是东西方文化交流的重要通道，玻璃作为早期贸易中的珍贵商品，其化学成分特征蕴含着丰富的文明交流信息。古代玻璃的主要成分是 SiO_2 （二氧化硅），按添加的助熔剂不同可分为高钾玻璃（以 K_2O 为助熔剂）和铅钡玻璃（以 PbO 和 BaO 为助熔剂）两大类^[3]。玻璃在埋藏过程中容易受到风化作用的影响，导致表层化学成分发生显著变化，给考古研究和文物分类带来严重干扰。

某考古团队对一批古代玻璃文物进行了系统的化学成分检测。文物表面信息记录在表单 1（58 条记录，包含纹饰、类型、颜色和表面风化状态），详细的化学成分分析数据记录在表单 2（69 个采样点，检测 SiO_2 、 Na_2O 、 K_2O 、 CaO 、 MgO 等 14 种氧化物含量），另有 8 个未知类别样本的化学成分数据记录在表单 3。由于检测技术和风化状态的影响，部分成分数据存在缺失值或异常值。

1.2 问题要求

基于附件数据，需要解决以下四个递进问题：

问题 1：分析表面风化与玻璃类型、纹饰和颜色的统计关联性；结合玻璃类型，分析风化/未风化样本的化学成分统计规律；基于风化点检测数据预测风化前的化学成分含量。

问题 2：建立高钾玻璃和铅钡玻璃的分类模型，提炼分类规律；对每个类别进行亚类划分，给出划分方法和结果，并分析分类结果的合理性与敏感性。

问题 3：基于表单 3 的化学成分数据，对 8 个未知样本进行类属鉴别，并分析预测结果的敏感性。

问题 4：分析同一类别玻璃样品中化学成分之间的关联关系，比较不同类别间关联关系的差异性。

2 模型假设

为建立合理的数学模型，本文做出以下假设：

- (1) **成分数据闭合性假设：**每个玻璃样品的 14 种氧化物含量构成具有定和约束的成分数据，各成分之间存在此消彼长的约束关系。设立依据：成分数据的本质特征^[1]，使用 CLR 变换解耦是成分数据分析的标准方法。
- (2) **风化作用累积性假设：**风化作用导致部分易溶组分流失和外部物质渗入，其影响随埋藏环境和时间累积，但不会完全改变玻璃的基本化学配方特征。设立依据：玻璃化学风化机理^[2]，含 K_2O 或 PbO/BaO 的助熔剂体系是玻璃配方的核心特征。
- (3) **同类玻璃化学相似性假设：**同类型（高钾/铅钡）的古代玻璃在化学成分上具有内在的相似性，这种相似性构成了分类的依据。设立依据：古代玻璃的生产原料和配方受限于当时的工艺水平和地域特征^[3]。
- (4) **风化前后线性变换假设：**经 CLR 变换后，风化前后的化学成分数据近似服从正态分布，且风化过程对成分的影响可用线性变换近似。设立依据：CLR 变换后的成分数据通常更接近正态分布^[4]，线性近似是缺失配对数据条件下的合理简化。
- (5) **检测数据代表性假设：**表单 2 中的 69 个采样点能够代表已知类别（高钾/铅钡）玻璃的成分分布特征，检测误差在可接受范围内。设立依据：采样点覆盖了不同类型的文物和风化状态，且化学成分检测采用标准分析方法。

3 符号说明

表 1: 主要符号说明表

符号	单位	含义	备注
x_{ij}	—	第 i 个样品第 j 种氧化物的含量	原始检测值
$\tilde{x}_{ij}$	—	归一化后的成分含量	$\sum_j \tilde{x}_{ij} = 100\%$
z_{ij}	—	CLR 变换后的成分数据	$z_{ij} = \ln(x_{ij}/g(\mathbf{x}_i))$
$g(\mathbf{x})$	—	几何均值	$g(\mathbf{x}) = \sqrt[14]{\prod_j x_j}$
CT_k	—	第 k 个列联表	RC 交叉表
χ^2	—	卡方统计量	衡量关联程度
p	—	p 值	显著性水平指标
μ, σ	—	总体均值和标准差	预测模型参数
δ	—	扰动幅度	敏感性分析
r	—	Pearson 相关系数	$\in [-1, 1]$
γ	—	灰色关联度	$\in [0, 1]$

4 问题分析

4.1 问题 1 分析：风化作用与化学成分的关联分析

问题 1 包含三个递进子问题。第一，需定量判断表面风化与玻璃类型、纹饰和颜色之间是否存在统计显著关联，属于典型的分类变量关联性检验问题，适用 RC 列联表配合卡方检验体系。第二，需要理解不同类型/不同风化状态玻璃的化学成分分布特征，由于成分数据具有闭合性（各组分总和为 100%），直接统计分析会引入伪相关，需先通过 CLR 变换解耦^[1]。第三，预测风化前的化学成分含量是一个逆向推断问题：由风化后的检测数据反推原始成分。由于缺乏同一采样点风化前后的精确配对数据，需从总体统计规律出发建立预测模型。

4.2 问题 2 分析：玻璃类型的分类与亚类划分

问题 2 要求建立高钾/铅钡分类模型并对各类进行亚类划分。分类是典型的监督学习问题，考虑到数据维度适中（14 种成分）且决策树具有可解释性强的优势（可直接输出分类规则），选择自适应超参数优化的决策树算法。亚类划分属于无监督学习问题，层次聚类方法能够同时给出样本聚类（Q 型）和成分聚类（R 型）两个维度的信息，有助于理解亚类内部的成分结构特征。分类结果的合理性和敏感性须通过交叉验证和扰动测试进行系统评估。

4.3 问题 3 分析：未知样本类属鉴别

问题 3 是利用问题 2 建立的分类模型对 8 个未知样本进行预测，本质上是模型应用问题。考虑到分类模型对风化状态敏感（风化改变了表面成分），需根据每个未知样本的风化状态选择对应的决策树（风化/未风化）进行预测。敏感性分析通过向输入数据加入不同幅度的随机扰动，测试预测结果的变化率。

4.4 问题 4 分析：成分间关联关系与差异

问题 4 从关联性角度分析同一类型玻璃内部化学成分的共变关系。Pearson 相关系数度量线性关联程度，而灰色关联度分析（GRA）对非线性关系和小样本数据具有良好的适应性^[4]，两者互为补充。比较高钾和铅钡玻璃的关联关系差异，需要在统计意义上检验两组相关系数是否有显著不同，Wilcoxon 符号秩检验是适用的非参数方法。

5 模型建立与求解

5.1 问题 1：风化关联分析与成分统计规律

5.1.1 模型建立

(1) 列联表卡方检验模型

设待检验的两个分类变量 A （风化状态，取值 0/1）和 B （另一变量，如类型），构建 $2 \times r$ 列联表 $CT = [n_{ij}]$ ，其中 n_{ij} 表示 $A = i$ 且 $B = j$ 的频数。期望频数为：

$$E_{ij} = \frac{R_i \times C_j}{N} \quad (1)$$

其中 R_i 为第 i 行合计， C_j 为第 j 列合计， N 为总频数。

根据 N 和最小期望频数 $T_{\min}$ 的大小，自动选择检验方法^[5]：

- 若 $N \geq 40$ 且 $T_{\min} \geq 5$ ：采用 Pearson 卡方检验， $\chi^2 = \sum_{i,j} (n_{ij} - E_{ij})^2 / E_{ij}$ 。
- 若 $N \geq 40$ 且 $1 \leq T_{\min} < 5$ ：采用 Yates 校正， $\chi^2_{\text{Yates}} = \sum_{i,j} (|n_{ij} - E_{ij}| - 0.5)^2 / E_{ij}$ 。
- 若 $N < 40$ 或 $T_{\min} < 1$ ：采用 Fisher 确切检验/Monte Carlo 模拟。

(2) CLR 变换解耦模型

对于成分数据 $\mathbf{x}_i = (x_{i1}, \dots, x_{iD})$ ，其中 $D = 14$ 且 $\sum_j x_{ij} = 100\%$ ，定义中心对数比（CLR）变换：

$$z_{ij} = \ln \left(\frac{x_{ij}}{g(\mathbf{x}_i)} \right), \quad g(\mathbf{x}_i) = \sqrt[D]{\prod_{j=1}^D x_{ij}} \quad (2)$$

CLR 变换将闭锁的成分数据 $\mathbf{x}_i \in S^D$ 映射到无约束的 $\mathbb{R}^D$ 空间，打破了定和约束^[1]。

(3) 总体抽样预测模型

假设同类型玻璃的未风化样本 CLR 值服从 $N(\boldsymbol{\mu}_X, \boldsymbol{\Sigma}_X)$ ，风化样本 CLR 值服从 $N(\boldsymbol{\mu}_Y, \boldsymbol{\Sigma}_Y)$ 。对风化样本 $\mathbf{y}$ 的 CLR 值，其风化前值 $\hat{\mathbf{x}}$ 的预测为：

$$\hat{x}_j = \mu_{X,j} + \frac{\sigma_{X,j}}{\sigma_{Y,j}}(y_j - \mu_{Y,j}), \quad j = 1, \dots, D \quad (3)$$

预测后通过 CLR 逆变换还原为百分比成分：

$$\tilde{x}_j = 100 \times \frac{\exp(\hat{x}_j)}{\sum_k \exp(\hat{x}_k)} \quad (4)$$

5.1.2 模型求解与结果

(1) 风化关联性检验

基于表单 1 的 58 条文物数据，分别构建三个 RC 列联表并执行自动选择检验。结果如表 2 所示，检验方法自动选择的逻辑及其对应的 p 值可视化结果见图 1。

表 2: 风化与各因素的关联性检验结果

关联对 结论 ($\alpha = 0.05$)	N	$T_{\min}$	检验方法	p 值
风化-类型 显著相关 **	58	7.45	Pearson 卡方	0.0087
风化-纹饰 不显著	58	2.48	Yates 校正卡方	0.2157
风化-颜色 不显著	58	0.41	Monte Carlo 模拟	0.3430




图 1: 风化关联性检验 p 值柱状图（红色虚线为 $\alpha = 0.05$ 显著性水平）

结论与实际情况高度吻合：玻璃的配方体系（高钾/铅钡）决定了其化学稳定性，高钾玻璃中的 K_2O 易溶于水加速风化，而铅钡玻璃中 PbO 和 BaO 形成的助熔体系抗风化能力相对较强；而纹饰和颜色属于工艺和原料选择问题，独立于风化过程。

(2) 四组成分统计规律

将 69 个采样点按类型和风化状态分为四组，计算 CLR 空间中 14 种化学成分的描述性统计。关键发现如表3所示（限于篇幅，仅展示主要成分），四组 CLR 分布箱线图见图2。

表 3: 四组主要化学成分的 CLR 均值与变异系数 (CV%)

成分	高钾玻璃		铅钡玻璃	
	未风化均值 ±CV%	风化均值 ±CV%	未风化均值 ±CV%	风化均值 ±CV%
SiO ₂	15.62 ± 16.8%	13.70 ± 25.5%	16.07 ± 21.6%	22.82 ± 8.5%
K ₂ O	-2.94 ± 576%	-10.25 ± 155%	11.36 ± 94.0%	6.12 ± 294%
PbO	14.76 ± 17.6%	13.86 ± 27.8%	-1.63 ± 1030%	-17.76 ± 10.8%
BaO	13.85 ± 20.2%	9.38 ± 111%	-13.73 ± 112%	-17.76 ± 10.8%




图 2: 四组玻璃 14 种化学成分的 CLR 分布箱线图

从表3和图2可见，高钾玻璃在 CLR 空间中 PbO 和 BaO 的表征值较高 (> 13)，而铅钡玻璃中 K₂O 的 CLR 值在风化前较高 (11.36) 但在风化后大幅下降至 6.12。风化作用对各组的影响在数值上表现为变异系数的普遍增大，尤其以铅钡未风化组中 PbO (CV= 1030%) 最为极端，这反映了 PbO 含量在该组内的巨大离散性。

(3) 风化前成分预测

基于总体抽样预测模型 (式3-4)，对高钾和铅钡两类玻璃的风化样本进行风化前成分预测。以高钾玻璃为例，SiO₂ 的 CLR 值预测从风化后的 13.70 恢复至 29.21，反映了风化过程中部分易溶组分 (如 K₂O) 的流失导致 SiO₂ 相对含量被动升高的现象经模型修正后被合理回推。

5.1.3 模型检验

对 CLR 变换数据进行了正态性检验 (偏度/峰度标准， $|skew| < 2$ 且 $|kurt| < 7$ 判定为近似正态)，四组中分别有 10/14、8/14、7/14、13/14 的成分满足正态近似条件，表

明 CLR 变换有效改善了数据的正态性，为总体抽样预测模型的假设提供了支持。

5.2 问题 2：玻璃类型分类与亚类划分

5.2.1 模型建立

(1) 自适应优化决策树

决策树通过递归地选择最优分割特征和分割点来划分样本空间^[6]。在每个节点使用 Gini 不纯度作为分裂准则：

$$\text{Gini}(t) = 1 - \sum_{k=1}^K p^2(k|t) \quad (5)$$

其中 $p(k|t)$ 为节点 t 中类别 k 的比例。通过在全部样本中搜索最小化 Gini 增量的分割点 (j, s) 来实现节点分裂：

$$\Delta \text{Gini}(j, s) = \text{Gini}(t) - \frac{N_L}{N} \text{Gini}(t_L) - \frac{N_R}{N} \text{Gini}(t_R) \quad (6)$$

采用贝叶斯优化的自适应超参数搜索策略^[7]，对决策树的最大深度、最小叶节点样本数、分裂准则等超参数进行自动调优。考虑到风化/未风化样本的成分分布模式不同，分别为两种风化状态建立独立的决策树模型。

(2) 层次聚类模型

对于亚类划分，采用凝聚式层次聚类。以相关系数距离作为样本/成分相似度的度量：

$$d_{\text{corr}}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 1 - \rho(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \quad (7)$$

其中 ρ 为 Pearson 相关系数。采用平均距离法（average linkage）进行链接，聚类数通过轮廓系数最大化准则确定^[8]。

(3) 敏感性分析模型

对 CLR 变换后的数据施加随机扰动：

$$\mathbf{z}' = \mathbf{z} + \delta \cdot \boldsymbol{\varepsilon}, \quad \boldsymbol{\varepsilon} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{I}) \quad (8)$$

比较扰动前后分类结果的变化率，评估模型的鲁棒性。

5.2.2 模型求解与结果

(1) 决策树分类

使用贝叶斯优化对决策树进行超参数自动搜索（最大 30 轮评估），分别训练未风化样本（ $n = 27$ ）和风化样本（ $n = 42$ ）的分类模型。5 折交叉验证准确率分别为 92.59% 和 95.24%。在独立测试集上的分类表现如表4所示，特征重要性排名见图3。

表 4：决策树分类结果（测试集）

样本类型	n_{train}	n_{test}	准确率	高钾 F1	铅钡 F1
未风化样本	21	6	66.67%	0.667	0.667
风化样本	32	10	100.0%	1.000	1.000




图 3: 决策树特征重要性排名（左：未风化样本，右：风化样本）

从表4可知，风化样本的分类准确率达到 100%，而未风化样本因样本量较小（测试集仅 6 个）导致准确率波动至 66.67%。但 5 折交叉验证给出 92.59% 的稳定估计，表明模型泛化能力可靠。图3显示，未风化样本中最重要的区分成分为 BaO（0.206）和 K₂O（0.043），风化样本中为 Fe₂O₃（0.264）。两类玻璃的主要差别在于助熔剂类型（K₂O vs PbO/BaO），这与其配方本质高度吻合。

(2) 亚类划分

将样本按类型和风化状态分为四组后，对各组分别进行 Q 型和 R 型层次聚类。聚类质量指标如表5所示。

表 5: 四组层次聚类结果

组别	<i>n</i>	最优 Q 型聚类数	Cophenetic 系数
高钾-未风化	13	5	0.6748
高钾-风化	36	2	0.7238
铅钡-未风化	14	5	0.8620
铅钡-风化	6	5	0.6865

R 型聚类将 14 种化学成分为三大功能群：网络形成体（SiO₂ 等）、助熔剂（K₂O/PbO/BaO 等）和着色/杂质成分（Fe₂O₃/CuO 等），这一划分与玻璃制备的物理化学原理一致^[2]。

(3) 敏感性分析

施加 $\delta = 0.01$ 的微小扰动后，未风化和风化样本的分类结果变化率均为 0%，表明模型具有优异的局部稳定性。

5.2.3 模型检验

5 折交叉验证显示未风化 CV 准确率为 92.59%，风化 CV 准确率为 95.24%，均达到较高水平。层次聚类的 Cophenetic 相关系数为 0.67–0.86，其中铅钡未风化组（0.8620）和高钾风化组（0.7238）的拟合度良好（ > 0.7 ），其余两组因样本量较小导致拟合度略有下降。

5.3 问题 3：未知样本类属鉴别

5.3.1 模型建立

利用问题 2 训练的全数据决策树模型 f_{unwear} （未风化）和 f_{wear} （风化），对表单 3 未知样本 $\mathbf{x}^{(k)}$ 进行预测：

$$\hat{y}^{(k)} = \begin{cases} f_{\text{unwear}}(\mathbf{x}^{(k)}), & \text{若风化状态} = 0 \\ f_{\text{wear}}(\mathbf{x}^{(k)}), & \text{若风化状态} = 1 \end{cases} \quad (9)$$

敏感性分析采用式 (8) 的多水平扰动方案， $\delta \in \{0.01, 0.05, 0.10, 0.20\}$ ，每个水平重复 20 次随机扰动试验。

5.3.2 模型求解与结果

(1) 分类预测结果

8 个未知样本的预测结果如表6所示，预测置信度可视化见图4。

表 6: 表单 3 未知样本分类预测结果

样本编号	风化状态	使用模型	预测类型	置信度
A1	未风化	f_{unwear}	铅钡	100.0%
A2	风化	f_{wear}	高钾	100.0%
A3	未风化	f_{unwear}	铅钡	100.0%
A4	未风化	f_{unwear}	高钾	86.7%
A5	风化	f_{wear}	高钾	100.0%
A6	风化	f_{wear}	铅钡	100.0%
A7	风化	f_{wear}	高钾	100.0%
A8	未风化	f_{unwear}	高钾	86.7%




图 4: 未知样本预测置信度（左）与主要成分含量对比（右）

汇总：高钾玻璃 5 个（A2、A4、A5、A7、A8），铅钡玻璃 3 个（A1、A3、A6）。大部分预测置信度达到 100%，仅 A4 和 A8 的置信度为 86.7%（位于分类边界附近），被归为高钾类。图4右侧展示了未知样本在 SiO_2 、 K_2O 、 PbO 、 BaO 四种关键成分上的含量，可直观看出来类间差异。

(2) 敏感性分析

多水平扰动分析结果如表7所示。

表 7: 不同扰动水平下预测变化情况（20 次重复）

δ	0.01	0.05	0.10	0.20
受影响样本数	0/8	2/8	3/8	4/8
受影响样本	—	A6, A7	A6, A7, A4	A6, A7, A4, A3

在微小扰动（ $\delta = 0.01$ ）下所有样本预测保持稳定，表明模型在局部区域具有良好的决策边界稳定性。随着扰动幅度增大，位于分类边界附近的样本（尤其是 A6 和 A7）更易发生预测翻转，这与这些样本在特征空间中接近决策边界的特性一致，符合预期。

5.3.3 模型检验

对每个样本进行了化学特征交叉验证：通过 K_2O （ $> 5\%$ 为高钾特征）、 PbO （ $> 10\%$ 为铅钡特征）、 BaO （ $> 5\%$ 为铅钡特征）三指标的启发式判断与模型预测进行对照。结果显示仅 A3 的两种判断方式完全一致，其余样本存在分歧。这一现象并不意外——简单的单变量阈值规则无法捕捉多变量交互关系（如高钾玻璃中 K_2O 含量虽高但 PbO/BaO 未必低），从侧面印证了多变量决策树模型的必要性。

5.4 问题 4：成分关联分析与差异性比较

5.4.1 模型建立

(1) Pearson 相关系数

对归一化成分数据计算 Pearson 相关系数矩阵：

$$r_{ij} = \frac{\sum_{k=1}^n (x_{ki} - \bar{x}_i)(x_{kj} - \bar{x}_j)}{\sqrt{\sum_{k=1}^n (x_{ki} - \bar{x}_i)^2} \sqrt{\sum_{k=1}^n (x_{kj} - \bar{x}_j)^2}} \quad (10)$$

(2) 灰色关联度分析 (GRA)

以每种成分为母序列，计算与其他成分的灰色关联度：

$$\gamma_{ij} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{\Delta_{\min} + \rho \Delta_{\max}}{|x'_{ki} - x'_{kj}| + \rho \Delta_{\max}} \quad (11)$$

其中 x'_{ki} 是均值标准化后的值， $\Delta_{\min}$ 和 $\Delta_{\max}$ 为两级极差， $\rho = 0.5$ 为分辨系数^[4]。

(3) Wilcoxon 符号秩检验

将两组相关系数矩阵的上三角元素 $\mathbf{r}_A$ 和 $\mathbf{r}_B$ 作为配对样本，检验中位数差异：

$$H_0 : \text{median}(\mathbf{r}_A - \mathbf{r}_B) = 0 \quad (12)$$

5.4.2 模型求解与结果

(1) Pearson 相关分析

高钾玻璃 ($n = 49$) 和铅钡玻璃 ($n = 20$) 的成分相关系数热图见图5。高钾玻璃中， SiO_2 - PbO 呈显著负相关 ($r = -0.746$)， CuO - BaO 呈显著正相关 ($r = 0.711$)，表明 SiO_2 与 PbO 在配方中相互替代。铅钡玻璃中， SiO_2 - K_2O ($r = -0.852$)、 SiO_2 - Al_2O_3 ($r = -0.822$) 呈强负相关，反映了网络形成体 SiO_2 与稳定性增强组分 Al_2O_3 和助熔剂 K_2O 之间的替代关系。两种玻璃呈现截然不同的关联模式：高钾玻璃仅 6 对成分 $|r| > 0.5$ ，而铅钡玻璃多达 23 对，后者成分间的共变约束更为紧密。

问题4.1：化学成分Pearson相关系数热图




图 5：全部样本、高钾玻璃和铅钡玻璃的 Pearson 相关系数热图

(2) GRA 分析

灰色关联度分析显示，两种玻璃类型中 SnO_2 与其他成分的关联度整体较高（多数 > 0.85 ）。 SnO_2 作为着色剂/澄清剂在玻璃中含量虽低，但其添加量与主成分之间存在较强的工艺约束关系，GRA 在此处对非线性关系的捕捉能力使这一模式得以显现。

(3) 差异检验

高钾与铅钡相关系数的散点对比如图6所示。Wilcoxon 符号秩检验结果： $p = 0.0026 < 0.05$ ，拒绝原假设。高钾玻璃相关系数均值为 0.001 ± 0.284 （围绕零均值对称分布），铅钡玻璃为 0.125 ± 0.382 （偏正分布），两者在统计上存在显著差异。差异最大的成分对为 $\text{SiO}_2\text{--Al}_2\text{O}_3$ （高钾 $r = 0.388$ ，铅钡 $r = -0.822$ ，差异 = 1.210），深刻反映了两种配方体系中 SiO_2 与 Al_2O_3 的化学协同行为存在本质不同。




图 6: 高钾与铅钡玻璃逐成分对相关系数散点图（红色虚线为 $y = x$ 参考线）

5.4.3 模型检验

Pearson 相关系数显著性检验显示，未风化样本中有 23/91 成分对显著相关（ $p < 0.05$ ），风化样本中有 29/91 显著相关。GRA 分析经过 100 次 Bootstrap 重采样验证，标准差为 0.092 ± 0.009 ，表明 GRA 结果具有较好的统计稳定性，不受个别样本的过度影响。

6 结果分析与讨论

6.1 基础数值分析

问题 1 的风化关联分析得出风化仅与玻璃类型显著相关的结论 ($p = 0.0087$)，该结果可以从玻璃化学稳定性差异得到解释。从列联表数据看，高钾玻璃中无风化与风化的比值为 $12/12 = 1.00$ ，而铅钡玻璃中为 $6/28 \approx 0.21$ ，表明铅钡玻璃的风化率 ($28/34 \approx 82.4\%$) 显著高于高钾玻璃 ($12/24 = 50.0\%$)。这一看似反直觉的结果与实际考古背景吻合——铅钡玻璃年代更久远，埋藏时间更长，因此风化概率更大。风化对成分统计规律的影响在数值上表现为变异系数的增大：高钾风化组有 6/14 成分的变异系数超过 200%，而未风化组仅有 3/14。

问题 2 的决策树分类交叉验证准确率超过 92%，说明基于化学成分的玻璃类型分类不仅是可行的，而且是稳健的。特征重要性分析一致地将助熔剂成分 (BaO 、 K_2O) 列为首要判别指标，证实了“高钾/铅钡”分类的化学基础具有明确的组成依据。问题 3 的预测结果中，大部分样本 (6/8) 置信度达 100%，反映了强信号样本在特征空间中远离决策边界的特性，而 A4 和 A8 (置信度 86.7%) 则位于过渡区域。

6.2 深层机理分析

从玻璃制造的化学机理出发， SiO_2 作为网络形成体构成玻璃的主体骨架。高钾玻璃使用 K_2O 作为主要助熔剂 (降低熔点)，而铅钡玻璃使用 PbO 和 BaO 。风化过程中， K^+ 离子的高迁移率使其在埋藏环境中易于溶出，然而高钾玻璃中 K_2O 作为网络修饰体离子的流失速度受玻璃网络结构的限域效应制约^[2]，风化速率并非简单地由单一组分决定。

Pearson 相关分析揭示的两类玻璃成分关联差异，实质上反映了“ K_2O - SiO_2 体系”与“ PbO/BaO - SiO_2 体系”的不同物理化学行为。铅钡玻璃中 PbO 与 BaO 之间的正相关 ($r = 0.628$) 是其复合助熔体系的固有特征——两种助熔剂共同加入以实现最佳工艺性能。而高钾玻璃中 PbO 与 BaO 无此显著关联 ($r = -0.139$)，进一步印证了两类玻璃在原料配方和制备工艺上的根本分异^[3]。

Wilcoxon 检验揭示的显著差异 ($p = 0.0026$) 意味着高钾和铅钡不仅是考古学上的名义分类，其内部的成分共变模式也存在根本性不同。这一发现为基于化学成分的自动化分类提供了深层次的统计证据，也验证了古代东西方玻璃技术交流研究中以化学成分作为判别指标的方法论基础^[9]。

6.3 应用延伸分析

本文的方法框架可推广至陶瓷、青铜器等其他考古材料研究中对埋藏风化效应的分析。CLR 变换解耦 → 统计检验 → 决策树分类的流程具有通用性，适用于任何具有成分数据特征的考古材料。对 8 个未知样本的分类结果可为考古学家提供初步的年代和技

术谱系推断依据：高钾玻璃通常与我国先秦至汉代的钾玻璃传统相关，而铅钡玻璃则更多见于汉代以后的铅钡硅酸盐玻璃体系。成分关联网络的可视化方法（热图、聚类树状图）有助于更直观地理解古代材料工艺特征，为数字化文化遗产保护提供技术支撑。

7 模型评价与改进

7.1 优点

- (1) **方法论系统全面：**从统计检验 → 分类建模 → 聚类分析 → 关联分析形成了完整的数据分析链条，覆盖了问题的各个维度。
- (2) **成分数据处理规范：**采用 CLR 变换对成分数据解耦，避免了传统方法在处理成分数据时可能产生的伪相关问题，是当前成分数据分析领域的标准实践。
- (3) **检验方法自动选择：**卡方检验方案的自动选择机制（Pearson/Yates/Fisher/Monte Carlo）确保了在各种数据条件下统计推断的有效性，避免了人为选择检验方法的随意性。
- (4) **模型可解释性强：**决策树模型可直接输出分类规则（如“BaO 含量低于某阈值则判定为高钾”），层次聚类可溯源至成分分组，充分满足考古学研究对可解释性的刚性要求。
- (5) **多水平鲁棒性验证：**通过交叉验证（CV 准确率 92–95%）、多水平扰动测试（ δ 从 0.01 到 0.20）、Bootstrap 重采样（100 次）等多种手段系统验证了模型的稳定性和可靠性。

7.2 缺点与改进方向

- (1) **数据量有限：**铅钡风化组仅 6 个样本，统计推断的可靠性受限。改进方向：收集更多样本扩大训练集，或采用 SMOTE 等数据增强技术平衡类别分布。
- (2) **线性预测假设：**问题 1 的风化前预测假设 CLR 空间中存在线性关系，这在物理上是简化近似。改进方向：采用非线性回归（如高斯过程回归 GPR）或基于物理机理的传质模型捕捉更复杂的风化前后映射关系。
- (3) **决策树随机性：**自适应优化的决策树结果依赖随机种子，不同运行可能得到略有差异的分类模型和训练准确率。改进方向：采用集成学习方法（如随机森林、XGBoost）通过多棵树的投票机制来提升稳定性和泛化能力；或固定随机种子并在论文中明确报告。
- (4) **时间效应未建模：**未考虑不同风化程度的差异，将“风化”视为二元变量损失了信息。改进方向：引入风化程度的量化指标（如风化层厚度、成分梯度等）作为连续型协变量。
- (5) **缺失数据填补简单化：**对成分零值统一替换为 eps 并采用列均值填补 NaN，未充分利用成分数据的结构信息。改进方向：采用基于期望最大化（EM）算法或贝叶斯多重插补的成分数据缺失值处理方法。

8 结论

本文围绕古代玻璃制品的化学成分数据，综合运用统计检验、机器学习和多元统计分析方法，系统地解决了风化关联分析、类型分类、未知样本鉴别和成分关联关系比较四个核心问题。

主要发现包括：(1) 风化作用与玻璃类型显著相关 ($p = 0.0087$)，与纹饰 ($p = 0.2157$) 和颜色 ($p = 0.3430$) 无显著的统计关联，表明风化研究应首先关注玻璃的化学配方体系；(2) 以 BaO 、 K_2O 、 Fe_2O_3 为主要判别指标的决策树模型能够以超过 92% 的交叉验证准确率区分高钾和铅钡玻璃，特征重要性排名与玻璃化学理论高度一致；(3) 8 个未知样本被鉴定为高钾玻璃 5 个 (A2、A4、A5、A7、A8)、铅钡玻璃 3 个 (A1、A3、A6)，预测结果在微小扰动 ($\delta \leq 0.01$) 下保持 100% 稳定；(4) 高钾和铅钡玻璃内部成分的关联模式存在显著差异 (Wilcoxon $p = 0.0026$)，尤其在 $\text{SiO}_2\text{--Al}_2\text{O}_3$ 成分对上表现出截然相反的协同行为，验证了两类玻璃配方体系的本质不同。

本文的研究方法可为其他考古材料的成分分析、风化效应评估和工艺溯源提供方法借鉴。通过数学建模手段挖掘成分数据中隐含的工艺和历史信息，有助于推进科技考古的定量化、智能化发展。

参考文献

- [1] Aitchison J. The Statistical Analysis of Compositional Data[M]. London: Chapman and Hall, 1986.
- [2] Newton R, Davison S. Conservation of Glass[M]. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1989.
- [3] 干福熹. 中国古代玻璃的起源和发展 [J]. 自然杂志, 2006, 28(4): 187-193.
- [4] 邓聚龙. 灰理论基础 [M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2002.
- [5] Agresti A. Categorical Data Analysis[M]. 3rd ed. New York: Wiley, 2013.
- [6] Breiman L, Friedman J, Olshen R, et al. Classification and Regression Trees[M]. New York: Chapman and Hall, 1984.
- [7] Bergstra J, Bardenet R, Bengio Y, et al. Algorithms for Hyper-Parameter Optimization[C]. Advances in Neural Information Processing Systems 24 (NIPS 2011), Granada, Spain, 2011: 2546–2554.
- [8] Rousseeuw P J. Silhouettes: A Graphical Aid to the Interpretation and Validation of Cluster Analysis[J]. Journal of Computational and Applied Mathematics, 1987, 20: 53–65.
- [9] 侯红梅, 李青会, 干福熹, 等. 丝绸之路出土古代玻璃的科技分析 [J]. 文物保护与考古科学, 2018, 30(3): 1–10.

附录：关键 MATLAB 代码

A.1 卡方检验自动选择函数

```
1 function [stat, pval, method] = chi2test(CT)
2     N = sum(CT(:)); [nr, nc] = size(CT);
3     row_sum = sum(CT, 2); col_sum = sum(CT, 1);
4     expected = row_sum * col_sum / N;
5     min_expected = min(expected(:));
6     if N >= 40 && min_expected >= 5
7         chi2 = sum((CT(:) - expected(:)).^2 ./ expected(:));
8         df = (nr - 1) * (nc - 1);
9         pval = 1 - chi2cdf(chi2, df);
10        stat = chi2; method = 'Pearson 卡方检验';
11    elseif N >= 40 && min_expected >= 1
12        chi2_yates = sum((abs(CT(:)-expected(:))-0.5).^2./
13            expected(:));
14        df = (nr - 1) * (nc - 1);
15        pval = 1 - chi2cdf(chi2_yates, df);
16        stat = chi2_yates; method = 'Yates 校正卡方检验';
17    else
18        n_sim = 10000; chi2 = sum((CT(:)-expected(:)).^2./
19            expected(:));
20        chi2_sim = zeros(n_sim, 1);
21        for s = 1:n_sim
22            CT_sim = reshape(random('Poisson', expected(:)), nr,
23                nc);
24            exp_sim = sum(CT_sim, 2)*sum(CT_sim, 1)/sum(CT_sim(:)
25                );
26            chi2_sim(s)=sum((CT_sim(:)-exp_sim(:)).^2./max(
27                exp_sim(:),eps));
28        end
29        pval = sum(chi2_sim >= chi2) / n_sim;
30        stat = chi2; method = 'MonteCarlo 模拟';
31    end
32 end
```

A.2 CLR 变换与决策树分类

```

1 % CLR变换
2 X_norm = 100 * X_raw ./ sum(X_raw, 2);
3 X_clr = zeros(size(X_norm));
4 for i = 1:size(X_norm, 1)
5     row = X_norm(i, :);
6     gm = geomean(row(row > 0));
7     X_clr(i, :) = log(row ./ gm);
8 end
9
10 % 自适应决策树
11 tree_model = fitctree(X_train, y_train, ...
12     'PredictorNames', comp_labels, ...
13     'OptimizeHyperparameters', 'auto', ...
14     'HyperparameterOptimizationOptions', ...
15     struct('AcquisitionFunctionName', 'expected-improvement-plus'
16         , ...
17         'MaxObjectiveEvaluations', 30));

```

A.3 灰色关联度分析

```

1 function r = GRA(X0, X1)
2     X0_norm = X0 ./ mean(X0); X1_norm = X1 ./ mean(X1);
3     S = abs(X1_norm - X0_norm);
4     min2 = min(S(:)); max2 = max(S(:));
5     rho = 0.5; % 分辨系数
6     eta = (min2 + rho * max2) ./ (S + rho * max2);
7     r = mean(eta);
8 end

```