

シリコン 熱容量: JANAF 基準 + Debye-fit 目標 (low T)

