

FABFIX 500 é uma emulsão adesiva à base de resinas termofixas desenvolvida para aumentar a resistência superficial de contrapisos fracos (não impermeabilizados) ou contrapisos friáveis com problemas de resistência à abrasão na camada final. Em função de sua baixa viscosidade, penetra por capilaridade na superfície do contrapiso, ancorando as partículas desagregadas.

✓ ALTA RESISTÊNCIA

✓ MAIOR ADERÊNCIA

✓ ALTA PENETRAÇÃO

✓ FÁCIL APLICAÇÃO

ONDE UTILIZAR

- Contrapisos não impermeabilizados;
- Contrapisos com baixa resistência à abrasão;
- Argamassas para reparos;
- Ligação entre pisos de diferentes idades.

VANTAGENS

- Reforça superfícies cimentícias com baixa resistência.
- Reduz a desagregação superficial do contrapiso.
- Pode ser aplicado diretamente na superfície ou adicionado à argamassa.
- Aumenta a resistência mecânica e a capacidade de aderência das argamassas.
- Auxilia na execução de reparos e regularizações.

LIMPEZA

A limpeza das ferramentas pode ser realizada com água.

PROPRIEDADES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	RESULTADO
Viscosidade	35 segundos no Copo Ford 2
Densidade	0,98 a 1,02 kg/L
Consumo estimado*	400 a 600 g/m ² (depende da rugosidade da base)
Aspecto	Líquido de cor branca

*Quando adicionado à argamassa, o consumo/m² sofrerá variações em função da espessura do contrapiso.

NORMAS

- ABNT NBR 13753

CONSUMO

Superfícies lisas: mín. 500 g/m²
Superfícies rugosas ou porosas: até 800 g/m²

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade: 1 ano em sua embalagem original, devidamente lacrada.
Guardar o material em local coberto, seco e preferencialmente com temperatura entre 10 °C e 35 °C.

EMBALAGEM

Bombonas com 5 kg.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Realizar limpeza rigorosa da base.

Agitar a embalagem antes de usar, garantindo a perfeita homogeneidade do produto.

O produto deve penetrar no contrapiso, não devendo ser utilizado em quantidade excessiva, para não promover a formação de poças.

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

1. **Agregar pisos porosos e com baixa resistência à abrasão:** após a limpeza rigorosa da base, aplicar **FABFIX 500** puro com rodo ou broxa retangular até ser totalmente absorvido pelo piso, evitando excessos e formação de poças. Aplicar em uma única demão, pois após a cura da primeira demão a capilaridade da superfície é reduzida, dificultando a permeação do produto em uma segunda aplicação.
2. **Contrapisos com dificuldade de absorção:** diluir o **FABFIX 500** com água no traço 1:½ em volume e aplicar sobre a superfície limpa em duas demãos contínuas. Consumo médio de 0,5 kg/m², podendo variar consideravelmente em função da porosidade e do traço de cada contrapiso.
3. **Argamassa para reparos e ligação de pisos de diferentes idades:** preparar uma argamassa traço 1:3 (cimento:areia) e adicionar 30% em volume de **FABFIX 500** na água de amassamento.
4. Antes de aplicar a argamassa aditivada sobre a base cimentícia existente, executar uma camada de hidratação/ligação, umedecendo a superfície com uma mistura de água e **FABFIX 500** na proporção 1:1 em volume.
5. **Cuidado:** após a secagem, verificar se houve formação de filme transparente sobre o contrapiso. Caso essa anomalia seja detectada, em consequência de excesso de produto aplicado, o ponto deve receber lixamento superficial para remover a sobrecamada.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Este produto foi aprovado sob rigoroso controle de qualidade. A garantia está condicionada ao seu uso adequado, dentro da validade e de acordo com as instruções contidas no rótulo.
- Todos os dados técnicos aqui contidos são resultados de testes de laboratório, realizados sob condições fixas de umidade, pressão e temperatura. Em campo, pequenas variações poderão ocorrer sem perda de qualidade do produto.
- O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície e de outros fatores alheios ao controle do fabricante, tais como mistura homogênea e umidade do substrato.
- Em caso de dúvida, consulte nosso departamento técnico. A utilização inadequada do produto compromete o desempenho e a qualidade do resultado, eximindo o fabricante de garantias e responsabilidades diretas ou indiretas.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- Utilizar EPIS (Equipamentos de Proteção Individual) durante a aplicação.
- O produto não se enquadra como perigoso, inflamável ou explosivo.
- Produto impróprio para consumo humano. Em caso de ingestão, procure um médico imediatamente.
- Condições complementares de segurança podem ser encontradas na FISPQ do produto.