

FABMELL P51 é uma massa acrílica disponível em diversas cores, desenvolvida para rejuntamento e reparo de superfícies.

✓ FÁCIL APLICAÇÃO

✓ FÁCIL LIXAMENTO

✓ PRONTA PARA USO

✓ ACABAMENTO UNIFORME

ONDE UTILIZAR

- Assoalho;
- Madeira maciça;
- Madeira laminada;
- MDF.

VANTAGENS

- Solúvel em água enquanto na fase pastosa.
- Não possui cheiro ou vapores tóxicos.
- Permite pintura diretamente sobre a massa após lixamento e secagem.

LIMPEZA

A limpeza das ferramentas pode ser realizada com água e sabão.

PROPRIEDADES TÍPICAS

As propriedades apresentadas a seguir foram obtidas em ensaios de laboratório.

ENSAIOS	PARÂMETROS
Aspecto	Pastoso
Cores disponíveis	Diversas (consultar catálogo técnico)
Densidade	1,5 g/cm ³
Teor de sólidos	75%

CONSUMO

O rendimento e o desempenho do produto dependem da preparação do substrato e de fatores externos, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e/ou da superfície, temperatura, condições climáticas locais e conhecimento técnico e prático do aplicador.

Em função desses fatores, o rendimento e o desempenho podem apresentar variações.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade: 1 ano em sua embalagem original, devidamente lacrada.

Armazenar em local coberto, seco e com temperatura inferior a 30 °C.

EMBALAGENS

Potes de 380 g
Baldes de 1,4 kg
Baldes de 5,5 kg
Baldes de 16 kg

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar limpa, sem partes soltas ou desagregadas, nata de cimento, óleos, desmoldantes ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência da **FABMELL P51**.

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

1. Aplicar **FABMELL P51** com espátula ou desempenadeira em camadas finas.
2. Aguardar a secagem completa antes do lixamento. O tempo de secagem está diretamente relacionado à espessura da camada aplicada: uma camada fina seca muito mais rápido que uma mais espessa.
3. A pintura poderá ser feita diretamente sobre a massa lixada, dispensando o uso de seladoras ou fundos especiais.
4. Recomenda-se que a aplicação do acabamento seja feita após a secagem completa da massa.
5. **Rejuntamento de assoalhos (calafetação):** aplicar a massa com espátula ou desempenadeira. Dependendo da largura das juntas, pode ser necessária mais de uma demão para obter um preenchimento completo e uniforme dos espaços.

Observação: considerar 3 horas de secagem entre demãos. Em assoalhos de tábua, a **FABMELL P51** não deve ser utilizada como responsável pela sustentação das tábuas entre si, podendo haver trincas na massa caso haja movimentação do assoalho.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Este produto foi aprovado sob rigoroso controle de qualidade. A garantia está condicionada ao seu uso adequado, dentro da validade e de acordo com as instruções contidas no rótulo.
- Todos os dados técnicos aqui contidos são resultados de testes de laboratório, realizados sob condições fixas de umidade, pressão e temperatura. Em campo, pequenas variações poderão ocorrer sem perda de qualidade do produto.
- O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície e de outros fatores alheios ao controle do fabricante, tais como mistura homogênea e umidade do substrato.
- Este boletim é apenas informativo e poderá ser alterado sem aviso prévio. As recomendações de uso baseiam-se em nossa experiência técnica, em análises laboratoriais e em dados de aplicações análogas; cada projeto tem especificidades que devem ser objeto de análise prévia.
- Em caso de dúvida, consulte nosso departamento técnico. A utilização inadequada do produto compromete o desempenho e a qualidade do resultado, eximindo o fabricante de garantias e responsabilidades diretas ou indiretas.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- Manipular com cuidado, utilizando os EPIs necessários. Após o uso, as embalagens plásticas não devem ser reaproveitadas.
- Não aplicar em tempo chuvoso, devido à alta umidade.
- Produto de baixa toxicidade; não emite gases nocivos em ambientes não confinados e não se enquadra como perigoso, inflamável ou explosivo. Impróprio para consumo humano: em caso de ingestão, procure um médico imediatamente.
- Para informações sobre manuseio, estocagem e descarte de resíduos, consulte a versão mais recente da FISPQ do produto.