

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

FABMELL é uma massa à base de emulsão acrílica para rejuntamento de assoalhos e reparo de superfícies de madeira

CARACTERÍSTICAS

- Fácil de aplicar
- Fácil de lixar
- Solúvel em água enquanto na fase pastosa
- Não tem cheiro ou vapores tóxicos
- Disponível em várias cores

USOS

FabMell é indicado para preparo de superfície de madeira e reparo em :

- Assoalho
- Madeira maciça
- Madeira laminada
- MDF

PROPRIEDADES TÍPICAS

As propriedades apresentadas a seguir foram obtidas em ensaios de laboratório.

ENSAIOS	PARÂMETROS
Aspecto	Pastoso
Cores disponíveis	Diversas Cores – (consultar catálogo técnico)
Densidade	1.5 g/cm ³
Teor de Sólidos	75%

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

Preparação do Substrato

O substrato deverá apresentar-se limpo, sem partes soltas ou desagregadas, nata de cimento, óleos, desmoldantes ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência da FabMell.

Ferramentas de aplicação: Espátula, desempenadeira

Aplicação do produto: Aplique com uma espátula ou desempenadeira em camadas finas.

Aguarde a completa secagem do produto para o lixamento.

Deve-se levar em conta que o tempo de secagem está diretamente relacionado com a espessura da camada aplicada, ou seja, uma camada fina seca muito mais rápido que uma outra mais espessa.

A pintura poderá ser feita diretamente sobre a massa lixada dispensando o uso de seladoras ou fundo especiais. Recomenda-se que a aplicação do acabamento seja feita após secagem completa da massa.

Para rejuntamento de assoalhos (calafetação), deve-se aplicar a massa com espátula ou desempenadeira, e dependendo da largura das juntas, faz-se necessário a aplicação de mais de uma demão da massa para se obter um preenchimento completo e uniforme dos espaços.

Considere 3h para a secagem entre demãos; •



Obs: Para assoalhos de tábua, a massa para madeira FabMell, não deve ser utilizada como produto responsável pela sustentação das tábuas entre si, podendo haver trincas na massa caso haja movimentação do assoalho.

CONSUMO

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros.

Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.

CUIDADOS E ARMAZENAGEM

- Os pisos de madeira devem estar secos para que possam absorver parte da água da composição da massa, permitindo uma perfeita aderência na superfície.
- O produto possui fórmula balanceada pronta para uso.

Armazenar o produto lacrado em local coberto, seco e preferencialmente com temperatura abaixo dos 30° C.

Todo produto químico deve ser manipulado com cuidado e fazendo-se uso dos EPIs necessários, após o uso as embalagens plásticas não devem ser reaproveitadas ou reutilizadas.

A validade do produto é de 12 meses a partir da data de fabricação, desde que lacrado em sua embalagem e nas condições de armazenagem informadas.

Este boletim é apenas informativo e poderá ser alterado sem aviso prévio, as recomendações de uso são informadas com base em nossa experiência técnica, análise laboratorial e através de dados coletados em aplicações análogas executadas, porém salientamos que cada projeto tem suas especificidades que deverão ser objeto de análise previa para atendimento a contento das solicitações específicas.

Para mais informações sobre o manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente da FISPQ do produto que contém dados específicos não informados neste boletim técnico.

FabMell esta disponível nos seguintes modelos:

- Potes de 380 gramas
- Baldes de 1.4 Kg
- Baldes de 5.5 Kg
- Baldes de 16 Kg

Diversas cores (consultar catálogo técnico)

VALIDADE

Este produto tem validade por 1 ano em sua embalagem original, devidamente lacrada.

MANUSEIO E SEGURANÇA

O produto não deve ser aplicado em tempo chuvoso.

Deve ser usado corretamente luvas de borracha e óculos no momento da aplicação.

Produto de toxicidade baixa e não emite gases nocivos à saúde em ambientes não confinados.



Recomendamos o uso de EPIS durante a aplicação.

O produto não se enquadra como perigoso, inflamável ou explosivo. Produto não tóxico, porém, impróprio para consumo humano, em caso de ingestão procure um médico imediatamente.

Este produto foi aprovado sob rigoroso controle de qualidade, a garantia está condicionada a seu uso adequado, dentro da validade e de acordo com as instruções contidas no rótulo.

Todos os dados técnicos aqui contidos são resultados de testes de laboratório, realizados sob condições de umidade, pressão e temperatura fixas, no campo pequenas variações poderão ocorrer sem que haja perda de qualidade do produto.

O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície e outros fatores alheios ao controle do fabricante, tais como mistura homogênea, umidade do substrato e outras.

Em caso de dúvida consulte nosso departamento técnico.

A utilização inadequada do produto compromete o desempenho e a qualidade do resultado final, eximindo o fabricante de garantias e responsabilidades diretas ou indiretas.

CUIDADOS AMBIENTAIS

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente.

Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material.

Não reutilize as embalagens vazias.

Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ) da Massa FabMell P51

