

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

FABCOL PU 606® é um adesivo bicomponente com resina poliuretânica e aditivos, isento de solventes (emissão mínima de compostos orgânicos voláteis - VOC), impermeável, com 100% de sólidos, alta adesividade, indicado para colagem e instalação de pisos de madeira sobre contrapisos de concreto, tem cura rápida por ser isento de água, não altera as características da madeira seca em estufa possuindo ainda excelente resistência à tração e à umidade.

APLICAÇÕES

FABCOL PU 606® foi especialmente desenvolvida para colagens de madeiras de baixa e média densidade, tacos e parquetes, seu uso pode ser estendido para outras aplicações tais como colagem de madeiras em metais, madeira sobre madeira, metais em concreto e outras sob consulta.

USOS

- Adesivo regularizador e barreira impermeável na execução de pisos residenciais, industriais e comerciais;
- Além da aplicação em concretos e argamassas pode ser aplicado em diversas superfícies tais como: madeiras, metais, e outras sob consulta;
- Substratos cimentícios e argamassados, cerâmicos, tijolos e madeira;
- Sobre piso radiante

RECOMENDAÇÕES QUANDO APLICADO SOBRE PISO RADIANTE

- Fazer um traço 3 x 1 devidamente hidratado, com água de amassamento .
- O contrapiso deve estar apresentando boa resistência a compressão e não estar fragmentando, soltando partículas.
- respeitar a espessura mínima de 3 a 5 cm do contrapiso, caso seja incluído tubulações de água (sanitária ou de aquecimento)
- Iniciar o sistema de aquecimento antes da aplicação do adesivo Fabcol 606, aumentando gradualmente a temperatura em intervalos de 2 a 3 graus por dia (acima da temperatura ambiente), durante uma semana, até atingir o regime normal de temperatura do sistema.
- Mantenha esse procedimento por mais uma semana até que o contrapiso não apresente manifestação patológica adversa.
- Depois que efetuada a colagem, o sistema deve ser ligado, somente após 5 dias.
- Após esse período, o aquecimento deve ser ligado em uma temperatura de termostato de 20 graus, aumentando um ou dois graus por dia, até atingir a temperatura desejada, porém respeitando o limite máximo de 23 graus Celsius.
- A junta de dilatação perimetral do piso instalado , deve ser respeitada em todo o seu entorno. (interface madeira x alvenaria).
- Em caso de dúvidas sobre as condições mecânicas do contrapiso, entre em contato com nosso departamento técnico.

CARACTERÍSTICAS

- Alto poder de adesão;
- Altíssima resistência mecânica, resistência à tração e ao puncionamento;
- Excelente adesão;
- Forma uma barreira impermeável.
- Secagem rápida;
- Pode ser aplicado em ambientes com alta temperatura sem prejuízo da produtividade, acabamento e rendimento.
- Não inflamável, tem cura rápida, tem grande resistência mecânica e promove a perfeita adesão entre produtos de composição diferente; madeira X madeira, madeira X ferro e aço, madeira X concreto, ferro e aço X concreto, cerâmica x concreto, mármore e granito x concreto, para outras aplicações consultar o Depto. Técnico.
- Valores de ensaio poderão apresentar pequenas variações de lote para lote sem alterar as qualidades do produto.
- Em superfícies irregulares ou com falhas de planicidade, recomendamos o uso de FABCOL PU 506, que tem expansão controlada, corrigindo as possíveis falhas na colagem com o contra piso.

Hídrico Química · Boletim Técnico FABCOL PU 606® · Revisado em: 07/2024



PROPRIEDADES TÍPICAS

As propriedades apresentadas a seguir foram obtidas em ensaios de laboratório.

ENSAIOS	PARÂMETROS
Aspecto Comp. A / Comp. B	Massa Pastosa / Líquido Transparente
Viscosidade Comp. A / Comp. B	Até 80.000 CPs / Até 750 CPs
Cor Comp. A / Comp. B	Creme e outras sob consulta / Âmbar
Densidade à 25°C Comp. A / Comp. B	Até 1,75 g/Cm ³ / Até 1,20 g/Cm ³
Pot Life da Mistura 25°C e *URA a 65%	+/- 40 minutos
VOC	15 g/L

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

1 · Preparação de Superfície

Para o início da aplicação a superfície deverá estar isenta de pó, recomendamos a utilização de aspiradores de pó industriais.

2 · Preparo da Mistura

Adicionar todo o conteúdo da embalagem do componente B à embalagem do componente A. Misturar até que o material esteja homogêneo na cor e na textura (3 a 5 minutos). Na embalagem de 5 kg (A+B), a agitação deve ser mecânica com a haste de plástico que acompanha o kit de aplicação do produto, acoplando-a a uma furadeira manual, fixar firmemente o recipiente e não iniciar a homogeneização sem introduzir a haste na mistura. Não fracionar as embalagens, a mistura incorreta ou imperfeita compromete o desempenho do produto e interfere na qualidade do resultado final.

3 · Aplicação do Produto

O FABCOL PU 606® não deve ser aplicado em superfícies encharcadas ou com umidade aparente acima de 30% sem prévia consulta ao Departamento Técnico da Radial Química.

O Pot-Life do produto é de aproximadamente 35 minutos, valor este que poderá ser alterado de acordo com a temperatura; aumenta com as temperaturas mais frias e diminui com as temperaturas mais quentes.

Com a mão enluvada despeje todo o conteúdo do recipiente sobre o piso e espalhe com a espátula dentada que acompanha o produto, certifique-se que as lâminas de madeira estejam em contato com a cola (No mínimo 70% da superfície da madeira devem estar em contato com a cola).

- O piso poderá receber trânsito leve de pessoas 3 horas após a aplicação.
- Raspagem e colocação de móveis sobre o piso somente 48 horas após a APLICAÇÃO.
- Recomendamos a limpeza das superfícies com restos de cola durante o Pot-Life, ou até 2 horas depois.



CONSUMO

O consumo depende da granulometria, porosidade, nivelamento do substrato e da solicitação da estrutura.

Os dados abaixo se referem ao consumo médio em obras normais, de acordo com a solicitação da estrutura o consumo poderá variar, em caso de dúvidas consulte nosso Depto. Técnico.

INDICAÇÃO	kg/m ²
Superfícies Lisas	1,1 a 1,3 kg/m ²
Superfícies Rugosas e Porosas	Podem variar de 1,3 a 1,8 kg/m ²

CUIDADOS E ARMAZENAGEM

Guarde o material em local coberto, seco, arejado e preferencialmente com temperatura abaixo dos 25° C.

Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância por 15 minutos.

MANUSEIO E SEGURANÇA

A FISPQ do produto está anexa à Nota Fiscal. Recomendamos o uso de EPIS durante a aplicação.

O produto não se enquadra como perigoso, inflamável ou explosivo.

Produto não tóxico, porém impróprio para consumo humano, em caso de ingestão procure um médico imediatamente.

Este produto foi aprovado sob rigoroso controle de qualidade, a garantia está condicionada a seu uso adequado, dentro da validade e de acordo com as instruções contidas no rótulo.

Todos os dados técnicos aqui contidos são resultados de testes de laboratório, realizados sob condições de umidade, pressão e temperatura fixas, no campo pequenas variações poderão ocorrer sem que haja perda de qualidade do produto.

O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície e outros fatores alheios ao controle do fabricante, tais como mistura homogênea, umidade do substrato e outras.

Em caso de dúvida consulte nosso departamento técnico.

A utilização inadequada do produto compromete o desempenho e a qualidade do resultado final, eximindo o fabricante de garantias e responsabilidades diretas ou indiretas.

