

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

FABCOL PVA é uma emulsão aquosa a base de polímero de acetato de polivinila, aditivos minerais reforçantes, tensoativos, fungicidas e plastificantes.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente ancoragem em contrapisos cimentícios;
- Produto monocomponente, pronto para uso;
- Alta aderência em superfícies celulósicas de média e alta porosidade;
- Pode ser utilizada em processos convencionais de colagem, além de processos mecanizados através de prensagem a frio e a quente;
- Produto de baixa toxicidade.

USOS

FABCOL PVA, foi especificamente desenvolvida para que seja utilizada como um resistente elemento de fixação de tacos, parquets e outros tipos de pisos de madeira sobre contrapisos cimentícios. A cola também é indicada na colagem macho / fêmea e fixação de cavilhas de assoalhos de madeira.

A utilização como adesivo pode ser ampliado para outras aplicações na área da construção, moveleira, artesanato e decoração, possibilitando colagens de artefatos de madeira, papelões, papeis, tecidos, cortiça, aglomerados, placas de fibrocimento, tijolos de barro/cerâmicos e outros materiais porosos mediante a testes prévios.

PROPRIEDADES TÍPICAS

As propriedades apresentadas a seguir foram obtidas em ensaios de laboratório.

ENSAIOS	PARÂMETROS
Aspecto	Líquido Viscoso
Cor	Branco Leitoso
Densidade à 25°C	1.200 g/l +/- 50,00 g/l
Teor de Sólidos %	52,0 % +/- 2,0%
PH	4 - 5
Aspecto do filme seco	Opaco e semiflexível
Temperatura de aplicação	Superior a 10C



METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

Preparação da Superfície

A bases cimentícias deverão estar perfeitamente limpas, secas, isenta de pós, livre de contaminantes como graxas, oleosidade, pinturas, impermeabilizantes, camadas superficiais soltas e ainda não pode apresentar desagregação de partículas. A argamassa cimentícia deve estar tecnicamente firme e resistente, bem como, necessitará apresentar porosidade suficiente que permita a penetração e absorção do adesivo aquoso.

As madeiras a serem coladas deverão estar secas e isentas de recobrimento de vernizes, tratamentos hidrofugantes e outros contaminantes, principalmente os de base oleosa.

Aplicação do Produto

Despeje a cola sobre o piso e utilizando a espátula dentada, que acompanha a embalagem, raspe a cola contra a base mantendo-a na posição de 90°, efetue movimentos circulares de forma que o espalhamento resulte em uma camada uniforme que recobra todo o contrapiso cimentício.

A cada aproximadamente 1 a 1.5 m² espalhado instale o piso de madeira correspondente pressionando o mesmo de forma que seja alcançado o máximo contato com a cola. Recomendamos que durante o processo de instalação o aplicador levante os pisos com alguma frequência para verificar se a quantidade de cola depositada está sendo tecnicamente suficiente para permitir o contato mínimo de 80% da área de ambas as superfícies.

O tempo de secagem total do adesivo varia entre 24h e 72 horas, dependendo da camada aplicada, umidade da base, porosidade superficial e capacidade de absorção do adesivo, bem como da temperatura ambiente.

Recomendamos realizar testes prévios com o produto sobre as superfícies cimentícias em que será aplicado o adesivo para que seja observada antecipadamente a compatibilidade química e capacidade de absorção do mesmo.

CONSUMO

O consumo depende da granulometria, porosidade, nivelamento e capacidade de absorção do substrato. Os dados abaixo se referem ao consumo médio em obras normais, como informado de acordo com as condições da superfície o consumo poderá variar, em caso de dúvidas consulte nosso Depto. Técnico.

INDICAÇÃO	g / m ²
Colagem de Tacos e Parquets	1.200 a 1.600
Colagem e Montagem diversas	100 a 200



CUIDADOS E ARMAZENAGEM

- O adesivo não deve ser aplicado em superfícies molhadas, encharcadas ou com o piso demonstrando coloração de umidade aparente. O teor de umidade residual do piso para que se obtenha o resultado técnico satisfatório deverá ser inferior a 12%;
- Não exceder o consumo máximo indicado neste boletim técnico, a utilização de cola superior ao prescrito poderá acarretar problemas de instalação ligados ao inchamento da madeira e elevação indesejada do piso;
- Os pisos de madeira devem estar secos para que possam absorver parte da água da composição da cola, permitindo uma perfeita ancoragem na porosidade da madeira;
- Aguarde 48 horas para pisar sobre a área onde produto foi aplicado e no mínimo 96 horas para iniciar o processo de raspagem com lixadeiras de grande porte;
- O produto possui fórmula balanceada pronta para uso. Não adicione água ou outro produto.
- As argamassas usadas para fazer o contrapiso não devem conter adição de nenhum tipo de impermeabilizante que impeça a absorção da cola,
- Quanto maior for o percentual de área de contato alcançado entre piso de madeira e o adesivo, melhor será o desempenho final da colagem. Ratificamos que tacos empenados e contrapisos desnivelados poderão acarretar problemas técnicos e insucesso na instalação;
- O produto não pode ser utilizado para colagens em ambientes externos e nem ser exposto a condições em que a cola curada tenha contato direto ou indireto com água ou umidade elevada.

Armazenar o produto lacrado em local coberto, seco e preferencialmente com temperatura abaixo dos 30° C.

Todo produto químico deve ser manipulado com cuidado e fazendo-se uso dos EPIs necessários, após o uso as embalagens plásticas não devem ser reaproveitadas ou reutilizadas.

A validade do produto é de 12 meses a partir da data de fabricação, desde que lacrado em sua embalagem e nas condições de armazenagem informadas.

Este boletim é apenas informativo e poderá ser alterado sem aviso prévio, a recomendações de uso são informadas com base em nossa experiência técnica, análise laboratorial e através de dados coletados em aplicações análogas executadas, porém salientamos que cada projeto tem suas especificidades que deverão ser objeto de análise previa para atendimento a contento das solicitações específicas.

Para mais informações sobre o manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente da FISPQ do produto que contém dados específicos não informados neste boletim técnico.

VALIDADE

Este produto tem validade por 1 ano em sua embalagem original, devidamente lacrada.

MANUSEIO E SEGURANÇA

O produto não deve ser aplicado em tempo chuvoso.

Deve ser usado corretamente luvas de borracha e óculos no momento da aplicação.

Produto de toxicidade baixa e não emite gases nocivos à saúde em ambientes não confinados.

Recomendamos o uso de EPIs durante a aplicação.

O produto não se enquadra como perigoso, inflamável ou explosivo. Produto não tóxico, porém, impróprio para consumo humano, em caso de ingestão procure um médico imediatamente.



Este produto foi aprovado sob rigoroso controle de qualidade, a garantia está condicionada a seu uso adequado, dentro da validade e de acordo com as instruções contidas no rótulo.

Todos os dados técnicos aqui contidos são resultados de testes de laboratório, realizados sob condições de umidade, pressão e temperatura fixas, no campo pequenas variações poderão ocorrer sem que haja perda de qualidade do produto.

O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície e outros fatores alheios ao controle do fabricante, umidade do substrato e outras.

Em caso de dúvida consulte nosso departamento técnico.

A utilização inadequada do produto compromete o desempenho e a qualidade do resultado final, eximindo o fabricante de garantias e responsabilidades diretas ou indiretas.

