

SAKRET Mortier au ciment ZM 304

Mortier sec d'usine à base de ciment, à durcissement hydraulique
M 25 SIA 266/1, C25/30

Domaines d'utilisation:

- ♦ création de tous types de maçonnerie du groupe de mortiers M 25
- ♦ réalisation de revêtements en ciment
- ♦ petits travaux de béton
- ♦ mortier de maçonnerie pour la production de:
 - ♦ maçonnerie renforcée
 - ♦ maçonnerie de cave
 - ♦ voûtes

Pour:

- ♦ mur et sol
- ♦ intérieur et extérieur

Propriétés:

- ♦ bonne adhérence
- ♦ résistant à l'absorption d'eau
- ♦ perméable à la vapeur d'eau
- ♦ mise en œuvre facile grâce aux granulats ronds
- ♦ grande solidité
- ♦ résistant au gel

Matériaux de base:

- ♦ ciment – SN EN 197
- ♦ agrégats sélectionnés – DIN EN 12139
- ♦ adjuvants et additifs pour améliorer les propriétés de mise en œuvre

Données techniques:

Granulation	0 – 4 mm Sable rond
Résistance à la compression	$\geq 25 \text{ N/mm}^2$ (résistance à la compression de prisme)
Résistance à la compression	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$ (résistance à la compression de cube)
Résistance à la traction sous pliage	$\geq 5 \text{ N/mm}^2$
Température de mise en œuvre	+5 °C jusqu'à +30 °C
Masse volumique apparente humide	2'144 kg/m ³
Eau de gâchage	env. par kg 0,12 l
Temps de mise en œuvre	env. 2 heures

Forme de livraison du mortier au ciment ZM 304:

Aspect	Rendement	Conditionnement	Quantité	Article n°
gris	env. 12,5 l mortier frais	25 kg/sac	42 pièces/palette	12002501
gris	env. 20 l mortier frais	40 kg/sac	30 pièces/palette	12004000

