

SAKRET Maschinen Leichtputz leicht MAP-L

Hydraulisch erhärtender Trockenmörtel auf Kalk- Zementbasis



- LW CS II W2 nach EN 998-1



FICHE TECHNIQUE

Enduit léger pour machine SAKRET MAP-L

Mortier sec à prise hydraulique à base de chaux et ciment

Classification : **LW CS II W2 selon EN 998-1**

Domaine d'application

- Pour usage **intérieur et extérieur**
- Pour murs

Utilisation

- Enduit de base monocouche pour enduits de finition et carrelage
- Particulièrement adapté aux supports isolants thermiques comme :
 - briques alvéolées,
 - béton cellulaire,
 - autres maçonneries légères

Propriétés

- Hydrofugé
- Onctueux / souple à l'application
- Haute perméabilité à la vapeur d'eau
- Faible tension interne
- Bon rendement
- Respirant, avec agrégats légers organiques

Composition

- Liants minéraux
- Granulats sélectionnés
- Additifs améliorant les performances

Données techniques

Caractéristique	Valeur
Granulométrie	0–1 mm
Eau de gâchage	env. 0,26 l/kg
Début de prise	env. 120 min
Fin de prise	env. 240 min
Masse volumique	env. 1 kg/dm ³
Résistance à la compression	env. 2,7 N/mm ²
Conductivité thermique (P=50%)	$\leq 0,33 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
Conductivité thermique (P=90%)	$\leq 0,36 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
Résistance à la diffusion vapeur	$\leq 20 \mu$
Consommation	env. 1 kg/m ² /mm
Classement feu	A1 (incombustible)

Préparation du support

- Éliminer poussières, parties friables, efflorescences et agents séparateurs.
 - Humidifier les supports secs et absorbants (sans excès).
 - Appliquer un primaire sur béton cellulaire et supports très absorbants.
 - Sur maçonnerie mixte ou béton : appliquer un gobetis SAKRET VSM (max. 5 mm).
 - Les bétons bruts doivent être projetés en surface rugueuse.
 - Reboucher les joints creux avant application.
 - Respecter les normes DIN 18350 et DIN 18550.
-

Mise en œuvre

Préparation :

- Avec pompe à piston ou vis sans fin,
 - Groupe de malaxage/pompage,
 - Ou manuellement avec malaxeur électrique.
-

I. Système intérieur (murs et plafonds)

- Appliquer en 1 couche de 10–15 mm (frais sur frais en 2 passes).
 - Dresser la surface.
 - Après début de prise, talocher ou lisser à l'éponge.
-

II. Système extérieur

Sous-enduit :

- Appliquer MAP-L sur 15–20 mm minimum (frais sur frais).
- Dresser puis griffer la surface.
- Laisser durcir avant enduit de finition.

Enduit de finition :

- Appliquer les enduits SAKRET (enduit feutré ou enduit minéral décoratif).
 - Ne pas travailler en état trop humide (évite fissuration).
 - Les micro-fissures de retrait ne constituent pas un défaut si recouvert.
-

Cure / Traitement après application

- Maintenir humide si nécessaire pour éviter séchage trop rapide.
 - Protéger du gel.
 - Attendre séchage complet avant peinture (min. 28 jours).
 - Respecter prescriptions fabricants des revêtements.
-

Stockage

- À l'abri de l'humidité, sur palettes bois.
- Refermer sacs entamés.
- Durée de conservation : env. 9 mois (emballage fermé).

Élimination

Déchets durcis : code 17 09 04 (déchets de construction).

Sécurité

- Contient hydroxyde de calcium et ciment.
 - Réaction alcaline au contact de l'humidité.
 - Irritant pour la peau.
 - Risque de lésions oculaires graves.
 - Porter gants et lunettes.
 - En cas de contact yeux : rincer immédiatement et consulter.
 - Ne pas inhaler les poussières.
 - Tenir hors de portée des enfants.
 - Conforme REACH (faible teneur en chromate – GISCODE ZP1).
-

Conditions d'application

- Données valables à +20 °C / 50 % HR.
 - Températures basses = prise plus lente.
 - Protéger du soleil, gel, courants d'air.
 - Nettoyage outils à l'eau immédiatement.
-

Conditionnement

Conditionnement Couleur Code EAN

Sac 30 kg	Gris	4005813649206
1 tonne vrac	Gris	4005813649213
42 sacs/palette	—	—
1 tonne silo	—	—