

Результаты промышленной эксплуатации мобильной установки регенерации масел (МУРМ)

РОССЕТИ ФСК ЕЭС ПОДСТАНЦИЯ ПС-500КВ ПАХРА

В результате обработки тангенс угла диэлектрических потерь снизился с 7,6% до 1,6%.

Параметр	До обработки	После
Пробой	62,9	73,6
Кислотное число	0,089	0,023
Влагосодержание	23	10
Класс чистоты	12	8
Тангенс	7,6	1,6



Информация взята из отчета: [2021.09.21 РОССЕТИ МЭС Центра Пахра](#)