

Результаты промышленной эксплуатации мобильной установки регенерации масел (МУРМ)

ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ» - ФИЛИАЛ ТУЛЭНЕРГО

В результате обработки масло приобрело более светлый оттенок. Все показатели были приведены в соответствие требованиям заказчика.

Параметр	До обработки	После
Пробой	3,2	75,7
Кислотное число	0,15	0,01
Влагосодержание	35	9
Класс чистоты	13	9
Тангенс	2,56	0,22



Информация взята из отчета: [2021.09.15 МУРМ ТУЛЭНЕРГО](#)