


Синтез и применение материалов на основе оксида графена

А.М. Димиев Казанский Федеральный Университет

Доклад на конференции «**ГРАФЕН И РОДСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ: СИНТЕЗ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ**»

24-26 августа 2025 года, Тамбов



- В водных растворах расслаивается до состояния одноатомных листов;
- Состоит из чередующихся графеновых и окисленных доменов;
- Содержит множество кислородных групп.

Информация от ИИ

В строительстве

•Повышение прочности:

Добавление оксида графена в цементные растворы значительно увеличивает прочность и трещиностойкость материала.

•Композитные материалы:

Используется для создания многофункциональных материалов с улучшенными механическими свойствами.

•В энергетике и электронике

•Энергоаккумулирующие устройства:

Применяется для модернизации электродов в суперконденсаторах и аккумуляторах, повышая их емкость и срок службы.

•Солнечные батареи:

Способен повысить КПД солнечных батарей.

•Проводящие покрытия и чернила:

Используется для создания прозрачных токопроводящих покрытий и электропроводящих чернил для печатной электроники.

•В биомедицине

•Доставка лекарств:

- •Биосенсоры:
- •Антибактериальные свойства:

Разное

•Функциональные покрытия:

Добавляется в лакокрасочные материалы для придания антикоррозионных, антимикробных, гидрофобных и антистатических свойств.

•Упаковочные материалы:

Улучшает механические свойства и придает антимикробные свойства натуральным упаковочным материалам.

В очистке воды

•Фильтры и мембраны: Благодаря двумерной структуре, оксид графена является эффективным фильтром, пропускающим молекулы воды и задерживающим другие примеси.

Что будет рассмотрено на данной лекции

- Источники хранения и преобразования энергии
- Полимерные композиционные материалы
- Катализ и водородные топливные элементы

Применение ОГ в источниках хранения и преобразования энергии

- Суперконденсаторы
- Литий-ионные аккумуляторы

Суперконденсаторы

Занимают среднее положение между конденсаторами и аккумуляторами

Плюсы: Высокая удельная мощность (~10 kW/kg), высокая стабильность (долговечность), быстрый отклик на приложенную нагрузку.

Минусы: Низкая плотность энергии (низкое количество электрического заряда сохраняемого в единице объема).

Два типа по механизму работы:

- 1) Ионистор: емкость двойного электрического слоя,
- 2) Псевдо-конденсаторы: Электрохимические реакции в приэлектродном слое.
- 1) Для высокой емкости электроды должны иметь высокую поверхность и хорошую проводимость для быстроты заряда-разряда.

Восстановленный оксид графена (ВОГ) и другие углеродные наноматериалы

2) В приэлектродном слое происходит химическая реакция с участием электро-активных ионов и молекул.


Композиты ВОГ с проводящими полимерами и металлами


Суперконденсаторы


High-performance flexible supercapacitors based on electrochemically tailored three-dimensional reduced graphene oxide networks.


Purkait et al. Sci.Rep. 8, 2008











- Specific capacitance (Csp) 81±3 F g-1 at 0.5 A g-1 with polyvinyl alcohol/H3PO4 gel electrolyte.
- The Csp per unit length and area are calculated as 40.5 mF cm-1 and 283.5 mF cm-2, respectively.
- The shape of the voltammogram retained up to high scan rate of 100 V s-1.
- High charge-discharge cycling stability, with 94.5%
- Csp retained after 5000 cycles at 5 A g-1.
- Energy density of 11.25 W h kg-1; Power density of 5 kW kg-1

Литий-ионные аккумуляторы. Катод


Традиционный аккумулятор:


Анод: Графит, LiC₆. Теоретическая емкость: **372** мА*ч/г.

Катод: LiCoO₂ Практическая емкость: **140** мА*ч/г.


Li-S катод имеет теоретическую емкость ~1400 мА*ч/г.

Минусы: сера растворяется и вытекает. ОГ используется для инкапсуляции серы






Wang et al., Nano Lett 2011, 11, 2644-2647



Wang et al., Nano Lett 2015, 15, 1796-1802



Song et al., Nano Lett 2013, 13, 5891-5899

Литий-ионные аккумуляторы. Анод

- Кремний является одним из наиболее перспективных материалов для анода.
- Емкость кремния 3579 мА*ч/г почти в 10 раз выше чем у графитового анода (372).
- Емкость композита Si с OГ: >2500 мА*ч/г; материал сохраняет 80% емкости после 1000 циклов.








Наиболее емкий аккумулятор на рынке


Аккумулятор 18650 с рекордным 3.8А*ч (800Вт*ч/л), Увеличение в плотности энергии на 17.3%.

Si-Node Systems


Northwestern University, Prof. Mark Hersam




Lee et al., Chem Comm. 2010, 46, 2025-2027



Zhao et al., Adv. En. Mater. 2011, 1, 1079-1084




Новый способ внедрения ОГ в эпоксидную смолу




ACS Appl. Mater. Interf. 2017, 9, 11909-11917

Новый способ изготовления: эпоксидная смола – оксид графена



ACS Appl. Mater. Interf. 2017, 9, 11909-11917

Rheological Properties of GO/Epoxy Formulations




Увеличение вязкости на 263%, 387%, и 529% при добавлении 0.2%, 0.3%, и 0.4% ОГ. При 0.6% состав превращается в пасту.

В литературных работах, *Valles et al. J Polym. Sci. Part В 2016, 54, 281-291*, добавление 0.5% и 1.0% ОГ не влияет на вязкость; добавление 2.0% и 3.0% ОГ увеличивает вязкость всего на 25% и 59%.

Высокая вязкость является показателем высокой степени расслоенности ОГ в смоле.


Использование: Композиты эпоксидная смола – углеволокно (препреги)

Диэлектрическая проницаемость. ВОГ-Эпокси




- Диэлектрическая проницаемость относительно невысокая ввиду низкой электрической проводимости ВОГ.
- Ведет себя как проводящий полимер, а не как композит.

Контрольный эксперимент. 0.2% ВОГ



Магнето-оптические свойства


Управляем оптическими свойствами жидкостей



Solodov et al. ACS Appl.Mater.Interf. 2018, 10, 400024-40031

Магнето-диэлектрические свойства

Управляем диэлектрическими свойствами твердых композитов



Диэлектрические свойства в направлении Z значительно выше чем в двух других.


Катализ: Водородные топливные элементы

Различная морфология композитов ВОГ-Металл


Состояние металла можно варьировать от одиночных атомов до наночастиц

Различная морфология композитов ВОГ-Металл


BOT-Pd



ВОГ-Рd после отжига




BO_I-Ni




• Отсутствие наночастиц

BFO-Ni. HRTEM




- Отсутствие наночастиц.
- Вывод: Ni присутствует в виде отдельных атомов-ионов.



Excess of NaBH4: pseudo first order reaction
Heterogeneous catalysis. Reaction is controlled by diffusion of reactants/products. The actual reaction might be instantaneous.


Катализ. Проточный реактор






- Катализ на отдельных атомах никеля
- Эффективный катализатор восстановления п-нитрофенола.

BOT/Ni-Pd





- Данные композиты хорошо работают как катализаторы для реакции восстановления кислорода в водородных топливных элементах мембранного типа.
- Частичная или полная замена Pt в катализаторах.

Спасибо за внимание!