技术数据表

TTK-3700E

无氟聚合物加工助剂

Selective adhesion reagent TTK-3700E

特征&优点

- 高效润滑　有效改善薄膜挤出过程中堆积情况，消除鲨鱼纹。
- 环保合规　非PFAS体系，满足去氟需求，符合RoHS/REACh环保标准。
- 降本增效　降低设备磨损，减少维护成本，降低综合生产成本。

应用

应用领域	具体说明
PE 薄膜	吹膜、流延膜加工，有效改善熔体流动性和表面光洁度
管材	改善挤出成型性能，减少口模积料
线材	提升线材表面质量和加工稳定性

化学名

无氟聚合物加工助剂

产品特性

参数项目	测量值	测试方法
外观	乳白色颗粒	目测
载体树脂	LDPE	-
熔融指数 (190℃/2.16kg)	5-10 g/10min	ASTM D1238
堆密度	0.45-0.55 g/cm3	ASTM D1895
水分含量	<500 ppm	Karl Fischer
推荐用量	0.5-5%	-

使用方法

- 将本产品与其相容的树脂按比例混合后即可直接挤出；
- 推荐用量范围：0.5-5%，根据实际工艺调整；
- 混合后建议在24小时内使用，以获得最佳效果。

电晕衰减测试数据

测试条件： TTK-3700E 添加量 1%， 基材 PE 薄膜

测试日期	下线	3天	7天	14天	21天	30天
竞品(添加量 3%)	45	42	40	40	40	40
TKT-3700E(添加量 1%)	45	42	40	40	40	40

注： 数值为电晕强度值（mN/m）

质量保证与存储

质保项目	说明
质量标准	产品符合Q/JN 001-2024企业标准
储存条件	阴凉干燥环境，避免阳光直射和雨淋
保质期限	12个月（按推荐储存条件）
包装形式	25kg/包，复合纸塑包装
运输要求	避免潮湿、污染和机械损伤

环保合规声明

TTK-3700E 符合以下环保法规要求：

法规/标准	状态
RoHS 2.0 (EU) 2015/863	[OK] 符合
REACH (EC) 1907/2006	[OK] 符合
PFAS（全氟化合物）	[OK] 不含
SVHC（高度关注物质）	[OK] 不含

警告

本产品为非危险品，但建议在通风良好的环境下使用。
避免与眼睛和皮肤直接接触，操作时请佩戴防护手套和护目镜。
如不慎接触，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗帮助。
本产品仅供工业应用，不适用于食品接触和医疗植入用途。