

Evaluación Inhibidores de Incrustaciones Loma Ocampo y Entre Lomas Aconcagua Energía - NQN

FECHA 22/01/2024

INFORME N° BAI-NQN-24-001

Atención Joanna Villanova

Solicitado por Diego Farias

Empresa Aconcagua Energía

Yacimiento Loma Ocampo y Entre Lomas

Lugar --

Muestra ---

Tipo de análisis Evaluación de inhibidores de incrustaciones.

Resumen Ejecutivo

La producción de los pozos LO7 y LO9 convergen en los colectores del BAT 2EL (batería 2, Entre Lomas). A su vez, en la BAT 2EL la competencia dosifica en el colector, y la entrada de la bomba o filtro.

La producción del pozo LO41, converge en los colectores de la BAT 1LO (batería 1, Loma Ocampo). A su vez, en la BAT 1LO la competencia dosifica en los separadores y el colector.

Cada uno de estos pozos/colectores tienen tratamiento químico por parte la competencia.

Se requiere la evaluación de inhibidores para efectuar una propuesta de tratamiento.

Como resultado de lo realizado, se verifica la buena performance del IC5400 por lo que es el producto sugerido para tratamiento en ambas zonas.

Desarrollo y Resultados

Para los ensayos se consensuó con la operación realizar los ensayos con las salmueras identificadas como pozo LO-41 y Bat 2 (EL).

A partir de los análisis de agua de producción (ver anexo 1), se preparan las salmueras sintéticas, utilizando reactivos proanálisis y agua destilada.



Evaluación Inhibidores de Incrustaciones Loma Ocampo y Entre Lomas Aconcagua Energía - NQN

- 1. Evaluación de eficiencia de inhibición en Test Estático y Compatibilidad en botellas:
- ✓ Condiciones del ensayo:

Método: adaptación Nace TM0374

Temperatura: 50°C +/- 5°C Tiempo: 24 horas atmosférica

Salmueras LO-41 y BAT 2- EL

Productos IC5091, IC7023, IC5400, Prod. Competencia

Concentraciones

La salmuera del pozo LO-41 no precipitó lo suficiente como para establecer la evaluación de los distintos inhibidores. Se evaluará en Test Dinámico.

En el siguiente gráfico, se observan los resultados con la salmuera de BAT 2 – EL.



Evaluación Inhibidores de Incrustaciones Loma Ocampo y Entre Lomas Aconcagua Energía - NQN




Gráfico N°1: evaluación test estático, salmuera BAT-2 – EL


También se evaluó la compatibilidad de los inhibidores, considerando un escenario de sobredosificación, a 50°C y 24 horas.

Concentraciones: 10-25-50-75-100--200-500-1000-2500-5000-7500 y 10000 ppmv.

En las siguientes imágenes, se muestran los resultados obtenidos:



Evaluación Inhibidores de Incrustaciones Loma Ocampo y Entre Lomas Aconcagua Energía - NQN





Evaluación Inhibidores de Incrustaciones Loma Ocampo y Entre Lomas Aconcagua Energía - NQN



Resultados: todos los productos evaluados muestran muy buena compatibilidad con la salmuera LO-41.



Evaluación Inhibidores de Incrustaciones Loma Ocampo y Entre Lomas Aconcagua Energía - NQN







Evaluación Inhibidores de Incrustaciones Loma Ocampo y Entre Lomas Aconcagua Energía - NQN



Resultados: en las concentraciones habituales de uso todos los inhibidores evaluados muestran buena compatibilidad con la salmuera de BAT-2. Si se presentaran puntos de sobreconcentración por arriba de 500 ppmv, se detecta leve incompatibilidad.



Evaluación Inhibidores de Incrustaciones Loma Ocampo y Entre Lomas Aconcagua Energía - NQN

2. Evaluación inhibición en Test Dinámico:

Método: Adaptación NACE Internacional Publication 31105 – Dynamic Tube Blocking Test.

Este equipo es utilizado para evaluar la eficiencia de inhibidores en forma dinámica, haciendo circular una corriente constante de fluido a través de un tubo capilar de reducido diámetro. Se registra la evolución de la presión en función del tiempo.

Cuando no se produce incremento de presión en el loop durante el tiempo establecido del ensayo, se concluye que el producto inhibe la salmuera evaluada.

Condiciones:

Temperatura 50°C +/- 5°C Caudal 14,5 ml/min

Salmuera LO-41 (1) y BAT 2- EL

Capilar Diámetro interior: 1 mm - Largo: 2 m.

Tiempo 120 minutos

Productos IC5098, IC5400, IC7023, Prod. competencia

Concentraciones varias

(1) Salmuera reforzada triplicando la concentración de calcio.


Los resultados obtenidos con este equipamiento, se corresponde a los lineamientos generales de la NACE Internacional Publication 31105 – Dynamic Tube Blocking Test, y se muestran en los siguientes gráficos.

Primero se evaluaron productos a 5 ppm y luego se optimizó a 2,5 ppm.

Los resultados obtenidos se observan en los siguientes gráficos.



Evaluación Inhibidores de Incrustaciones Loma Ocampo y Entre Lomas Aconcagua Energía - NQN



Ensayo de incrustación dinámico en Loop Caudal 14,5 ml/min Dosis ppm Temperatura 50°C Agua sintética: LO - 41 Diametro 1mm Largo 2mt Capilar Loma Ocampo (reforzada x Ca++) 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 4 0:00:00 0:14:24 0:28:48 0:43:12 0:57:36 1:12:00 1:26:24 1:40:48 1:55:12 Tiempo (min)

Gráfico N°3: evaluación inhibición en salmuera LO-41- 2,5 ppm

-Competencia (2,5ppm) LO-41

-IC7023 (2,5ppm) LO-41

Realizó: Angélica Della Vedova- I. Castro Sucursal/Base de emisión: Laboratorio I+D – UN TQ

-- IC5400 (2,5ppm) LO-41

Blanco LO-41

--- IC5091 (2,5ppm) LO-41



Evaluación Inhibidores de Incrustaciones Loma Ocampo y Entre Lomas Aconcagua Energía - NQN




Gráfico N°4: evaluación inhibición en salmuera BAT-2 EL- 5 ppm Ensayo de incrustación dinámico en Loop Temperatura 50°C Caudal 14,5 ml/min Agua sintética: BAT - 2 Dosis ppm Capilar Diametro 1mm Largo 2mt Entre Lomas 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 1:55:12 0:00:00 0:14:24 0:28:48 0:43:12 0:57:36 1:12:00 1:26:24 1:40:48 Tiempo (min) Blanco BAT-2 IC7023 (2,5ppm) BAT-2 —IC5091 (2,5ppm) BAT-2 -IC5400 (2,5ppm) BAT-2 Competencia (2,5ppm) BAT-2

Gráfico N°5: evaluación inhibición en salmuera BAT-2 EL- 2,5 ppm



Evaluación Inhibidores de Incrustaciones Loma Ocampo y Entre Lomas Aconcagua Energía - NQN

Conclusiones:

El producto de mejor performance para ambas zonas es el IC5400.

La salmera de LO-41 debió reforzarse triplicando la concentración de calcio, para generar taponamiento y evaluación de los inhibidores.

El IC5400 muestra también buena compatibilidad con las aguas de las dos zonas que fue evaluado.

Como alternativa puede considerarse también el IC7023.

Anexo:

Análisis de aguas recibidos para la preparación de las salmueras sintéticas.

				Datos del agua											
Poz	20	Fecha Análisis		Na⁺	Mg ²⁺	Ca ²⁺		Ba ²⁺		Ct*		50 ₄ ²			
				mg/l	mg/l mg		g/l	mg/l		mg/l		mg/l			
Bateria 2		11/4/2019		10740,9	1676,7	140	40,0	0,0		464	46451,0		25,0		
L041		3/11/2023		15180,0	48,6	40	0,0	0		20326		0			
Ba ²⁺	Cl*		50 ₄ ²⁻	Alcalinid d Total	1 -	H₂S en agua (sulfuro)		pH, measured (STP)		Dureza Cálcica		Dureza Total		созн-	
mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/	mg/l		-		mg/l		mg/l		g/l	
0,0	46451,0		25,0	10,0	810	810		6,00		35100,0		42000,0		12,2	
0	20326		0	4590	0	0		7,89		100		300		9,8	