

	Ø	t ₁ мин.	t ₂ мин.	t ₃ мин.	t _{общ} мин.
Карбокси-метил-целлюлоза 1%	2	1:08	1:04	1:06	1:06
	4	0:12	0:13	0:11	0:12
	6	0:05	0:04	0:06	0:05
Карбокси-метил-целлюлоза 3%	2	6:35	6:36	6:36	6:35
	4	0:31	0:30	0:30	0:30
	6	0:08	0:07	0:09	0:08
Карбокси-метил-целлюлоза 6%	2	-	-	-	-
	4	-	-	-	-
	6	0:55	0:56	0:54	0:55
Поливиниловый спирт 1%	2	0:47	0:47	0:47	0:47
	4	0:10	0:11	0:12	0:11
	6	0:04	0:04	0:04	0:04
Поливиниловый спирт 3%	2	1:14	1:12	1:16	1:14
	4	0:13	0:13	0:13	0:13
	6	0:05	0:05	0:05	0:05
Поливиниловый спирт 6%	2	-	-	-	-
	4	0:30	0:30	0:30	0:30
	6	0:07	0:09	0:08	0:08

	T	t мин.	Вязкость
Карбокси-метил-целлюлоза 6%	13	0:55	1000
	20	0:25	450
	40	0:15	250
	60	0:11	150