

ЛЕКЦИЯ 4-ДОП: ГЕНЕРАЦИЯ ЗЕЛЁНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (535 нм) ДЛЯ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Раскадровка • (8 слайдов) • ~2160 слов • 17.09.2026

Тайминг «стенка» = произнесение текста (~130 слов/мин) + работа у доски/со схемой. Строки «Доска / пауза:» — ремарки лектору, не читаются вслух. Целевой хронометраж лекции: 28,5 минуты.

СЛАЙД: 1. ТИТУЛЬНЫЙ | 00:00 – 00:46 (стенка 46 сек = чтение 36 сек + доска/паузы 10 сек) | тайминг от начала: 00:00 – 00:46

Доска / пауза: Пауза на вход; слайд титула. Вывести на экран тему.

Добрый день. Мы продолжаем курс. В предыдущих лекциях мы разобрали, как оптика управляет плотностью мощности — тем, что определяет, плавится металл или нет.

Сегодня мы разберём проблему, которая стоит перед всей отраслью аддитивных технологий: почему медь — один из самых востребованных металлов в электронике и энергетике — так плохо поддаётся лазерной обработке.

И главное: как мы предлагаем эту проблему решить. Речь пойдёт о генерации зелёного излучения с длиной волны 535 нанометров — и о моём предложении, которое делает эту технологию экономически доступной.

СЛАЙД: 2. ПЛАН ЛЕКЦИИ | 00:46 – 01:53 (стенка 67 сек = чтение 57 сек + доска/паузы 10 сек) | тайминг от начала: 00:46 – 01:53

Доска / пауза: Показать пять пунктов плана на слайде.

План будет таким.

Первое. Почему медь — проблема для инфракрасных лазеров. Разберём спектральную поглощательную способность и покажем цифры.

Второе. Почему зелёный свет решает проблему. Сравним поглощение на длинах волн 1070 и 535 нанометров.

Третье. Прямая генерация зелёного света: почему полупроводниковые лазеры на нитриде галлия не могут дать нужную мощность. Это фундаментальное ограничение, называемое «проблемой зелёного диапазона».

Четвёртое. Нелинейная оптика: как получить зелёный свет из инфракрасного. Генерация второй гармоники — базовая формула.

Пятое. Моё предложение: двухпроходная схема с активной термокомпенсацией. Почему это позволяет снизить стоимость на порядок.

СЛАЙД: 3. ПОЧЕМУ МЕДЬ — ПРОБЛЕМА ДЛЯ ИК-ЛАЗЕРОВ | 01:53 – 06:41 (стенка 4,8 мин = чтение 2,3 мин + доска/паузы 2,5 мин) | тайминг от начала: 01:53 – 06:41

Доска / пауза: Доска: таблица поглощения меди на разных длинах волн; график спектральной поглощательной способности.

Давайте начнём с физики. Почему медь так плохо обрабатывается волоконными лазерами?

Вспомним ключевое понятие — спектральная поглощательная способность. Это доля энергии лазерного луча, которая поглощается материалом, а не отражается. Обозначим её буквой *A* (от английского absorbance).

Для меди ситуация драматична. На длине волны 1070 нанометров — это стандарт для мощных иттербиевых волоконных лазеров — поглощательная способность меди составляет всего около 5 процентов. Это означает, что 95 процентов энергии просто отражается от поверхности.


Что происходит с этими пятью процентами? Они нагревают тонкий поверхностный слой. Но этого недостаточно для стабильного расплава. Процесс становится нестабильным: то есть плавление, то нет. Появляются поры, брызги, несплавления.

Теперь посмотрим на зелёный диапазон. На длине волны 535 нанометров поглощательная способность меди возрастает до 40–60 процентов. Это в 8–12 раз больше!

Что это означает на практике? При той же мощности лазера в зону обработки попадает в 8–12 раз больше энергии. Процесс становится стабильным. Шов формируется без разрывов. Именно поэтому зелёные лазеры так востребованы для сварки медных шин в электромобилях и для 3D-печати медных теплообменников.

Вывод: технически зелёный лазер идеален для меди. Проблема не в физике, а в экономике.

Спектральная поглощательная способность меди $A(\lambda)$



Вывод: на 1070 нм 95% мощности отражается; на 535 нм медь поглощает в 8–12 раз больше.

Длина волны	$A(\lambda)$ меди	Следствие
1070 нм (ИК, волокно)	≈ 5%	95% отражается; поры, брызги, несплавления
535 нм (зелёный)	40–60%	В 8–12 раз больше энергии в зоне; стабильный шов

СЛАЙД: 4. ПРЯМАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ЗЕЛЁНОГО СВЕТА: ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ | 06:41 – 12:08 (стенка 5,4 мин = чтение 2,6 мин + доска/паузы 2,8 мин) | тайминг от начала: 06:41 – 12:08

Доска / пауза: Доска: формула энергии фотона $E = hc/\lambda$; схема зонной диаграммы InGaN; таблица «проблема зелёного диапазона».

Закономерный вопрос: почему бы не создать лазер, который сразу генерирует зелёный свет? Такие лазеры существуют — это полупроводниковые диодные лазеры на основе нитрида индия-галлия, InGaN.

Но здесь мы сталкиваемся с фундаментальным ограничением, которое в научной литературе называется «проблемой зелёного диапазона» (green gap).

Объясню физику. Энергия фотона определяется формулой:

$E = hc/\lambda$. Расшифровка: E — энергия фотона (Дж); h — постоянная Планка (Дж·с); c — скорость света ($3 \cdot 10^8$ м/с); λ — длина волны (м). Для зелёного света 535 нм энергия фотона составляет примерно $3,7 \cdot 10^{-19}$ Дж, или 2,3 электрон-вольта.

Чтобы получить такую энергию в полупроводниковом лазере, нужно создать материал с шириной запрещённой зоны 2,3 эВ. Для InGaN это требует добавления более 30 процентов индия в кристаллическую решётку.


И вот здесь начинаются проблемы. Атомы индия значительно крупнее атомов галлия. При такой высокой концентрации кристаллическая решётка становится нестабильной. Возникают дефекты, которые называются V-дефектами. Они работают как ловушки для электронов — вместо излучения света энергия превращается в тепло.

Дополнительный фактор — квантово-размерный эффект Штарка (QCSE). Пьезоэлектрическое поле внутри квантовой ямы разводит электрон и дырку в пространстве, снижая вероятность их рекомбинации с излучением фотона.

Результат: эффективность падает, пороговый ток растёт, а мощность ограничивается. Современные лабораторные образцы зелёных диодных лазеров демонстрируют мощность 180 милливатт — это 0,18 ватта. Для 3D-печати меди нужны киловатты. Разрыв в 10 000 раз.

Вывод: прямая генерация зелёного света на полупроводниках не может конкурировать с мощными волоконными лазерами. Нужен другой путь.

Прямая генерация 535 нм на InGaN: почему не работает



«Проблема зелёного диапазона» (green gap): >30% индия $\rightarrow$ V-дефекты + QCSE $\rightarrow$ мощность $\leq 0,18$ Вт. Нужен другой путь.

$$E = h \cdot c / \lambda \quad \text{для } \lambda = 535 \text{ нм: } E \approx 3,7 \cdot 10^{-19} \text{ Дж} \approx 2,3 \text{ эВ}$$

(h — постоянная Планка, c — скорость света, λ — длина волны)

Параметр	Значение
Энергия фотона 535 нм	$\approx 3,7 \cdot 10^{-19} \text{ Дж} \approx 2,3 \text{ эВ}$
Нужная ширина запрещённой зоны	2,3 эВ
Концентрация индия в InGaN	> 30%
Дефекты решётки	V-дефекты (ловушки электронов)
Квантово-размерный эффект Штарка	QCSE: e и h разведены полем
Мощность лабораторных образцов	$\leq 0,18 \text{ Вт}$ (нужны кВт)

СЛАЙД: 5. НЕЛИНЕЙНАЯ ОПТИКА: ГЕНЕРАЦИЯ ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ | 12:08 – 17:50 (стенка 5,7 мин = чтение 2,3 мин + доска/паузы 3,4 мин) | тайминг от начала: 12:08 – 17:50

Доска / пауза: Доска: разложение поляризации в ряд; вывод формулы $\cos^2(\omega t) = (1 + \cos(2\omega t))/2$; схема PPLN.

Идея: взять мощный и дешёвый инфракрасный лазер 1070 нм и «превратить» его излучение в зелёное 535 нм с помощью нелинейной оптики — генерации второй гармоники (Second Harmonic Generation, SHG).

Откуда нелинейность? Отклик среды на поле описывается степенным рядом: $P = \epsilon_0 \cdot (\chi^{(1)} \cdot E + \chi^{(2)} \cdot E^2 + \chi^{(3)} \cdot E^3 + \dots)$.

Расшифровка символов: P — поляризация среды (Кл/м²), дипольный момент единицы объёма; ϵ_0 — электрическая постоянная, $8,85 \cdot 10^{-12} \text{ Ф/м}$, Ф (фарад) = Кл/В; E — напряжённость поля волны (В/м); $\chi^{(1)}$ — линейная восприимчивость, безразмерная, отвечает за преломление; $\chi^{(2)}$ — квадратичная (м/В), отвечает за удвоение частоты; $\chi^{(3)}$ — кубическая (м²/В²), мала — пренебрегаем. Индекс в скобках — порядок нелинейности, а не степень числа.

Линейный член не создаёт новых частот — он лишь обычное преломление. Кубический для ниобата лития на порядки меньше квадратичного. Значит, вторую гармонику генерирует только член $\chi^{(2)} \cdot E^2$ — его и оставляем.


Пусть на кристалл падает волна $E(t) = E_0 \cdot \cos(\omega \cdot t)$: E_0 — амплитуда поля; $\omega = 2\pi c/\lambda$ — циклическая частота (рад/с); t — время (с). Подставляем её во второй член: $P^{(2)}(t) \propto \chi^{(2)} \cdot E_0^2 \cdot \cos^2(\omega \cdot t)$; знак « $\propto$ » — «пропорционально», постоянные множители опущены.

Тригонометрическое тождество: $\cos^2(\omega \cdot t) = (1 + \cos(2\omega \cdot t))/2$. Постоянная часть $1/2$ — оптическое выпрямление: постоянное поле, не колеблется и не излучает — для SHG бесполезна. А часть $\cos(2\omega \cdot t)$ — колебание с удвоенной частотой: длина волны по $\omega = 2\pi c/\lambda$ уменьшается ровно вдвое, $\lambda_{2\omega} = 1070/2 = 535$ нм.


Ключевая проблема: из-за дисперсии волны ω и 2ω идут в кристалле с разными скоростями, рассинхронизируются — и зелёные волны, рождённые в разных точках, гасят друг друга.

Решение — периодически поляризованный ниобат лития (PPLN — Periodically Poled Lithium Niobate): каждые Λ микрон кристаллическая ось перевёрнута на 180° , знак $\chi^{(2)}$ меняется, и набег фазы компенсируется. Условие квазисинхронизма: $\Delta k = k_{2\omega} - 2k_\omega = 2\pi/\Lambda$, где k — волновые числа, Λ — период решётки переполаризации. Для нашей задачи $\Lambda \approx 6,96$ мкм.

Генерация второй гармоники (SHG) в кристалле PPLN



Почему в ниобате лития отклик нелинейный



Шарик в круглой чаше $\rightarrow$ линейный отклик; шарик в несимметричной чаше $\rightarrow$ гармоники.

$$E(t) = E_0 \cdot \cos(\omega \cdot t), \quad \omega = 2\pi \cdot c / \lambda$$

$$P^{(2)}(t) \propto \chi^{(2)} \cdot E_0^2 \cdot \cos^2(\omega \cdot t)$$

$$\cos^2(\omega \cdot t) = (1 + \cos(2\omega \cdot t)) / 2$$

Символ	Название	Единица	Физический смысл
P	Поляризация среды	Кл/м ²	Дипольный момент единицы объёма
ϵ_0	Электрическая постоянная	Ф/м	$8,85 \cdot 10^{-12}$ Ф/м; Ф (фарад) = Кл/В
E	Напряжённость поля волны	В/м	Поле лазерного луча
$\chi^{(1)}$	Линейная восприимчивость	безразм.	Отвечает за преломление
$\chi^{(2)}$	Квадратичная восприимчивость	м/В	Отвечает за удвоение частоты
$\chi^{(3)}$	Кубическая восприимчивость	м ² /В ²	Мала, пренебрегаем

СЛАЙД: 6. МОЁ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ДВУХПРОХОДНАЯ СХЕМА С ТЕРМОКОМПЕНСАЦИЕЙ | 17:50 – 26:14 (стенка 8,4 мин = чтение 5,3 мин + доска/паузы 3,1 мин) | тайминг от начала: 17:50 – 26:14

Доска / пауза: Доска: схема двухпроходной установки; формула для КПД; расчёт для 1 кВт.

Теперь — самое важное. Почему зелёные такие дорогие и что я предлагаю.

Стандартная схема — однопроходная. Луч проходит через кристалл один раз. КПД преобразования при этом составляет около 10–15 процентов. Для получения 150 ватт зелёного света нужен киловатт инфракрасного. Остальное уходит в тепло.

Моё предложение — двухпроходная схема с активной термокомпенсацией.

Прежде чем описывать схему, я должен быть честен: двухпроходная схема сама по себе не является уникальной. Исследования в этой области ведутся с 1998 года. В классической работе Имешева и Феджера (Imeshev, Fejer) была предложена и экспериментально проверена двухпроходная схема с клиновидным кристаллом для компенсации фазовых сдвигов, вносимых зеркалами. В их эксперименте с 5-сантиметровым кристаллом PPLN было показано ожидаемое увеличение эффективности преобразования.

Что именно является моим предложением? Моё предложение — это применение двухпроходной схемы с активной клиновидной термокомпенсацией для мощных непрерывных волоконных лазеров (1 кВт и выше) с целью обработки меди в аддитивных технологиях. Вот что здесь нового:

1. Масштаб мощности: существующие работы с двухпроходными схемами выполнены на маломощных лазерах. При переходе к киловаттному уровню возникает проблема тепловой деградации кристалла, которую стандартные схемы не решают.

2. Активная клиновидная компенсация: вместо пассивной термостабилизации кристалла в печи я предлагаю использовать подвижную клиновидную пластину из плавленного кварца, которая механически подстраивает фазу в реальном времени, компенсируя тепловые искажения.

Целевое применение: фокус именно на аддитивных технологиях для меди, где требуется высокая стабильность мощности в течение длительного времени.

Важное уточнение: печь и клин — это не альтернативы, а дополнения.

Печь (термостабилизация кристалла) нужна в любом случае. Квазифазовый синхронизм в PPLN критически зависит от температуры: при изменении температуры на 1 °C меняется показатель преломления, и условие синхронизма нарушается. Поэтому кристалл обязательно помещают в термостабилизированную печь с точностью $\pm 0,1$ °C. Без неё КПД упадёт с 15% до почти нуля.

Кварцевый клин решает другую задачу — компенсацию фазового сдвига между прямым и обратным проходом в двухпроходной схеме. Когда луч отражается от зеркала и идёт обратно через кристалл, он накапливает дополнительный фазовый сдвиг. Клин позволяет этот сдвиг скомпенсировать, чтобы оба прохода работали синфазно.

Почему именно плавленный кварц? Выбор материала для клиновидной пластины — это не произвольное решение. Вот моя логика как физика-теоретика:

Аргумент 1: Известные оптические свойства. Плавленный кварц (fused silica) — это один из самых изученных оптических материалов. Его показатель преломления и его температурная зависимость (термооптический коэффициент dn/dT) измерены с высокой точностью. Например, в работе NASA Goddard Space Flight Center (2013) абсолютный показатель преломления плавленного кварца измерен с точностью до $\pm 1 \cdot 10^{-5}$ в диапазоне от 0,4 до 2,6 мкм. Это означает, что я могу точно рассчитать, как пластина будет влиять на фазу.

Аргумент 2: Положительный термооптический коэффициент. Исследования 1971 года показали, что термооптический коэффициент плавленного кварца положителен и составляет около $+9 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ при комнатной температуре. Это критически важно: при нагреве показатель преломления увеличивается, что позволяет компенсировать тепловые искажения в кристалле PPLN.

Аргумент 3: Прозрачность в нужном диапазоне. Плавленный кварц прозрачен как для инфракрасного излучения 1070 нм, так и для зелёного 535 нм. Это означает, что клиновидная пластина может стоять на пути луча без существенных потерь.

Аргумент 4: Технологичность. Плавленный кварц легко обрабатывается, шлифуется и полируется. Из него можно изготовить клин с высокой точностью угла.

Аргумент 5: Прецедент в литературе. В работе Имешева и Феджера (1998) для компенсации фазовых сдвигов использовался именно клиновидный элемент. Хотя в той работе клин был изготовлен из самого нелинейного кристалла, сама идея использования клина для фазовой компенсации подтверждена экспериментально. Моё предложение — использовать отдельный клин из плавленного кварца, что технологически проще и дешевле.

Таким образом, выбор плавленного кварца обоснован как с точки зрения его известных оптических свойств, так и с точки зрения технологичности и наличия прецедентов в литературе.

Теперь подробно сравню мою схему с работой Имешева и Феджера. Цель и там, и там одна: скомпенсировать фазовый сдвиг, который накапливается между прямым и обратным проходом из-за отражения от зеркала. Это одна и та же физическая задача. Различия — в реализации, и они принципиальны.

Различие первое — где стоит компенсирующий клин. У Имешева клин — это сам нелинейный кристалл PPLN (периодически поляризованный ниобат лития). У меня клин — отдельная пластина из плавленного кварца, стоящая вне кристалла.

Различие второе — активность компенсации. У Имешева клин пассивный: угол задан при изготовлении, и после этого изменить его нельзя. У меня клин подвижный: его можно смещать в реальном времени, подстраивая фазу.

Почему при мощностях 1 киловатт и выше выигрывает моя схема? Четыре причины.

Причина первая — тепловая деградация PPLN (периодически поляризованного ниобата лития). При киловаттных мощностях кристалл сильно нагревается: даже доли процента поглощения дают десятки ватт тепла в объёме кристалла. Возникает тепловой дефазинг: показатель преломления меняется,

условие квазифазового синхронизма нарушается, КПД падает. Если клин — сам PPLN (периодически поляризованный ниобат лития), как у Имешева, то тепловые искажения одновременно портят и нелинейный процесс, и работу клина: два эффекта накладываются, и разделить их невозможно. Если же клин — отдельная кварцевая пластина, как у меня, то кристалл термостабилизируется в печи с точностью $\pm 0,1^\circ\text{C}$ — стандартная практика для PPLN (периодически поляризованный ниобат лития), — а фазу компенсирует внешний подвижный клин. Печь и клин работают независимо, каждый решает свою задачу.

Причина вторая — технологичность. Шлифовка PPLN (периодически поляризованного ниобата лития) под углом с микронной точностью — дорогая и сложная операция. Плавленный кварц, напротив, дешёв, легко шлифуется и полируется, его оптические свойства хорошо изучены.

Причина третья — ремонтпригодность. Если клин встроен в кристалл, выход из строя любого элемента означает замену всего узла. Отдельную кварцевую пластину можно заменить, не трогая дорогой кристалл.

Причина четвёртая — динамическая подстройка. По мере нагрева кристалла фаза уходит, и я смещаю клин, возвращая синфазность в реальном времени. У Имешева такой возможности нет: его клин настроен один раз и навсегда.

Формула эффективности преобразования: $\eta = P_{2\omega} / P_{\omega} \cdot (2\omega^2 \cdot d_{\text{eff}}^2 \cdot L^2) / (\epsilon_0 \cdot c^3 \cdot n_{\omega}^2 \cdot n_{2\omega}) \cdot (P_{\omega} / A) \cdot \text{sinc}^2(\Delta k \cdot L/2)$. Откуда взялась эта формула? Она выводится из системы уравнений связанных волн (coupled-wave equations) — фундаментальных уравнений нелинейной оптики, впервые полученных в 1960-х годах. Эти уравнения описывают, как амплитуды двух волн — накачки и второй гармоники — изменяются по мере распространения через нелинейную среду.

В приближении неистощённой накачки (когда мощность инфракрасного луча $\gg$ мощности зелёного) решение этих уравнений даёт приведённую формулу. Расшифровка символов — в таблице на слайде.


Почему здесь появляется sinc? Функция $\text{sinc}(x)$ определяется как $\text{sinc}(x) = \sin(x)/x$. Она возникает из-за фазового рассогласования между волнами накачки и второй гармоники.

Представьте: по мере распространения через кристалл зелёная волна, рождённая в начале, и зелёная волна, рождённая в конце, накапливают разность фаз. Если эта разность мала ($\Delta k \cdot L/2 \rightarrow 0$), все волны складываются синфазно, и $\text{sinc}^2(0) = 1$ — максимальная эффективность. Если разность фаз растёт, волны начинают гасить друг друга, и sinc^2 падает.

Именно поэтому для эффективной генерации нужно точное выполнение условия синхронизма — либо через точный подбор периода решётки Λ , либо через температурную подстройку.

Замечание об экономике. Реализация данной установки будет стоить на порядок меньше, чем покупка полноценного мощного станка зелёного лазера. По данным рынка, промышленные зелёные лазеры мощностью 100–200 Вт стоят от 150 000 до 300 000 долларов. Наша модернизация существующего волоконного лазера потребует лишь внешнего модуля, стоимость которого на порядок ниже.

Моё предложение: двухпроходная схема с активной клиновидной термокомпенсацией



Печь: термостабилизация квазифазового синхронизма (иначе КПД падает почти до нуля).

Кварцевый клин: активная компенсация набега фазы зеркала — печь и клин дополняют друг друга.

Прецедент: Imeshev, Fejer (1998); новизна — киловаттный уровень мощности и внешняя термокомпенсация.

$$\eta = \frac{P_{2\omega}}{P_{\omega}} \cdot \frac{2\omega^2 \cdot d_{\text{eff}}^2 \cdot L^2}{\varepsilon_0 \cdot c^3 \cdot n_{\omega}^2 \cdot n_{2\omega}} \cdot \frac{P_{\omega}}{A} \cdot \text{sinc}^2(\Delta k \cdot L/2)$$

(уравнения связанных волн, приближение неистощённой накачки)

Символ	Название	Физический смысл
η	Эффективность	Отношение $P_{2\omega} / P_{\omega}$
d_{eff}	Эффективная нелинейность	для MgO:PPLN $d_{33} \approx 25$ пм/В
L	Длина кристалла	мм (здесь 50 мм)
$n_{\omega}, n_{2\omega}$	Показатели преломления	$\approx 2,13$ и $\approx 2,23$
A	Площадь пятна	мм ²

СЛАЙД: 7. ИТОГОВЫЕ ТЕЗИСЫ | 26:14 – 28:00 (стенка 1,8 мин = чтение 1,8 мин) | тайминг от начала: 26:14 – 28:00

Доска / пауза: Вывести пять тезисов на слайд.

Сфиксируем пять тезисов.

Первое. Медь плохо поглощает инфракрасное излучение (5%), но хорошо поглощает зелёное (40–60%). Это делает зелёные лазеры идеальными для обработки меди.

Второе. Прямая генерация зелёного света на полупроводниках ограничена «проблемой зелёного диапазона»: мощность не превышает 180 милливатт. Для промышленности нужны киловатты.

Третье. Генерация второй гармоники в кристалле PPLN позволяет преобразовать инфракрасное излучение 1070 нм в зелёное 535 нм с КПД до 15–20%.

Четвёртое. Моё предложение — двухпроходная схема с активной клиновидной термокомпенсацией из плавленного кварца для мощных волоконных лазеров. Существующие работы с двухпроходными схемами выполнены на маломощных лазерах, и их масштабирование на киловаттный уровень является новой инженерной задачей.

Пятое. Реализация данной установки будет стоить на порядок меньше, чем покупка полноценного зелёного лазера.

Экономика решения

промышленный зелёный лазер
100–200 Вт (готовый станок)

150–300 тыс. \$

внешний SHG-модуль
модернизация волоконного лазера

на порядок ниже

тыс. \$

Та же медь, те же 535 нм — но на порядок ниже стоимость владения.

СЛАЙД: 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 28:00 – 28:30 (стенка 30 сек = чтение 21 сек) | тайминг от начала: 28:00 – 28:30

Доска / пауза: Вывести на слайд основные выводы.

Итак, мы разобрали физику генерации зелёного излучения для аддитивных технологий. Ключевые моменты: медь требует зелёного света, прямая генерация ограничена «проблемой зелёного диапазона», а нелинейная оптика позволяет обойти это ограничение.

Моё предложение — двухпроходная схема с клиновидной термокомпенсацией — открывает путь к созданию доступных зелёных лазеров для промышленности.