

ALBERMEX

Recubrimiento Acrílico para Albercas

Comex

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Es una pintura especialmente diseñada para condiciones de inmersión o humedad, así como resistencia a productos químicos para el tratamiento de agua en albercas, exhibiendo buena adherencia al concreto y superficies previamente pintadas y con excelente durabilidad en exteriores.

TIPO

Acrílico.

USOS RECOMENDADOS

Recomendada para pintar albercas, baños, estanques, piletas, fuentes ornamentales, macetones y en general superficies de cemento o concreto expuestas a condiciones de inmersión o de humedad.

COLORES

Disponible en 9 colores.

ACABADO

Mate.

PARÁMETROS DE MEDICIÓN

PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO

Dependiendo del color de 50.0-71.0

PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR VOLUMEN

Dependiendo del color de 29.0-47.0

BRILLO

30 unidades máximo en ángulo de 85°

VISCOSIDAD

600 - 1100 centipoises a 25° C

DENSIDAD

1.100- 1.550 g/ml a 25° C

V.O.C

430 - 570 g/L

DATOS DE APLICACIÓN

CAPA BASE

En superficies nuevas o deterioradas se recomienda aplicar una mano del producto diluido 1:1 con solvente GN y esperar 24 horas para la aplicación de la primera mano.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Nota: Para obtener una buena protección, se requiere una adecuada preparación de la superficie y una buena técnica de aplicación para obtener el mejor resultado.

La superficie por pintar deberá estar totalmente seca, libre de polvo, grasa, óxido, pintura vieja en malas condiciones y todo tipo de contaminantes.

Las albercas nuevas deberán de llenarse con agua y mantenerlas así, por un tiempo mínimo de 2 meses, para que el agua extraiga las sales del concreto.

Aplique posteriormente una solución de ácido muriático diluido con tres partes de agua y 1 de ácido, deje actuar la solución por un lapso de 15 minutos, retire y lave con abundante agua, deje secar por espacio de 7 días y aplique ALBERMEX.

En superficies repintadas:

1.- Con moho.- Trate la superficie con una solución 3:1 de agua con hipoclorito (blanqueador para ropa concentrado), talle fuertemente hasta que el hongo caiga y posteriormente lave con agua en abundancia,

NO SE EXPONGA AL CONTACTO DE LA PIEL, OJOS, CON LA SOLUCIÓN PREVIA.

2.- Superficies agrietadas o en mal estado.- Repare previamente estas y deje secar por un lapso de mínimo 10 días, verifique que la superficie se encuentre seca, libre de polvo y grasa, pintura en malas condiciones y cualquier contaminante en caso de reparaciones mayores mordentar la superficie con la solución de ácido muriático con agua antes citada y siga los pasos señalados, verifique que la superficie se encuentre seca y aplique 1 mano de ALBERMEX sobre las áreas de concreto desnudas deje secar por 24 horas y proceda a aplicar ALBERMEX en dos manos uniformes sobre toda la superficie.

Nota: Sobre superficies previamente pintadas y que se desconozca el tipo, realice una prueba previa para comprobar que no lo remueva.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Brocha y Rodillo **Comex** para esmaltes. Con rodillo se recomienda mojarlo primero con el solvente GN, para expulsar el aire de este y evitar la formación de burbujas en el momento de la aplicación.

APLICACIÓN

Se deben aplicar 2 manos del producto como mínimo esperando 24 horas entre mano y mano (esto no incluye la capa base).

DILUCIÓN

Aplicación con brocha 15-20% con solvente GN **Comex**.

Aplicación con rodillo 20-25% con solvente GN **Comex**.

orgánicos y goggles durante su En algunos casos por la variedad de

TIEMPO DE SECADO

Al Tacto 30 - 60 minutos.

Para aplicar segunda mano 24 hrs.

TIEMPO DE CURADO

7 días después de aplicada la segunda mano para llenar albercas ó estructuras que vayan a contener agua.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA

7.5 milésimas.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA

3.0 milésimas de pulgada.

RENDIMIENTO TEÓRICO

A los siguientes espesores de película seca:

A 1 milésima 15.0 - 17.0 m²/L

A 2 milésimas 7.5 - 8.5 m²/L

A 3 milésimas 5.0 - 5.6 m²/L

LIMPIEZA DE EQUIPO

Después de terminar la aplicación limpie el equipo con solvente GN **Comex**.

PRECAUCIONES AL APLICAR

Nunca aplique ALBERMEX en lugares confinados o con mala circulación de aire, los vapores que despiden el producto se pueden incendiar ó provocar daños severos a la salud.

MANEJO DEL PRODUCTO**INFLAMABILIDAD**

Material base solvente, 40 +/- 2 °C.

Método: Determinación de Flash Point en copa abierta.

ALMACENAMIENTO

En su envase original en lugares secos y frescos con buena ventilación y alejado de fuentes de calor.

CAUTELAS ESPECIALES

Aplique en lugares ventilados y utilice mascarilla para vapores

manejo y aplicación. Evite su contacto con ojos y piel. En caso de ingestión no provoque el vómito y consulte a su médico inmediatamente.

Durante su almacenamiento, manejo y aplicación, manténgalo alejado de cualquier fuente de ignición. Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad del producto.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO**LIMITACIONES**

No aplique el producto en superficies húmedas, bajo los rayos directos del sol ó a temperaturas superiores a los 30°C.

PRESENTACIONES**PRESENTACIÓN**

Bote 1 L

Bote 4 L

Cubeta 19 L

IMPORTANTE**ADVERTENCIA LEGAL**

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

IMPORTANTE

Comex declara que este producto cumple con las especificaciones establecidas para éste.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos es responsabilidad de terceros que a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

sistemas a aplicar en obra, pueden solicitar información o asesoría en **Atención al Consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-07-91 y del interior de la República marque sin costo al 01800 7126639**