

Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname

Datum


3M

Aura 9322+

S019

2020-04-23 14:28:34.200000

Anzahl Regenerationszyklen	3.0
Differenzdruck Maske	25.7 mbar
Differenzdruck ohne Maske	25.3 mbar
Volumenstrom	94.9 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	0.74
Aerosolkonzentration	22.6 mg/m ³
Messzeit	180 sec
Druckverlust	0.4 mbar



Optische Mängel:

Anmerkungen: