


## Durchlasstest

Hersteller	Produktname	Probenname	Datum
Makrite	Sekura-321	H5_1_2	2020-04-21 10:08:51.700000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	23.8 mbar
Differenzdruck ohne Maske	22.8 mbar
Volumenstrom	95.1 L/min
Nozzle Pressure	150.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	4.05
Aerosolkonzentration	20.35 mg/m <sup>3</sup>
Messzeit	180 sec
Druckverlust	1.0 mbar



Optische Mängel:

Anmerkungen: