



试 验 报 告

委托单号: 201701352

有见证

委托单位	北京鑫旺路桥建设有限公司				
工程名称	平谷区顺平路迎宾环岛人行通道新建工程				
试样名称	石灰粉煤灰碎石	用途说明	基层、底基层		
材料产地	宝路通	委托日期	2017-06-12		
样品描述	4:11:85				
试验规程	试验项目	试验日期	试验编号		
JTG E51-2009	无侧限抗压强度	2017-06-20	2017JC0805ES00056		
<div>试验结果</div> <div>7天无侧限抗压强度:</div> <div>强度平均值 <math>R = 4.2 \text{ MPa}</math>      偏差系数 <math>C_v = 4.8 \%</math></div> <div>(以下空白)</div>					
备注	委托单位提供: 最大干密度 $= 2.183 \text{ g/cm}^3$ , 最佳含水量 $= 7.6 \%$ 。 配合比:4:11:85, 压实度:98%, 设计强度:0.6MPa, 取样日期:2017-06-12, 桩号部位: 东通道南半幅、南通道东半幅、西通道北半幅、北通道西半幅。				
结论	/				
技术负责人		校核人		试验人	
报告日期	2017 年 09 月 18 日				

声明: 1. 本结果仅对所检样品有效。 2. 未经本中心同意不得部分复制试验报告。 本表于2016年9月1日起实施