



试 验 报 告

委托单号: 201700770

有见证

委托单位	北京路桥方舟交通科技发展有限公司														
工程名称	通州区德觅路（K0+000-K4+400）预防性养护工程														
试样名称	沥青砼				用途说明				上面层						
材料产地	北京市政路桥建材集团有限公司通州沥青厂				委托日期				2017-05-08						
样品描述	ZAC-13C														
试验规程	试验项目				试验日期				试验编号						
/	/				/				/						
/	/				/				/						
JTG E20-2011	马歇尔稳定度				2017-05-09				2017LH0709LH00013						
试验结果															
二级公路 k1+400-k4+400（右幅） 委托单位制件4个 制件日期2017-04-30															
1. 油石比(%)： /															
2. 矿料级配：															
筛孔 mm	37.5	31.5	26.5	19.0	16.0	13.2	9.5	4.75	2.36	1.18	0.6	0.3	0.15	0.075	
通过 %	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3. 马歇尔稳定度：															
稳定度： 10.07 （kN） 流值： 3.2 （mm） 密度： 2.494 （g/cm³）															
(以下空白)															
结论	依据JTG F40-2004标准, 该沥青混合料稳定度、流值均合格。														
技术负责人					校核人						试验人				
报告日期	2017 年 05 月 16 日														

声明：1. 本结果仅对所检样品有效。 2. 未经本中心同意不得部分复制试验报告。 本表于2016年9月1日起实施