

试 验 报 告



委托单号: 201700770

有见证

委托单位	北京路桥方舟交通科技发展有限公司				
工程名称	通州区德觅路（K0+000-K4+400）预防性养护工程				
试样名称	沥青砼	用途说明	上面层		
材料产地	北京市政路桥建材集团有限公司通州沥青厂	委托日期	2017-05-08		
样品描述	ZAC-13C				
试验规程	试验项目	试验日期	试验编号		
JTG E20-2011	马歇尔稳定度	2017-05-09	2017LH0709LH00013		
<div>试验结果</div> <div>稳定度: 10.07 (kN) 流值: 3.2 (mm) 密度: 2.494 (g/cm³)</div> <div>(以下空白)</div>					
备注	二级公路 k1+400-k4+400（右幅） 委托单位制件4个 制件日期2017-04-30				
结论	依据JTG F40-2004标准, 该沥青混合料稳定度、流值均合格。				
技术负责人		校核人		试验人	
报告日期	2017 年 05 月 16 日				

声明：1. 本结果仅对所检样品有效。 2. 未经本中心同意不得部分复制试验报告。 本表于2016年9月1日起实施