ARCONVERT RITRAMA

PP TCR WHITE GLOSS 60 RM1 CB62 B0285 USC: B0285

Edición: 1

Fecha de aprobación: 18/05/2020

Pertenece a las colecciones

· Adhoc Rolls

Ficha técnica

Frontal

Referencia	PP TCR WHITE GLOSS 60
Características generales	Película de polipropileno blanco brillo biorientado con tratamiento top-coated.
Gramaje (g/m²) ISO536	45 +/- 3
Espesor (µm) ISO 534	61 +/- 6

Adhesivo

Aunesivo	
Referencia	RM1
Características generales	Adhesivo removible acrílico modificado en emulsión acuosa y microesferas. Buena resistencia a la migración de plastificantes. El grado y período de removabilidad dependem de la superficie y modo de aplicación, se recomiendan pruebas preliminares de responsabilidad de los usuarios finales.
Tack (N/ pol ²) vidrio FTM-9	≥ 1,5
Cohesión (h) 1 kg FTM8	≥ 0,5
Temperatura de Etiquetado (°C)	≥ +5
Temperatura de Uso (°C)	-5 / +40

Soporte

Referencia	CB62
Características generales	Papel cristal (glassine) blanco, siliconado en una cara.
Gramaje (g/m²) ISO536	60 +/- 3
Espesor (µm) ISO 534	55 +/- 5
Opacidad (%)	58
Resistencia a la rotura MD/CD (N/in) T494	MD>114 / CD>40



Esquemas



Usos y Aplicaciones

Indicado para todo tipo de etiquetas removibles.

GramajeTotal (g/m²)

121 +/- 8

Espesor Total (µm)

132 +/- 13

Información Adicional

La exposicion prolongada a la luz UV puede afectar negativamente su removabilidad.

El produto deberá ser testado exhaustivamente antes de ser aprobado.

Orientación de uso

El material debe ser aplicado en superficie limpia y seca, libre de polvo, aceite y agente de desmolde

Garantía de almacenamiento

Garantía de 2 años, bajo las condiciones de almacenamiento definidas por FINAT sección 2.5 (20-25°C, 40-50% HR). El almacenamiento prolongado a temperaturas y / o niveles de humedad elevadas puede acortar la vida útil del producto.

GARANTÍA: Las especificaciones técnicas formuladas son generales y basadas en nuestro conocimiento, por lo que no garantizan la idoneidad final del uso de los productos. Corresponde al adquirente del mismo valorar, testar y asegurar la idoneidad de cada uno para su aplicación final mediante su homologación previa; por lo tanto ARCONVERT no será responsable de una aplicación final inadecuada de sus productos. Si se comprueba que un producto no cumple las especificaciones, ARCONVERT hará la sustitución del material, y limita su responsabilidad al valor del producto mediante la emisión de un crédito o un reemplazo de los mismos. Ningún vendedor o representante técnico de ARCONVERT está autorizado a dar garantía ni realizar declaración contraria a lo anterior expresado. Esta especificación técnica de producto substituye todas las ediciones anteriores. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.