

**Pertenece a las colecciones**

- Adhoc Rolls

**Ficha técnica****Frontal**

Referencia	PVC WHITE GLOSS 80
Características generales	Film vinílico blanco brillo, monomérico y libre de cadmio.
Gramaje (g/m <sup>2</sup> ) ISO536	109 +/- 5
Espesor (µm) ISO 534	80 +/- 5
Brillo 60° (%) ASTM D523	≥ 60
Energía de Superficie (dynas) ASTM D2578	≥ 36
Durabilidad (años)	3
Resistencia a la rotura MD/CD (MPa) ASTM D882	MD>35 /CD >28

**Adhesivo**

Referencia	RM1
Características generales	Adhesivo removible acrílico modificado en emulsión acuosa y microesferas. Buena resistencia a la migración de plastificantes. El grado y período de removabilidad dependem de la superficie y modo de aplicación, se recomiendan pruebas preliminares de responsabilidad de los usuarios finales.
Tack (N/ pol <sup>2</sup> ) vidrio FTM-9	≥ 1,5
Cohesión (h) 1 kg FTM8	≥ 0,5
Temperatura de Etiquetado (°C)	≥ +5
Temperatura de Uso (°C)	-5 / +40

**Soporte**

Referencia	KB135
Características generales	Papel kraft blanco siliconado en una cara.
Gramaje (g/m <sup>2</sup> ) ISO536	135 +/-3
Espesor (µm) ISO 534	135 +/-5
Resistencia a la rotura MD/CD (kN/m) ISO 1924	>10 / >4,5

**Esquemas****Usos y Aplicaciones**

Producto destinado a la fabricación de etiquetas decorativas y promocionales.

**GramajeTotal (g/m<sup>2</sup>)**

260+/- 15

**Espesor Total (µm)**

223 +/- 16

**Información Adicional**

La exposicion prolongada a la luz UV puede afectar negativamente su removabilidad.

El produto deberá ser testado exhaustivamente antes de ser aprobado.

**Orientación de uso**

El material debe ser aplicado en superficie limpia y seca, libre de polvo, aceite y agente de desmolde

**Garantía de almacenamiento**

Garantía de 1 año, bajo las condiciones de almacenamiento definidas por FINAT sección 2.5 (20-25°C, 40-50% HR). El almacenamiento prolongado a temperaturas y / o niveles de humedad elevadas puede acortar la vida útil del producto.

**GARANTÍA:** Las especificaciones técnicas formuladas son generales y basadas en nuestro conocimiento, por lo que no garantizan la idoneidad final del uso de los productos. Corresponde al adquirente del mismo valorar, testar y asegurar la idoneidad de cada uno para su aplicación final mediante su homologación previa; por lo tanto ARCONVERT no será responsable de una aplicación final inadecuada de sus productos. Si se comprueba que un producto no cumple las especificaciones, ARCONVERT hará la sustitución del material, y limita su responsabilidad al valor del producto mediante la emisión de un crédito o un reemplazo de los mismos. Ningún vendedor o representante técnico de ARCONVERT está autorizado a dar garantía ni realizar declaración contraria a lo anterior expresado. Esta especificación técnica de producto substituye todas las ediciones anteriores. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.