

**Pertenece a las colecciones**

- Securtrack

**Ficha técnica****Frontal**

Referencia	SECURITY R
Características generales	Papel libre de fluorescencia con fibras de seguridad visibles en luz negra.
Gramaje (g/m <sup>2</sup> ) ISO536	70 +/- 3
Espesor (µm) ISO 534	70 +/- 5
Opacidad en seco (%) ISO 2471	>80


**Adhesivo**

Referencia	S1
Características generales	Adhesivo permanente acrílico en base acuosa. Excelente adhesión inicial (tack) y alta adhesión final. Aprobado para contacto indirecto sobre los productos alimenticios (FDA 21CFR 175.105) y de acuerdo con la UNI-EN 71/3 para la seguridad de los juguetes.
Tack (N/ pol <sup>2</sup> ) vidrio FTM-9	≥ 12
Cohesión (h) 1 kg FTM8	≥ 9
Temperatura de Etiquetado (°C)	> +5
Temperatura de Uso (°C)	-10 / +80

**Soporte**

Referencia	KB 85
Características generales	Papel blanco siliconado en una cara.
Gramaje (g/m <sup>2</sup> ) ISO536	85 +/-4
Espesor (µm) ISO 534	72 +/-5
Resistencia a la rotura MD/CD (kN/m) ISO 1924	>7,2 / > 3,1

**GARANTÍA:** Las especificaciones técnicas formuladas son generales y basadas en nuestro conocimiento, por lo que no garantizan la idoneidad final del uso de los productos. Corresponde al adquirente del mismo valorar, testar y asegurar la idoneidad de cada uno para su aplicación final mediante su homologación previa; por lo tanto ARCONVERT no será responsable de una aplicación final inadecuada de sus productos. Si se comprueba que un producto no cumple las especificaciones, ARCONVERT hará la sustitución del material, y limita su responsabilidad al valor del producto mediante la emisión de un crédito o un reemplazo de los mismos. Ningún vendedor o representante técnico de ARCONVERT está autorizado a dar garantía ni realizar declaración contraria a lo anterior expresado. Esta especificación técnica de producto substituye todas las ediciones anteriores. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

**Esquemas****Usos y Aplicaciones**

Etiquetas de seguridad

**Orientación de uso**

El material debe ser aplicado en superficie limpia y seca, libre de polvo, aceite y agente de desmolde

**Garantía de almacenamiento**

Garantía de 1 año, bajo las condiciones de almacenamiento definidas por FINAT sección 2.5 (20-25°C, 40-50% HR). El almacenamiento prolongado a temperaturas y / o niveles de humedad elevadas puede acortar la vida útil del producto.