# **FEDRIGONI**

SECURTACK S 65 / S1 / KB85

B0497 USC:

Edición: 1

Fecha de aprobación: 07/12/2022

#### Pertenece a las colecciones

Securtack

#### Ficha técnica

#### Frontal

Referencia	SECURTACK S 65
Características generales	Papel destructivo con fibrilas de seguridad visible en la luz negra.
Gramaje (g/m²) ISO536	65 +/- 4
Espesor (µm) ISO 534	82 +/- 4

#### **Adhesivo**


Referencia	S1
Características generales	Adhesivo permanente acrílico en base acuosa. Excelente adhesión inicial (tack) y alta adhesión final. Aprobado para contacto indirecto sobre los productos alimenticios (FDA 21CFR 175.105) y de acuerdo con la UNI-EN 71/3 para la seguridad de los juguetes.
Tack (N/ pol <sup>2</sup> ) vidrio FTM-9	≥ 12
Cohesión (h) 1 kg FTM8	≥ 9
Temperatura de Etiquetado (°C)	> +5
Temperatura de Uso (°C)	-10 / +80

# **Soporte**

Referencia	KB85
Características generales	Papel blanco siliconado en una cara.
Gramaje (g/m²) ISO536	85 +/- 3
Espesor (µm) ISO 534	80 +/- 5
Resistencia a la rotura MD/CD (kN/m) ISO 1924	>7,2 >3,1



#### **Esquemas**



### Usos y Aplicaciones Etiquetas de seguridad

#### GramajeTotal (g/m²) 175 +/- 8

## Espesor Total (μm) 194 +/- 12

#### Orientación de uso

El material debe ser aplicado en superficie limpia y seca, libre de polvo, aceite y agente de desmolde

#### Garantía de almacenamiento

Garantía de 1 año, bajo las condiciones de almacenamiento definidas por FINAT sección 2.5 (20-25°C, 40-50% HR). El almacenamiento prolongado a temperaturas y / o niveles de humedad elevadas puede acortar la vida útil del producto.

GARANTÍA: Las especificaciones técnicas formuladas son generales y basadas en nuestro conocimiento, por lo que no garantizan la idoneidad final del uso de los productos. Corresponde al adquirente del mismo valorar, testar y asegurar la idoneidad de cada uno para su aplicación final mediante su homologación previa; por lo tanto ARCONVERT no será responsable de una aplicación final inadecuada de sus productos. Si se comprueba que un producto no cumple las especificaciones, ARCONVERT hará la sustitución del material, y limita su responsabilidad al valor del producto mediante la emisión de un crédito o un reemplazo de los mismos. Ningún vendedor o representante técnico de ARCONVERT está autorizado a dar garantía ni realizar declaración contraria a lo anterior expresado. Esta especificación técnica de producto substituye todas las ediciones anteriores. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.