ARCONVERT RITRAMA

COATED 80 PREMIUM FSC™ P10PS PET23 B0470 USC:

Edición: 1

Fecha de aprobación: 20/09/2017

Pertenece a las colecciones

· Adhoc Rolls

Ficha técnica

Frontal

Referencia	COATED 80 PREMIUM FSC™ (FSC-C114507)
Características generales	Papel estucado blanco, exento de pasta mecánica con una excelente resistencia a la tracción. La certificación FSC asegura que los productos proceden de bosques gestionados de forma responsable.
Gramaje (g/m²) ISO536	80 +/- 3
Espesor (µm) ISO 534	74 +/- 5

Adhesivo


Adilesivo	
Referencia	P10PS
Características generales	Adhesivo permanente acrílico en base acuosa. Excelente adhesión inicial (tack) y alta adhesión final. Aprobado para contacto indirecto sobre los productos alimenticios (FDA 21CFR 175.105) y de acuerdo con la UNI-EN 71/3 para la seguridad de los juguetes.
Tack (N/ pol ²) vidrio FTM-9	≥ 12
Cohesión (h) 1 kg FTM8	≥5
Temperatura de Etiquetado (°C)	+ 5
Temperatura de Uso (°C)	- 10/ +80

Soporte

Referencia	PET23
Características generales	Película de poliester transparente siliconada en una cara.
Gramaje (g/m²) ISO536	32 +/- 3
Espesor (µm) ISO 534	23 +/- 2
Resistencia a la rotura MD/CD (kgf/mm²) ASTM D882	>18,3 / >18,3



Esquemas



Usos y Aplicaciones

Ideal para impresiones multicolores que requieren un contraste excepcional y un gran detalle.

GramajeTotal (g/m²)

137 +/- 5

Espesor Total (µm)

121 +/- 9

Orientación de uso

El material debe ser aplicado en superficie limpia y seca, libre de polvo, aceite y agente de desmolde

Garantía de almacenamiento

Garantía de 1 año, bajo las condiciones de almacenamiento definidas por FINAT sección 2.5 (20-25°C, 40-50% HR). El almacenamiento prolongado a temperaturas y / o niveles de humedad elevadas puede acortar la vida útil del producto.

GARANTÍA: Las especificaciones técnicas formuladas son generales y basadas en nuestro conocimiento, por lo que no garantizan la idoneidad final del uso de los productos. Corresponde al adquirente del mismo valorar, testar y asegurar la idoneidad de cada uno para su aplicación final mediante su homologación previa; por lo tanto ARCONVERT no será responsable de una aplicación final inadecuada de sus productos. Si se comprueba que un producto no cumple las especificaciones, ARCONVERT hará la sustitución del material, y limita su responsabilidad al valor del producto mediante la emisión de un crédito o un reemplazo de los mismos. Ningún vendedor o representante técnico de ARCONVERT está autorizado a dar garantía ni realizar declaración contraria a lo anterior expresado. Esta especificación técnica de producto substituye todas las ediciones anteriores. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.